



FRANCE ALU FILM
Z.I. - 60730 SAINTE GENEVIEVE - FRANCE TEL:
+33.(0)3.44.08.60.82 / + 33.(0)3.44.08.95.64
FAX : +33.(0)3.44.08.60.83
SARL au capital de 500.000 € - RCS BEAUVAIS B 443410717

www.francealufilm.fr

FICHE TECHNIQUE

FILM ETIRABLE PVC A USAGE ALIMENTAIRE

BOITE DISTRIBUTRICE BF3450HC/9

Dernière mise à jour, le 12/02/2020

PROPRIETE	UNITE	METHODE	VALEUR	RESULTAT
<u>Caractéristiques générales</u>				
Longueur	ML		300	
Largeur	cm		45	
Couleur			rose	
Epaisseur	μ		9 μm	
Diamètre mandrin inter.	mm		38	
Conditionnement	Colis de 6 boîtes distributrices			

Caractéristiques mécaniques

FORCE	MPa	MSZ EN ISO 527-1 MSZ EN ISO 527-2 MSZ EN ISO 527-3	>21 Sens machine
ELONGATION	%		100 mini
FORCE	MPa		>17 Sens travers
ELONGATION	%		130 min.

Perméabilité

Transmission oxygène	cm ³ /m ² /24h	ASTM	6000-8500
Transmission CO ₂	cm ³ /m ² /24h	ASTM	17000-26000
Transmission vapeur d'eau	g/m ² /24h	ASTM	115
Antibuée	seconde		55

Migration

Migration Globale	mg/dm ²	LNE – EN 1186-2	Limite < 10	Conforme
Migration Spécifique	mg /kg	LNE par GC-MS	Limite LMS total <60	Conforme
Migration Spécifique Phtalates danshuile		LNE	Non détecté	Conforme

DECLARATION DE CONFORMITE

Film en accord avec l'ensemble des normes alimentaires en vigueur au plan Français et Européen pour le contact alimentaire et pour les constituants autorisés rentrant dans la composition de ce matériau. Conforme aux directives 2002/72/CE, 2004/01/CE, 2004/19/CE, 1935/2004 CE, 2005/78/CE, 2007/19/CE, 2008/39/CE, à la note d'information de la DGCCRF n°2004-64 et **Règlement CE n°10/2011 du 14/01/2011** et au règlement correctif EC N°2015/175.

FILM FACTEUR 2 : Convient pour le contact avec les aliments tels que fromages, viandes, fruits et légumes, chocolats, plats cuisinés, féculents...

Ne convient pas pour le contact avec les aliments 100% gras

Conditions extrêmes d'utilisation des aliments emballés : -30°/+120°

Conditions idéales de stockage : 15/20°C à l'abri de l'humidité.

(Les propriétés peuvent être modifiées dans des conditions de stockage extrêmes.)

FILM SANS PHTALATE ET SANS BISPHENOLA. NE PAS UTILISER DANS UN FOUR CLASSIQUE. NE PAS METTRE EN CONTACT DIRECT AVEC LES ALIMENTS DANS UN MICRO-ONDES. TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS

TOLERANCES D'EXTRUSION :
LARGEUR/EPAISSEUR +/- 10% - LONGUEUR +/- 2%