

# Fiche de données techniques

Chicopee® True Confidence™

## Description du produit

## Chicopee Durawipe Plus

### Spécifications

### Descriptions

Code produit	74656 / 84582 / 84583
Code de production	2350 / SP041
Style de production	Spinlace GPI
Couleur	Blanc
Composition	95% Fibres, 5% liant
Composition des fibres	26% Polypropylène, 4% Polyester 70% Cellulose

### Propriétés

### Valeur type

### Méthodologie de test

Poids	80 GSM	TM 7027
Résistance à la traction	13 lbs. (4"x6")	TM 7012
Résistance à la déchirure	10 lbs. (4"x6")	TM 7012
Résistance à la déchirure (mouillé)	10 lbs. (4"x6")	TM 7012
Épaisseur	0,91 mm / 1 épaisseur	TM 7015
Capacité d'absorption	900%	TM 7023

### Homologations externes

### Laboratoire

### Méthodologie de test

Food Contact Clearance (EC 1935/2004)	Eurofins	LFGB 80.56
---------------------------------------	----------	------------

Les spécifications des produits fournies sont basées sur les spécifications mentionnées dans cette fiche de données techniques et peuvent varier dans une certaine mesure par élément indiqué.

Version 3, 09-03-2017

Produit fabriqué par PGI Nonwovens B.V. (une Berry Global) certifiée ISO9001.