

DRYREP

**READY-TO-USE LIQUID SEALANT
WATER-REPELLENT FOR ABSORBENT SURFACES
COMPLIANT WITH EN 1504-2 STANDARD**



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DRYREP è un repellente liquido a base acquosa, trasparente, non pellicolare per superfici assorbenti quali calcestruzzo, murature, mattoni, pietre naturali, intonaci, piastrelle in terracotta, fughe cementizie.

DRYREP, spruzzato o steso sulla superficie da trattare, penetra nei pori e capillari grazie alla sua bassa viscosità e, reagendo chimicamente, forma una barriera chimica repellente all'acqua e resistente agli agenti atmosferici, senza cambiare l'aspetto della superficie.

FEATURES

- Idrorepellente
- Ha funzione antipolvere
- Non modifica l'aspetto del substrato
- Previene la formazione di muschi, alghe ed altri tipi di vegetazione
- E' a base acquosa, non tossico e totalmente sicuro per l'ambiente
- Penetra nel substrato e non subisce l'effetto degli UV
- Idoneo per l'applicazione sulla maggior parte dei substrati minerali

GREEN TECHNOLOGY

DRYREP è un prodotto a base acquosa esente da VOC, non inquina l'ambiente e non è pericoloso da applicare.

PRINCIPALI TIPI DI UTILIZZO

- Edilizia prefabbricata
- Murature in laterizio o pietra
- Superfici in mattoni
- Autobloccanti, porfido
- Superfici in muratura
- Elementi di arredo urbano
- Calcestruzzo faccia-vista
- Pietre naturali
- Piastrelle in cotto o assorbenti
- Per rendere repellenti le fughe fra piastrelle

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Spazzolare e soffiare con aria compressa la superficie da trattare per eliminare e rimuovere la polvere e tutte le parti incoerenti. Se vi sono aree contaminate da oli, combustibili, grassi o strati di pretrattamenti, occorre pulirle prima dell'applicazione mediante l'impiego di prodotti idonei. Successivamente occorrerà lavare la superficie con l'idropulitrice e lasciare asciugare.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Agitare il contenitore del DRYREP per eliminare eventuali depositi del prodotto. DRYREP viene fornito pronto per l'uso e non deve assolutamente essere diluito.

DOSAGGIO

Si raccomanda di applicare DRYREP nel dosaggio di 1 litro per 5 metri quadrati in un solo passaggio.

APPLICAZIONE

DRYREP deve essere applicato in una sola passata semplicemente spruzzandolo o pennellandolo, in maniera uniforme. Per applicazione su vaste superfici si raccomanda l'uso di uno spruzzatore a bassa pressione.

La superficie dovrà essere completamente coperta dal prodotto con particolare attenzione alle zone irregolari che devono essere completamente saturate.

LIMITAZIONI

DRYREP non deve essere applicato se la temperatura della superficie da trattare scende sotto i 5° C o sale sopra i 35°C. Se la superficie su cui si applica il prodotto è calcestruzzo, questo deve avere almeno 28 giorni di maturazione dal getto.

AVVERTENZE

Non applicare DRYREP all'esterno se è prevista pioggia nell'arco di 24 ore. Nel caso si stia applicando il prodotto all'esterno ed inizi a piovere, sospendere l'applicazione. Attendere che la superficie asciughi per riprendere il lavoro. Le parti già trattate non devono essere ripassate.

SALUTE E SICUREZZA

DRYREP contiene agenti chimici che possono causare irritazioni della pelle. Si raccomanda di usare guanti, occhiali e mascherina per applicare il prodotto e seguire le precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare la Scheda di Sicurezza.

CONSERVAZIONE

DRYREP deve essere conservato a temperatura ambiente. Temperature fredde potrebbero causare una cristallizzazione del prodotto, in tal caso basta agitarlo portandolo in un ambiente più caldo. A temperature superiori a 40° C il prodotto può deteriorarsi e perdere le sue caratteristiche. Va custodito nella sua confezione sigillata ed utilizzato entro 12 mesi. Il prodotto non deve congelare, altrimenti si danneggia.

GARANZIA

Se il prodotto risultasse difettoso, la responsabilità di Drykos è limitata alla sostituzione del prodotto stesso. Dato che Drykos non ha il controllo sull'uso del prodotto da parte dell'utilizzatore, è quest'ultimo che deve accertarsi della corrispondenza del prodotto all'uso che intende farne, assumendosi ogni rischio e responsabilità in merito.

CONFEZIONE

Il prodotto è disponibile in taniche da 25 litri e da 10 litri.

TECHNICAL DATA

Caratteristiche prestazionali	Metodi di prova	Requisiti in accordo alla	Caratteristiche prestazionali
Resistenza ai cicli di gelo-disgelo	UNI EN 13581	Perdita di volume dopo 20 cicli	Dopo 25 cicli
Assorbimento all'acqua e resistenza al test contro gli alcali	UNI EN 13580	Assorbimento acqua < 7,5% Resistenza agli alcali < 10%	Assorbimento acqua 3,6% Resistenza agli alcali 6,5%
Profondità di penetrazione	UNI EN 14630	Class 1: < 10 mm Class 2: ≥ 10 mm	Classe 2: 17mm
Velocità di essiccazione	UNI EN 13579	Classe 1: > 30% Classe 2: > 10%	Classe 1: 37,5 %
Resistenza al fuoco	UNI EN 13501-1	Euroclasse	A1



DRYKOS Srl

Sede legale: Via Poli 29, 00187 Roma | **Uffici:** Via San Vittore 7, 20123 Milano | Piazza Marconi 7, 12020 Tarantasca (CN) Tel: +3901711874992

Stabilimento: Area Industriale Nord, Via Villafalletto, 12020 Tarantasca (CN)