

25 FARGER: 15 ENSFARGEDE 7 TREMØNSTREDE 3 I BETONGDESIGN

Compact,
Reference Multi-Use
og Activ+
er tilgjengelige i alle farger

* tilgjengelige farger for PurePlay

** tilgjengelige farger for Speed og Training



Omnisports		Compact	Speed	Training	Reference Multi-Use	Active+	PurePlay
Vekt	EN 430	3045 g/m ²	3040 g/m ²	3600 g/m ²	3950 g/m ²	4760 g/m ²	5200 g/m ²
Bredde	EN 426	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Lengde	EN 426	23 lm	20,5 lm	20,5 lm	20,5 lm	20,5 lm	20,5 lm
Tykkelse	EN 428	2 mm	3,45 mm	5,00 mm	6,2 mm	8,1 mm	9,4 mm
Brannklasse	EN 13501-1	Bfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*/**	Cfl s1*/**	Cfl s1*/**
Friksjon	EN 13036-4	Oppfyller 80-110	Oppfyller 80-110	Oppfyller 80-110	Oppfyller 80-110	Oppfyller 80-110	Oppfyller 80-110
Glansverdi	EN ISO 2813	-	Oppfyller	Oppfyller	Oppfyller	Oppfyller	Oppfyller
Støtabsorpsjon	EN 14808	-	≥ 4 %	≥ 17 %	P1	P2	P2
Vertikal deformasjon	EN 14809	-	≤ 0,8 mm	≤ 1 mm	P1	P2	P2
Ballsprett	EN 12235	-	Oppfyller ≥ 90 %	Oppfyller ≥ 90 %	Oppfyller ≥ 90 %	Oppfyller ≥ 90 %	Oppfyller ≥ 90 %
Rullende last	EN 1569	-	Oppfyller ≤ 0,5 mm	Oppfyller ≤ 0,5 mm	Oppfyller ≤ 0,5 mm	Oppfyller ≤ 0,5 mm	Oppfyller ≤ 0,5 mm
Inntrykksfølsomhet	EN ISO 24343-1	-	≤ 0,18 mm	≤ 0,16 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,3 mm	≤ 0,5 mm
Slitasjemotstand	EN ISO 5470-1	-	≤ 1 g	≤ 1 g	≤ 1 g	≤ 1 g	≤ 1 g
Trinnlydsdemping - ΔLw	EN ISO 717/2	-	20 dB	20 dB	21 dB	21 dB	21 dB
Farger		25 farger	14 farger	14 farger	25 farger	25 farger	6 farger
Garanti		15 år	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år
CE-merking	EN 14904	Kun på Lumaflex underkonstruksjon			Ja, P1	Ja, P2	Ja, P2