

Produktinformation:

PU Helårsskum 584

Anvendes ned til -15 °C.**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

PU Helårsskum 584 er en 1-komponent polyurethanskum, specielt udviklet til brug hele året, ved temperaturer ned til -15 °C.

Anvendes ved montering af døre og vinduer, isolering og lydæmpning, udfyldning af mindre huller og hulrum.

PU Helårsskum 584 binder og isolerer fortræffeligt. Hæfter på de fleste byggematerialer (dog ikke polyethylen, teflon, silicone og lign. limafvisende flader). Vær opmærksom på at PU-skum ikke tåler sollys (UV-lys), og derfor altid skal dækkes / overmales. Indeholder ikke CFC, HFC eller HCFC-drivmidler

**Fysiske / kemiske data:****Uhærdet skum:**

Type:

1-komponent polyurethanskum

Holdbarhed:

18 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

Se produktionsdato på dåsen. Opbevares opretstående.

Emballage:

Varenr.	Farve	Størrelse	DB-nr.
7643	Gulbrun	750 ml dåse	1441953

Afhærdet skum:

Overmalbar:

Ja

Varmeledningsevne:

0,03 W/m°C (DIN 52612)

Brandklasse:

B3 (DIN 4102)

Bestandighed:

Temperatur: Kan modstå temperaturer fra -40 °C til 90 °C (kortvarigt op til 130 °C)

Sollys (UV): Skal beskyttes mod sollys



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** *Fladerne skal være fri for olie, fedt, snavs og lignende. Sørg altid for at fugte fladerne inden brug af skummet, da det kun hærder ved tilstedeværelse af fugt.*
- Påføring:** *Brug handsker og beskyttelsesbriller. Fjern hættten og monter ventilgrebet med det påmonterede plastrør. Dåsen skal altid **anvendes** med ventilgrebet **nedad**.*
- Ryst dåsen 10 - 15 gange før brug.*
- Fugen eller reparationsstedet fyldes ca. 30 %, da skummet ekspanderer kraftigt umiddelbart efter udtømningen.*
- Anvendes hele indholdet ikke på en gang, kan plastrøret blive siddende for en kortere periode. Ved næste anvendelse klippes nogle centimeter af røret. Skal dåsen gemmes i længere tid, må plastrøret demonteres og ventilen rengøres med PU Rensevæske 599. Vi kan dog ikke garantere, at flasken kan anvendes senere; hvis der trænger luft ind, hærder skummet i ventilen.*
- Anvendelsestemperatur:** *Kan påføres ved overflade- og lufttemperaturer fra -15 °C til +35 °C. Dåsens temperatur skal være minimum +5 °C.*
- Rækkeevne:** *Dåsens indhold giver op til 35 ltr. frit ekspanderet skum eller 35 – 45 meter fuger (20 x 30 mm).*
- Hærdning:** *PU Helårsskum 584 er klæbefri efter ca. 10 minutter, og skærbar efter 30 - 50 minutter, ved 20 °C og 60 % relativ luftfugtighed.*
- Efterbehandling:** *PU-skum skal beskyttes mod sollys. PU Helårsskum 584 kan efter hærdning spartles, tapseteres og overmales med alle malinger og lakker.*
- Rengøring:** *Uhærdede skumrester fjernes med f.eks. acetone. Hærdet skum kan kun fjernes mekanisk eller med PU Fjerner 912.*

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75