

Produktinformation:

Aqua Tack 290

Vandbaseret phthalatfri allround hurtighærdende monteringslim.

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Aqua Tack 290 er en ekstra stærk og hurtighærdende vandbaseret phthalatfri montagelim til de fleste indendørs monteringsopgaver.

Anvendes til montering af træplader, paneler, gipsplader, lister, fliser, glasplader, isoleringsmaterialer m.m. på sugende underlag.

Limer træ, beton, mursten, metal, glas og nogle plasttyper (ikke blød PVC, PE, PP, Teflon). Den ene flade skal altid være sugende eller porøs.

Ved større monteringsopgaver anbefales det at anvende f.eks. Turbo Tack 291 eller Montage Ekstra 292.

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

**Fysiske / kemiske data:****Lim:**

Type: Vandbaseret dispersionslim

Farve: Hvid

Konsistens: Pastøs, tixotropisk

Tørstofindhold: ca. 70 %

Vægtfylde: ca. 1,23 kg/liter

Holdbarhed: Minimum 24 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
29031	300 ml patron	1604593

Afhærdet lim:

Farve: Hvid

Bestandighed: Temperatur: ca. -10 °C til +70 °C, afhængig af styrkekrav. Limen er termoplastisk (dvs. styrken reduceres med øget temperatur).

Vand: Tåler moderat fugt, dog ikke konstant påvirkning.



Brugsanvisning:

- Forberedelse af materialer:** *Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olie, fedtstof, slipmiddel, støv og løse partikler. Aqua Tack 290 kan anvendes på overflader som træ, beton, mursten, glas samt de fleste typer af plast og metaller.*
- Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæfningsforsøg før igangsættelse af - især store opgaver.*
- Anvendelsestemperatur:** *Kan påføres ved temperatur fra +5 °C til +30 °C. Lim og emnerne der skal limes, skal have en temperatur på minimum +5 °C indtil limen er fuldt hærdet. Det anbefales at undgå stærkt svingende temperature under hærdning da dette medfører bevægelse af limfugen.*
- Påføring:** *Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskæres med et skråt snit. Limen påføres ved hjælp af en fugepistol.*
- Aqua Tack 290 påføres i limstrengene med 5 mm i diameter på det ene emne i en indbyrdes afstand af ca. 15 cm ved lette emner og ca. 5 cm ved tunge emner.*
- Monteringstid:** *0 - 10 minutter, afhængig af underlag og temperatur.*
- Rækkeevne:** *2 - 3 m²/patron, afhængig af dimensioner og styrkekrav*
- Montering:** *Pladerne trykkes øjeblikkeligt på plads med et kraftigt tryk i mindst 5 sekunder, evt. ved hjælp af en rulle eller en hammer og en klods. Emnerne kan justeres indenfor 0-10 minutter. Efter justering skal emnerne presse igen i mindst 5 sekunder. Det anbefales at limstrengene fikseres til mindst 1 mm tykkelse og op til 3 mm tykkelse, afhængigt af emnerne der limes.*
- Ved opsætning af større og tunge elementer, anbefales det at understøtte emnerne eller at benytte en stærkere og mere elastisk montagelim som f.eks. Turbo Tack 291 eller Montage Ekstra 292. Det anbefales ikke at bruge Aqua Tack 290 til limning af strukturelle elementer eller til limning på gulve.*
- Gennemhærder på 1 - 2 døgn, afhængig af materialerne, opgavens karakter og limfugens tykkelse.*
- Rengøring:** *Lim på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens limen endnu er våd. Afhærdet lim kan fjernes mekanisk eller opløses i f.eks. acetone.*

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**