

Produkt Information:

PU Stone Grip 598

**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

PU Stone Grip 598 er et en komponent stenlim til fastgørelse af byggeblokke og sten. Bruges til fastgørelse af byggeblokke til ikke bærende vægge.

Sammenlignet med mørtel, letter PU Stone Grip 598 udførsel af arbejde med murværk og samtidigt med en betydelig hurtigere arbejds gang.

PU Stone Grip 598 danner en stærk limfuge indenfor kun 30 minutter.

Fysiske / kemiske data:**Uhærdet skum:**

Type:

1-komponent Polyurethan Stenlim

Holdbarhed:

12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

Se produktionsdato på dåsen. Opbevares opretstående.

Emballage:

Varenr.	Farve	Størrelse	DB-nr.
7617	Lysegul	750 ml dåse	1690052

Afhærdet skum:

Overmalbar:

Ja

Brandklasse:

B3 (DIN 4102-1)

Bestandighed:

Temperatur: Kan modstå temperaturer fra -40 °C til 90 °C (kortvarigt op til 130 °C)

Sollys (UV): Skal beskyttes mod sollys



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Fladerne skal være fri for olie, fedt, snavs og lignende. Sørg altid for at fugte fladerne inden brug af skummet, da det kun hærdet og limer ved tilstedeværelse af fugt.
- Påføring:** Brug handsker og beskyttelsesbriller. Hold skum dåsen i en oprejst position, fjern hættten fra adapteren, og skru dyserøret på dåsen. Efter fastgørelse af dyserøret, rystes dåsen mindst 20 gange inden arbejdets begyndelse. En fugtet overflade sikrer bedre resultater. I koldt vejr, bør dåsen varmes op i et varmt rum, eller i vand. Temperaturen af vand eller luft må ikke overstige 30 °C.
PU Stone Grip 598 vil danne et tyndt lim lag inden for sekunder efter udstedelsen fra skummet. Pres sten overflader sammen umiddelbart efter limen har spredt sig.
PU Stone Grip 598 bør anvendes på både lodrette og vandrette flader.
- Anvendelsestemperatur:** Kan påføres ved lufttemperaturer fra -5°C til +35 °C. Ved anvendelse skal dåsens temperatur være mindst +5°C. Bedst ved dåse temperatur på +20°C
- Hærdning:**
- | | |
|------------------------------|-----------------|
| Klæbefri tid +23 °C, 50% RH: | 8 - 15 minutter |
| Gennemhærdet +23 °C, 50% RH: | 24 timer |
| Gennemhærdet +5 °C, 50% RH : | 72 timer |
- Rengøring:** Uhærdede lim/skum rester fjernes med f.eks. acetone. Afhærdet skum kan kun fjernes mekanisk eller med PU Fjerner 912.

Sikkerhed:

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75