



Dato: 04/03 2019

## Adhesive 2C sæt

Side 1 af 2

### Tekniske data

#### Lim:

Basis	Cyano akrylat
Konsistens	Flydende gel
Hærdnings system	Kemisk hærdning
Densitet	Ca. 1,06 g/ml (ASTM D1875)
Flammepunkt	>81°C
Viskositet	1200 – 1800 Cps at 25°C (ASTM D1084)
Temperatur resistens	-20 °C → 70 °C (after curing)
Påførings temperatur	5 °C → 35 °C

#### Aktivator:

Basis	Hexan
Konsistens	Flydende
Temperatur resistens	-20 °C → 70 °C (Efter hærdning)
Påførings temperatur	5 °C → 35 °C

(\*) Disse værdier kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer som temperatur, fugt og type af underlag.

### Produkt beskrivelse

Adhesive 2C sæt er et 2-pak system bestående af et højviskositets cyanoakrylat klæbemiddel og en aerosol aktivator.

### Egenskaber

- Høj limstyrke
- Meget hurtig limning
- Velegnet til vertikale flader da det ikke drypper eller synker

### Applikationer

- Limning af træ samlinger
- Limning og reparation af træ dele
- Velegnet til hurtig limning af feks. MDF, metal, tømmer, porcelæn, kork, læder, keramik, pap, papir og gummi.

### Emballage

Farve: transparent  
Emballage: sæt med 50g lim og 200ml aktivator, 100g lim og 400ml aktivator.

### Holdbarhed

Mindst 12 måneder i uåbnet emballage på et tørt lagersted ved temperaturer mellem + 5 °C og + 25 °C. Beskyt mod frost.

### Overflader

Underlag: De fleste overflader, både porøse og ikke-porøse. Tætmonterede/lige overflader, både porøse og ikke-porøse. Overfladerne skal være glatte og have et perfekt monteringsområde.

Beskaffenhed: ren, tør, fri for støv og fedt.

Overfladebehandling: Ingen forbehandling nødvendig.

Vi anbefaler en foreløbig vedhæftningstest på hver overflade.

### Påføringsmetode

Anvendelsesmetode: Sprøjt en overflade med aktivator. Påfør klæbemiddel dråbe-for-dråbe på den anden overflade. Bring materialerne sammen, placér straks og tryk godt i mindst 1 minut. Luk flaskens låg på igen straks efter brug.

Rengøring: Uhærdet klæbemiddel kan fjernes fra underlag og værktøj med limfjerner 90A, hærdet klæbemiddel kan kun fjernes mekanisk.

Reparation: Med samme materiale

Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt i denne dokumentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer.

**Dato: 04/03 2019**

---

## **Adhesive 2C sæt**

---

Side 2 af 2

### **Sunheds- og sikkerhedsanbefalinger**

Tag den sædvanlige arbejdshygiejne i betragtning. Pas på ikke at have lim mellem fingre eller øjenlåg. 84A Cyanofix kan forårsage alvorlig øjenskade. Opbevares utilgængeligt for børn. Beskyt aktivator fra antændelseskilder. Læs etiket og sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

### **Bemærkninger**

- Efter brug skal du rengøre dyse og rør med en nål og lukke hættten straks.
- Produktet kan bruges uden aktivator, men vil hærde meget langsommere

Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt i denne dokumentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer.