

Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX

Installation



Living full of energy

Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX

Beskrivelse

Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX er en cementbaseret, fleksibel lim som sikrer fuld limdækning og en høj vedhæftningsevne på trykfast EPS og aluminium i forbindelse med udlægning fliser/klinker på Roth QuickTemp Compact® systemet eller Roth QuickTemp ClimaComfort® system.

Anvendelsesområder

Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX er specielt udviklet til brug i forbindelse med Roth QuickTemp Compact® system, og har derfor god vedhæftningsevne til trykfast EPS og aluminium.

Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX bruges til både at fæstne Roth QuickTemp Compact® systempladen til undergulvet og til at lime fliser direkte på pladen. Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX er også egnet til limning af keramiske fliser til andre underlag, hvor der ønskes en høj fleksibilitet.

Forbehandling af underlaget

Forbehandling af underlaget: Alle typer flader skal være rene og fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Roth QuickTemp Compact® systemet skal altid affedtes grundigt med en fortyndet salmiak opløsning, inden Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX påføres.

Opblanding

Hæld først rent vand i blandebeholderen, ca. 6 liter vand til 25 kg Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX. Bland limen langsomt med et piskeris monteret på en boremaskine. Blandingstid ca. 2 minutter til massen er helt uden klumper. Lad limen hvile i 3 - 5 minutter, inden massens konsistens eventuelt justeres efter med lidt mere vand. Der må maks. tilsættes 6,6 liter vand pr. 25 kg. Efter opblanding kan massen forarbejdes i ca. 60 - 90 minutter. Tilsæt ikke mere vand, når massen begynder at størkne. I vinterhalvåret bør sækkene have rumtemperatur før brug, alternativt kan der benyttes lunkent vand (maks. +30°C).

Anvendelse

Fordel limen med tandspartlens glatte side og arbejd limen godt ned i underlaget. Bearbejd derefter limen med en tandspartel med buet fortanding. Tandstørrelsen vælges ud fra anbefalet limforbrug, jo større flise, jo større tanding. Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX har normalt en åbentid på 10 - 15 minutter. Vær opmærksom på, at høje temperaturer og/eller lav relativ luftfugtighed, træk, underlag med kraftig sugesevne m.m. kan nedsætte åbentiden væsentligt. Det skal derfor hele tiden kontrolleres, at limen ikke er hærdet så meget, at der dannes hud, når flisen lægges. Påfør ikke limen på for store områder ad gangen. Redskaber rengøres med vand.

Tørretid (ved +20°C, 50% RF) - pålægning

Normalt kan gulvet betrædes efter 6 - 8 timer (ved 18°C) og fugning kan foretages.

Forbrug

Ca. 4 kg Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX pr. m² på hver side af pladerne.

Opbevaring

Opbevares tørt. Bør anvendes indenfor 2 år efter produktionsdato.

VVS-nr. 339349.818

For yderligere informationer henvises til: www.roth-danmark.dk

(DK) ADVARSEL

30 - 60 % cement

Forårsager hudirritation.

Forårsager alvorlig øjenskade.

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Indånd ikke pulver.

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp.

Ved hudkontakt: Vask med rigeligt sæbe og vand.

Produktet er klassificeret som farligt affald, men hærder efter tilsætning af vand efter et par timer og klassificeret som ikke farligt byggeaffald.

Indhold/emballage bortskaffes via en godkendt affaldsordning i overensstemmelse med lokale myndigheders eventuelle krav.

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

**ROTH DANMARK A/S**

Centervej 5

3600 Frederikssund

Tlf. +45 4738 0121

E-mail: service@roth-danmark.dk

roth-danmark.dk