



tesa® 4323

Produkt Information



Universel malertape

Produktbeskrivelse

tesa® 4323 er en fleksibel malertape med bæremateriale af fint crepepapir og klæbemiddel af naturgummi. Den er ideel til lettere sprøjtemaling og generelle anvendelser såsom fastgørelse, tætning og fiksering. Temperaturbestandig op til 80 °C og velegnet til efterfølgende ovntørring.

Sustainable Aspects

57% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaber

- Bærematerialet af crepepapir sikrer god fleksibilitet.
- Klæbemidlet af naturgummi har en god vedhæftning på mange forskellige overflader og en fremragende gribeevne.
- Denne malertape sikrer god forankring af malingen, hvilket gør den velegnet til lettere sprøjtemaling.

Ansøgning

- tesa® 4323 er ideel til lettere sprøjtemaling og generel afdækning.
- Temperaturbestandig op til 80 °C og velegnet til efterfølgende ovntørring.
- Tapen er let at rive over i hånden

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 % |
| • Klæbertype | Naturgummi | • Total tykkelse | 125 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------------|-------|
| • Brudforlængelse | 10 % | • Temperaturbestandighed (30 min) | 80 °C |
| • Brudstyrke | 33 N/cm | • Temperaturbestandighed (60 min) | 60 °C |
| • Hand tearability | meget god | | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04323>



tesa® 4323

Produkt Information

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 2.8 N/cm

Yderligere information

Fås nu også i farven sort.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04323>