

Unitec® Water fra Unipak er et velplanlagt udvalg af professionelle lime specielt velegnet til gevindtætning i VVS-erens daglige arbejdsituation.

Unitec anaerobe lime, anvendes til både gevindtætning som bolte- og skruelåsning på anlæg med vand og luft, men lime-
ne kan også anvendes på anlæg med gas, ilt, olier, benzin og kemikalier.

Unitec® Water

Limene kan indsættes ved rørsamlinger udført i metal f.eks i jern, messing og kobber. Ved rørsamlinger udført i rustfrit stål og forkromede rørsamlinger anvendes limene sammen med Loxeal aktivator A11. Unitec anaerobe lime polymeriserer (hærdet) mellem metalliske overflader ved samtidig udelukkelse af ilt. Hærdningsprocessen aktiveres af frie kobberioner, der fungerer som katalysator. Den fuldstændige udfyldning af metaloverfladens mikroskopiske ujævnheder sikrer, at mekanisk påvirkning fordeles jævnt over hele samlingen og giver således optimal tætningseffekt mod ikke alene vand og luft, men også mod gas, ilt, olier, benzin og kemikalier. Desuden modvirker Unitec lime korrosion.



Unitec Water er den typiske VVS-tætning. Produktet er meget modstandsdygtigt overfor stød og vibrationer. Unitec Water har middel låsestyrke, hvilket vil sige at en samling låser med samme styrke som en samling udført med paksalve og garn. Arbejdstemperatur fra -50 - 150°C. Håndteringstør efter 15 - 30 min. Funktionshærdet efter 1 - 2 timer.

Unitec Water er godkendt til drikkevand, gas og ilt.

BRUGSANVISNING:

Til tætning af gevind af metal. Middel styrke.

Erstatter paksalve og garn.

Til drikkevand, varme, gas, luft, olie, benzin og flere forskellige kemikalier.

Godkendt til DRIKKEVAND, GAS og OXYGEN.

Godkendt iht. EN751-1.

1. Rengør gevindet der skal limes med en klud, så evt. olie og snavs tørres af - det er ikke nødvendigt at bruge rensedmidler
2. Påfør en passende mængde lim på det udvendige 2., 3. og 4. gevind - sørg for at komme hele vejen rundt om gevindet.
3. Skru rørsamlingen sammen. Efter 20 - 30 min er samlingen håndteringstør.

Efter 1 til 3 timer er samlingen hærdet og funktionstør - Hærdetiden afhænger især af temperatur og gevindtolerancer. Højere omgivelsestemperatur vil accelerere hærdetiden, mens for store gevindtolerancer helt kan forhindre hærdprocessen i at starte. Ved rørsamlinger udført i rustfrit stål og forkromede rørsamlinger anvendes limene sammen med Unitec aktivator A 11.

Emballage	Karton	Vare-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Unitec Water 50 ml tube		4091050	271340350	4051437		3186164
Unitec Water 75 ml harmonika tube		4091075	271340375	4051438		3186165
Unitec Water 100 ml tube		4091100	271340400	4051439		3186166

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.Unipak.dk

Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel.

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.