

Produktinformasjon:

Turbo Tack 291

Limer tunge emner på vegg og tak uten understøtting.

Produktbeskrivelse & bruk:

Turbo Tack 291 er en nøytral, luktfri, fuktighetsherdende monteringslim, fri for løsningsmidler og ftalater. Danner en sterk og samtidig elastisk lim fuge, som kan ta opp eventuelle bevegelser imellom bygningsdeler.

Turbo Tack 291 kan brukes ute og inne, på vegg, tak og gulv. Velegnet til oppgaver hvor man ønsker en hurtig liming av speil, glassbyggestein, paneler og andre plate materialer uten bruk av understøtting.

Turbo Tack 291 hefter på et bredt utvalg av materialer; tre, glass, betong, murstein, glassfiber, de fleste metall, malte overflater m.m.

Turbo Tack 291 har utmerket bestandighet mot klimatiske påvirkninger.

Transport: Frostresistent ved transport ned til – 15 grader

Produktet er registrert i databasen for byggematerialer, som kan inngå i Svanemerkede bygg..

Produktet tilfredsstiller krav iht Breeam Nor.



Fysiske / kjemiske data:

Lim:

Type:

Fuktighetsherdende, nøytral Silan Modificeret Polymer (SMP), 1-komponent

Fungicidbehandlet:

Nei

Konsistens:

Tikotropisk masse

Holdbarhet:

2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring.

Emballasje:

NB!: Holdbarhet på tube kvaliteten: 1 år.

Varenr.	Størrelse	Farge
29175	75 ml tube	Hvir
29132	290 ml	Hvit
29162	600 ml	Hvit
29135	290 ml	Sort

Limfuge:

Overmal bar:

Ja.

Hardhet:

60 - 65 Shore A (ISO 868)

Brudbstyrke:

ca 2,8 N/mm² (ISO 37)

Brudfddørlengelse:

ca 300 % (ISO 37)

Bestandighet:

Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C

Klimatisk elding: god



Bruksanvisning:

- Forberedelse av materialer:** Lim flatene skal være rene, tørre, fri for slippmiddel, fett,, støv og løse partikler. Turbo Tack 291 kan brukes på overflater som murstein, betong, eternitt, tre, glass, de fleste metall, malte overflater m.m.
- Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør der alltid utføres tilstrekkelige vedheft forsøk før igangsettelse av - spesielt store oppgaver.
- Brukstemperatur:** Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.
- Påføring:** Turbo Tack 291 påføres i lim strenger på emnet eller vegg/tak i en innbyrdes avstand på 3 - 20 cm, avhengig av styrkekrav. Noen oppgaver kan kreve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens veiledninger.
- Dekkevne:** 2 - 3 m²/patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.
- Monterings tid:** Monter innenfor 5 - 10 minutter etter påføring av lim strengene.
- Montering:** Emnene presses omhyggeligt sammen.
Bæreevnen på vegg svarer ca. til at et emne på 10 x 10 cm med en vekt på 1 kg, skal ha ca. 75% av sin lim flate dekket for å kunne fikseres uten bruk av understøtting. Tallene skal betraktes som et grovt estimat og lim behovet til konkrete oppgaver skal undersøkes og vurderes på bakgrunn av praktiske erfaringer.
- Herding:** Lim fugen herder opp med ca. 2 mm/døgn avhengig af fuktighet og temperatur.
- Rengjøring:** Verktøy rengjøres og lim fjernes med Wipes Sensitive 915 eller terpentin.
Herdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk.
Hender og hud vaskes med vann og såpe.

Sikkerhet:

Se produktets sikkerhetsdatablad.

Våre informasjoner er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta ossansvaret for de resultater, som oppnås ved produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig til vore alminnelige salgs og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK - INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 – TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75