

Produktinformasjon:

Konstruksjonsskum Helårs 604

Produktbeskrivelse & bruk:

Konstruksjonsskum Helårs 604 med kombiventil kan benyttes både som håndskum og til NBS-pistol.

Konstruksjonsskum Helårs 604 kan benyttes ved temperaturer ned til -10°C .

Brukes til isolerings- og lyddempingsoppgaver i betongelementer og ved dør- og vindusmontasje, samt til oppliming av lette innvendige isoleringsplater og som supplement til mekanisk montasje ved oppsetning av gipsplater på reisverk.

Konstruksjonsskum Helårs 604 har lav etter-ekspansjon, god klebekraft og sluttstyrke samt høy termisk og akustisk isoleringsverdi.

Konstruksjonsskum Helårs 604 hefter på tre, betong, gipsplater, metall, pvc, mineralull, XPS- og EPS-isolering.

Leveres med hansker.

**Fysiske / kjemiske data:****Uherdet skum:**

Type: 1-komponent polyuretanskum
 Holdbarhet: 15 måneder i uåpnet emballasje ved kjølig oppbevaring.
 Se produksjonsdato på boksen. **Oppbevares stående.**
 Emballasje:

Artikkelnummer	Farge	Størrelse
76331	Gulbrun	750 ml boks

Herdet skum:

Overmalbar: Ja
 Varmeledningsevne: $0,033 \text{ W/m }^{\circ}\text{C}$ (DIN 52612)
 Lydreduksjonsindeks: 60 dB (EN ISO 10140)
 Brannklasse: B3 (DIN 4102-1)
 Bestandighet: Temperatur: Kan motstå temperaturer fra -50°C til $+90^{\circ}\text{C}$
 Sollys (UV): Skal beskyttes mot sollys



Bruksanvisning:

- Forberedelse:** Flatene skal være frie for olje, fett, skitt og løse partikler. Sørg alltid for å fukte flatene før bruk av skummet.
- Bruk:**
- Håndskum:** Fjern hetten og monter den medfølgende Easygun adapteren direkte på boksens ventilspiss.
- Pistolskum:** Fjern hetten og monter boksen på NBS-pistolen.
- Rist boksen 20 ganger før bruk, - boksen ristes løpende under bruk. Boksen brukes med ventilen nedover. Fugen eller reparasjonsstedet fylles ca. 65 %, da skummet ekspanderer kraftig umiddelbart etter uttømmningen. Ved bruk i større fuger anbefales det å spraye vann på selve skummet under påføringen.
- Fugeskum kan være vanskelig å fjerne, bruk derfor hansker, beskyttelsesbriller, arbeidstøy og tilstrekkelig tildekning.
- Kommer det skum på uønskede steder, skal dette straks fjernes med aceton, ifør det herder. Vær oppmerksom på at ikke alle materialer tåler organiske løsningsmidler.
- Herdet skum fjernes mekanisk.
- Den monterte boksen kan oppbevares gjennom dagen, ta alltid av tomme bokser. Ved lengere tidsavbrudd bør pistolen rengjøres med PU Rensevæske 599.
- Tøm boksens innhold helt før montering av en ny boks.
- Bruksstemperatur:** Kan påføres ved overflate- og lufttemperaturer fra -10 °C til +30 °C. Boksens temperatur skal være minimum +5 °C..
- Dekkeevne:** En boks på 750 ml gir opp til 53 ltr. fritt ekspandert skum under optimale forhold (FEICA TM 1003) eller svarende til ca. 40 m fuge (20 x 30 mm).
- Det oppnådde utbytte vil i praksis variere alt etter produktets alder, temperaturer (materialer, omgivelser og skum), fukt (overflater og omgivelser) samt dimensjonering. Det beste resultat oppnår man ved 23 °C og min. 50% RH samtidig med tilføring av fuktighet fra for eksempel en vannforstøverflaske underveis og direkte på materialene.
- Herdning:** Konstruksjonsskum 603 er overflatetørr etter 8-12 minutter, og kan skjæres etter 30 minutter, ved 20 °C og 60 % relativ luftfuktighet.
- Etterbehandling:** Skummet skal beskyttes mot sollys. Konstruksjonsskum Helårs 604 kan etter herding sparkles, tapseteres og overmales med alle malinger og lakker
- Rengjøring:** Pistolen skylles gjennom med PU Rensevæske 599. Rensevesken skal ha tid til å virke i 1 - 2 minutter, og deretter skylles pistolen igjennom til vesken er klar. Uherdet skum fjernes med Pro Wipes 916, PU Rensevæske 599 eller med aceton på en klut. Herdet skum kan kun fjernes mekanisk.

Sikkerhet:

Se produktets sikkerhetsdatablad.

Våre informasjoner er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater, som oppnås ved produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig til våre alminnelige salgs og leveringsbetingelser

DANA LIM NORGE AS – ULSMÅGVEIEN 30 - NO-5224 NESTTUN – NORGE – INFO@DANALIM.NO
TLF. 45 39 33 33 - TEKNISK SERVICE TLF. +45 56 64 00 75