

## CONLIT Seal 800

### Produkt

Vannbasert akryl brannfugemasse med lett intumiserende (ekspanderende) og akustiske egenskaper. CONLIT Seal 800 brannfugemasse leveres i 310ml patroner og påføres med fugepistol. For bruk innendørs.

### Anvendelse

Benyttes sammen med ROCKWOOL Rørskål 800 i brannklassifiserte gjennomføringer. Dimensjonering og montering i henhold til monteringsanvisning 8.55.



### Tekniske egenskaper

| Beskrivelse          | Verdi                                                   | Teststandarder  |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Forpakning           | 310 ml patroner - 25 pr. kartong                        |                 |
| Farge og glans       | Hvit med matt finish                                    |                 |
| Krymp                | Ca. 12%                                                 |                 |
| Herdetid             | 3mm per dag ved 50% RH, 23°C                            |                 |
| Densitet             | 1.56 - 1.66 g/cm <sup>3</sup>                           | ISO 2811-1:2011 |
| Monteringstemperatur | +5°C to +40°C                                           |                 |
| Støvtørr             | 30 min ved 23°C, 50% RH                                 |                 |
| Forventet holdbarhet | 18 måneder oppbevart uåpnet, kjølig, tørt og frostfritt |                 |
| Brannklasse          | F                                                       | EN 13501-1      |
| Anslått levetid      | Minimum 20 år                                           | EOTA TR024      |
| Fleksibilitet        | Fleksibel, class F, 12.5%                               | ISO 11600       |

### Sortiment

|                 | NOBB-nr. | NRF-nr. | Enhet   | Dimensjoner    | Innhold     |
|-----------------|----------|---------|---------|----------------|-------------|
| Conlit Seal 800 | 57228375 | 9415389 | Kartong | 241X266X266 mm | 25 x 310 ml |