

Unipak® AQUA MAX®

- Original

HVID

Unipak® AQUA MAX®

Vandafvisende montage- og fugemasse baseret på SMP-polymer.

ANVENDELSE

Til limning, montering og fugning af næsten alle materialer på næsten alle overflader. Yderst velegnet til svømmebassiner, have-damme og landbrug. Velegnet til alle former for anvendelser i og omkring svømmebassiner, såsom skimmere, kanter, fliser, afløb, tag, udløbsrør og fuger. Egnede til anvendelser under vand.

Ikke egnet til PE, PP, PTFE, ren gips og bitumen. Udfør altid en vedhæftningstest før limning af plastmaterialer, da vedhæftning kan variere afhængigt af plasttype og plastkvalitet.

EGENSKABER

- (Klor/salt) vandafvisende
- UV-beständig
- Meget høj slutbindingsstyrke
- Meget høj, permanent elasticitet
- Meget god fyldeevne
- God standevne
- Krympefri, 100 % lim
- Opløsningsmiddelfri
- Ingen tilsmudsning af fugekanter
- Temperaturresistent mellem -40 °C og +100 °C
- Overmalbar



BRUGSANVISNING

Skær toppen af skruegevindtet med en skarp kniv, monter fuge-spidsen og skær til en diameter på mindst 0,5 cm.

LIMNING: Påfør jævnt i lodrette striber eller prikker afhængig af materialets vægt, med 10-40 cm afstand. Påfør altid tilstrækkeligt lim i hjørner og langs kanterne. Saml materialerne, skub, tryk eller bank dem godt sammen. Justering er stadig mulig. For tunge materialer kan det være nødvendigt med fastgørelsesmidler eller understøtninger. Luk patronen korrekt straks efter brug.

FUGNING: Påfør fugemasse i bunden af fugen, og brug en våd finger (vand med opvaskemiddel uden citron), Sealant Finisher glittevæske eller fugeværktøjet inden for 10 minutter. Luk patronen korrekt straks efter brug.

Pletter/rester: Fjern straks lim med mineralsk terpentin. Tørre limrester kan kun fjernes mekanisk.

Bemærk: På grund af den konstant skiftende vandkvalitet i svømmebassiner er det ikke muligt at angive den forventede levetid, når produktet er i langvarig kontakt med svømmebassin.

FORBEREDELSE

Arbejdsbetingelser: Den omgivende temperatur, limen og de materialer, der skal limes, må ikke være koldere end +5 °C.

Overfladekrav: Overflader skal være rene, støv- og fedtfri. Overfladen skal være fast. Overfladen kan være fugtig. Brug af primer er ikke påkrævet.

Værktøjer: Fugepistol.

PÅFØRING

Rækkeevne: Med punktlimning: 5-8 m²/kg. Striber: én patron giver ca. 8-15 meter lim (afhængigt af diameteren på fuge-spidsen).

Emballage	Farve	Karton	Vare-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Patron 425 g	Hvid	12	7008045	8710439315201	271562240	4095016	1459561	3265063

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.unipak.dk.

Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel. Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.

Unipak®

Unipak A/S | Marktoften 3C
8464 Galten | Denmark

www.unipak.dk

02/2026

Unipak[®] AQUA MAX[®]

- Original

HVID

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve:	Hvid
100 % modul:	1,3 MPa
Kemisk base:	SMP-polymer
Kemikalieresistens:	God
Hærtningshastighed:	2 mm/24 timer
Densitet ca.:	1,51 g/cm ³
Elasticitet:	God
Brudforlængelse:	250 %
Udfyldningsevne:	Meget god
Endelig vedhæftningsstyrke:	250 N/cm ²
Endelig styrke efter:	48 timer. Kan variere afhængigt af forhold såsom materialer, temperatur og luftfugtighed.
Hårdhed (Shore A):	55
Funktionel styrke efter:	24 timer. Kan variere afhængigt af forhold såsom materialer, temperatur og luftfugtighed.
Minimum temperaturbestandighed:	-40 °C
Maksimal temperaturbestandighed:	100 °C
Skimmelresistens:	God
Fugtbestandighed:	Meget god
Overmalbarhed:	God
Forskydningsstyrke:	250 N/cm ²
Hindedannelse:	30-45 minutter
Fast stof ca.:	100 %
Opløsningsmiddelfri:	Ja
Trækstyrke (N/cm ²) ca.:	235 N/cm ²
UV-resistens:	God
Viskositet:	Pastøs
Vandbestandighed:	God

OPBEVARINGSFORHOLD

Holdbarhed: Mindst 18 måneder efter produktion.
Opbevares tørt i lukket emballage mellem +5 °C og +25 °C.
Begrænset holdbarhed efter åbning.