

Unipak® POLY MAX® Sealant all joints

- Original

HVIT

Unipak® POLY MAX® Sealant all joints

Universell fugemasse av høy kvalitet basert på innovativ hybrid SMP-teknologi

BRUKSOMRÅDE

Unipak Poly Max® Sealant All Joints er en multifunksjonell fugemasse av høy kvalitet for fugging i sanitærområder samt for innendørs og utendørs bruk.

Egnet for vanntett forsegling av fuger, mellomrom, skjøter og sprekker i sanitær- og kjøkkenapplikasjoner som dusjkabinetter, dusjnisjer, badekar, servanter, toaletter, fuger mellom kjøkkenbenkeplater, flislagte vegger og gulv. Kan påføres (uten primer) på nesten alle byggematerialer – også lett fuktige – som betong, murstein, gipsplater, murverk, keramikk, glass, keramiske og emaljerte fliser, granitt, (avbarket) tre, rustfritt stål samt mange andre metaller og plasttyper.

Også egnet for krympfri og lufttett fugging av sterkt bevegelige samlinger og dilatasjonsfuger, fuger og sprekker i konstruksjoner, vegger og tak, samt for å tette samlinger langs dører og vindusrammer, vinduskarmer, fotlister og trapper.

Ikke egnet for bitumen, polyetylen (PE), polypropylen (PP), PTFE, kobberbaserte metaller (bronse, messing), og heller ikke egnet til glassapplikasjoner og akvarier.

EGENSKABER

- Permanent elastisk
- Muggbestandig
- Krympfri
- Kan overmales med de fleste vannbaserte malingsystemer
- Svært god vedheft på mange (også fuktige) overflater
- Kan brukes utendørs takket være utmerket vær- og UV-bestandighet
- Lett å bearbeide og glatte
- Hurtigherdende; kan brukes i sanitærområder etter 2 timer (= vannavvisende) og er umiddelbart motstandsdyktig mot (lett) regn
- Klebefri
- Uten løsemidler, isocyanater og silikon
- (Salt)vanns- og kjemikaliebestandig samt motstandsdyktig mot vanlige rengjøringsmidler
- Ingen blæredannelse, selv i varmt og fuktig vær
- Syrefri og ikke-etsende for metaller
- Nøytral herding, nesten luktfri



SERTIFIKATER OG STANDARDER



EMICODE: Classification system (GEV) of emission properties for construction products in indoor areas.
EC-1 Plus (Very low emission Plus)

EN 12114

Thermal performance of buildings - Air permeability of building components and building elements: completely airtight

FORBEREDELSE

Arbeidsbetingelser: Påføringstemperatur: +5 °C til +40 °C.
Optimal temperatur for patron og overflate er mellom +15 °C og +25 °C.

Overflatekrav: Overflater skal være rene og fri for støv, rust og fett. Overflaten skal være fast. Overflaten kan være lett fuktig. Bruk av primer er ikke nødvendig.

Forbehandling: Om nødvendig, unngå tredobbelt vedheft ved å fylle fugen med bunnfylling eller PE-folie.

Verktøy: Unipak profesjonell fugepistol, Unipak Sealant Finisher, Unipak Sealant Finishing Tool.

PÅFØRING

Rekkeevne: Rekke til ca. 15 meter fuge (5 mm bredde).

Emballasje	Farge	Kartong	Vare-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Patron 280 ml	Hvit	12	7008057	8710439315409	271562340	4095033	1462684	3265069

Mer produktinformasjon, sikkerhetsdatablad, demonstrasjonsvideoer, bruksanvisninger m.m. finnes på www.unipak.dk. Vi utvikler produktene våre kontinuerlig, og forbeholder oss derfor retten til å utføre endringer uten forutgående varsel. Informasjonen ovenfor er gitt på grunnlag av tester og erfaringer. Siden bruken av produktet er utenfor vår kontroll, anbefales prøveinstallasjon for å sikre, at produktet er egnet for den ønskede installasjonen.

Unipak®

Unipak A/S | Marktoften 3C
8464 Galten | Denmark

www.unipak.dk

Unipak[®] POLY MAX[®] Sealant all joints

- Original

HVIT

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

100 % modul:	0,6 MPa
Kjemisk base:	SMP-polymer
Kjemikalieresistens:	Svært god
Herdetid:	2,5 mm/24 timer
Tetthet ca:	1,43 g/cm ³
Elastisitet:	Svært god
Bruddforlengelse:	300 %
Fyllevne:	Svært god
Hardhet (Shore A):	38
Min. temperaturbestandighet:	-40 °C
Maks. temperaturbestandighet:	+100 °C
Muggbestandighet:	Svært god
Overmalbar etter:	2 timer
Hinnedannelse:	10-15 minutter
Strekkestyrke (N/cm ²) ca.:	150 N/cm ²
RAL-fargekode:	Nær RAL 9016

OPPBEVARING

Oppbevares tørt i lukket emballasje mellom +5 °C og +25 °C.
Holdbarhet: Minst 18 måneder etter produksjonsdato.
Begrenset holdbarhet etter åpning.

BRUKSANVISNING

Overflaten skal være ren, fast, støv- og fettfri. Kutt med en skarp kniv rett over gjenget for å åpne patronen. Monter dysen på patronen. Skjær dysen til ønsket diameter (= fugebredde) (minst Ø 5 mm ved skjøtefuger). Sett patronen i fugepistolen og påfør fugemassen jevnt i fugen, sprekken eller hullet. Hold dysen tett mot fugen for å sikre at fugemassen presses godt inn. Spray Unipak Sealant Finisher på fugen og glatt fugen innen 10–15 minutter. La fugemassen herde fullstendig. Etter ca. 15 minutter dannes en overflatehinne.

Lufttette konstruksjoner:

Ved store mellomrom, fuger eller samlinger (f.eks. i skillevegger) skal det først brukes egnet bunnfylling. Påfør fugemasse i fugen og fordel fugemassen jevnt med en (flat) pensel slik at det dannes en sømløs film med minst 1 mm tykkelse og en bredde på minst 3 cm på begge sider av fugen. Tykkelsen skal måles (våt) med lagtykkelsesmåler.

Flekker/rester:

Fjern overskytende fugemasse umiddelbart med en fuktig klut. Herdet fugemasse fjernes mekanisk.

Råd:

- Sørg for en fugebredde på min. 5 mm og maks. 25 mm. Fugedybden avhenger av fugebredden og skal alltid stå i korrekt forhold til denne.
- Beregning av fugedybde:
 - Ved fuger < 9 mm: Fugedybde = fugebredde
 - Ved fuger > 9 mm: Fugedybde = (fugebredde / 3) + 6 mm
- Unipak Poly Max[®] Sealant herder under påvirkning av luftfuktighet. Kontakt med luftfuktighet er derfor helt nødvendig under herdingen.

NB!

- Dusjkabinett kan brukes etter 2 timer (vannbestandig fuge). OBS: Ikke belast dusjkabinett eller badekar fullt umiddelbart. Dusjkabinett og badekar kan ikke fylles helt opp umiddelbart!
- Benytt Unipak Poly Max[®] Fix & Seal til liming. Til liming skal Unipak Poly Max[®] Fix & Seal brukes.
- Kan overmales med alle akryl- og de fleste alkydmalinger. Test alltid malingens kompatibilitet på fugemassen først. For best resultat anbefales maling etter 2 timer.
- Vær oppmerksom på at herdetiden for alkydmaling kan være lengre.
- Fullstendig mangel på UV-lys kan føre til misfarging. Dette påvirker ikke fugemassens tekniske egenskaper.
- På grunn av de mange ulike underlagene (f.eks. metaller, plast osv.) anbefales det å utføre en materialkompatibilitets- og vedheftstest ved tvilstilfeller.