

WP7-301 TAGPAP TÆTNINGSPASTA

REPARATIONSPASTA TIL TAGDÆKNINGER

Øld reparation af lækager, revner og blærer.

Med gummi, der giver vedvarende fleksibilitet.

Med bitumen, der giver perfekt forsegling.

Med fibre, der giver permanent styrke.



GENEREL INFORMATION

Produktbeskrivelse

Klar til brug, og nem at påføre. Kan påføres på våde og tørre underlag, også lodret. Omgående vand- og regnbestandig. Klæber på de fleste byggematerialer og kan anvendes på alle bitumenmaterialer. Kan efterbehandles med skifer for at opnå ekstra UV-beskyttelse.



Tilgængelige pakker og farver

Artikel nr.	EAN-kode	Beskrivelse
602150257	5414195012635	WP7-301 Tagpap Tætningspasta - patron 310ml
602205257	5414195012659	WP7-301 Tagpap Tætningspasta - lille dåse 4,4L

Anvendelse

- Forsegling af lækager i tagdækninger og tagrender.
- Reparation af blærer og revner.
- Tætning af gennemføringer og skorstene.
- Vandtætning af fundamenter (EN 15814-certificeret).
- Vandtætning af tilslutninger, tagskæg, kupler, balkoner og altaner.

TEKNISK INFORMATION

Specifikationer

- Basis: modificeret bitumen med glasfiber.
- Lugt: lugt af opløsningsmiddel.
- Farve: sort.
- Relativ massefylde: 1,1.
- Brudforlængelse: 170 %.
- Anvendelsestemperatur: -15/+40 °C.
- Temperaturbestandighed: -40/+85 °C.
- Kemisk modstandsdygtighed: ikke modstandsdygtig over for kulbrintebaserede opløsningsmidler.
- Malbar: nej.
- Lagringsholdbarhed: 24 måneder, i lukket originalemballage, tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.
- DB nummer - VVS nummer
 - 2173210 - 271451303 - WP7-301 Tagpap Tætningspasta - patron 310ml
 - 2174753 - 271451344 - WP7-301 Tagpap Tætningspasta - lille dåse 4,4L

Sikkerhedsdatablad

[wp7-301-sds-dk-240903.pdf](#)

Teknisk datablad

[wp7-301-roofing-waterproofnovatechtecv2026-02-26-14-27-50en.pdf](#)

VEJLEDNING

- Påføres på et rent og stabilt underlag, der er frit for is og sne.
- Rengør og tør om nødvendigt (uden opvarmning). Fjern løse dele og hærdet bitumen. Skær et krydsformet hul i blærer.
- Forstærk større reparationer med stykker af tagdækning eller med et glasfiberbåndet.
- Påfør med kalfatringspistol, pensel eller spatel.

Færdiggør, og rengør værktøjet med Tec7 Cleaner. Må ikke anvendes til havedamme eller vandløb, og heller ikke på tage med afløb i havedamme. Lagtykkelse 2 mm. Ved efterbehandling med skifer er en tykkelse på 1 mm tilstrækkelig. 1 liter = 1 mm på 1 m².