

Loxreal® er et komplet, men overskueligt program af professionelle anaerobe lime, særdeles velegnet til både rørtætning, bolte- og skrue-låsning såvel som lejesikring.

I limprogrammet findes også en Cyanoacrylatlim – bedre kendt som "Sekundlim".

Loxreal anaerobe lime, anvendes til både rørtætning, bolte- og skrue-låsning såvel som lejesikring på anlæg med vand og luft, men limene kan også anvendes på anlæg med gas, ilt, olier, benzin og kemikalier. Flere af Loxreal limene har også godkendelse til anvendelse til oxygen. Limene kan indsættes ved rørsamlinger udført i metal f.eks i jern, messing og kobber. Ved rørsamlinger udført i rustfrit stål og forkromede rørsamlinger anvendes limene sammen med aktivator.

Loxreal®

Loxreal's anaerobe lime polymeriserer (hærder) mellem metalliske overflader ved samtidig udelukkelse af ilt. Hærdningsprocessen aktiveres af frie kobberioner, der fungerer som katalysator. Den fuldstændige udfyldning af metaloverfladens mikroskopiske ujævnheder sikrer, at mekanisk påvirkning fordeles jævnt over

hele samlingen og giver således optimal tætningseffekt mod ikke alene vand og luft, men også mod gas, ilt, olier, benzin og kemikalier. Desuden modvirker Loxreal's lime korrosion. Loxreal er også "sekundlim" (cyanoacrylat lim) til lynhurtig sammenklæbning af metal, plast, gummi m.v.



GENEREL INFO:

Loxreal rørgvindtætning fixerer og tætnet gevindsamlinger mod vand, varme, gas, luft, olie, kulbrinter og mange kemikalier. Loxreal gevindtætning er varme- og vibrations-beständig og fås i forskellige fixeringsgrader.

18-10 : PTFE modificeret all-round gevindtætning, som let adskilles senere. Tætnet straks mod moderat tryk.
Temp. belastning -55 °C - +150 °C.

53-14 : Letflydende gevindtætning til hydraulik og pneumatik.
Max. rørdia. ¾" . Temp. belastning -55 °C - +150 °C.

86-72 : Permanent styrke gevindlim til høje temperaturer (max 230 °C). Også velegnet til gevindsikring. Til vand, olie, kulbrinter, trykluft, kemikalier, damp. Max. dia. 2" og 0,3 mm tolerance.

CYANOACRYLAT IS 23 : Universal Sekundlim (cyanoacrylat).
Limer på få sekunder de fleste materialer. Middel fixeringstid.
Temp. område: -50 °C - +80 °C.

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.unipak.dk
Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel.
Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.