

Unipak[®] POLY MAX[®] High Tack Express

- Original

Unipak[®] POLY MAX[®] High Tack Express

Opløsningsmiddelfri montagelim, baseret på SMP-polymer, med hurtig opnåelse af funktionel styrke og hurtig styrkeopbygning. Fremragende til tunge materialer.

ANVENDELSE

Til limning og montering af mange byggematerialer på praktisk talt alle overflader, såsom træ, gipsplader, (natur-)sten, (pore-)beton, metal, hårdskum og forskellige plasttyper. Etablering af gipsvægge: limning/montering af UW-profiler i gulv-, loft- og vægområder. Velegnet til indendørs og udendørs anvendelse, såsom paneler, loftselementer, sternbrædder, beklædning og isoleringsmaterialer, spejle, bindingsværk, fodpaneler og lister.

Til alle professionelle anvendelser, herunder væg- og indendørs-konstruktioner, huse, erhvervsbyggeri og karrosseri.

Ikke egnet til PE, PP, PTFE, ren gips og bitumen. Udfør altid vedhæftningstest før limning af plastmaterialer.

Vedhæft til plast kan variere afhængigt af plasttype og plastkvalitet.

BRUGSANVISNING

1. Før brug åbnes patronen øverst ved at skære plaststuden af over gevindet med en skarp kniv.
2. Herefter monteres dysen. Påfør kun med den medfølgende specialdys.
3. Påfør jævnt i lodrette limstreng eller prikker, afhængigt af materialets vægt, med 10-40 cm afstand. Påfør altid limen i hjørner og langs kanterne. Bevægelse (udvidelse/sammen-trækning) mellem materialer, fx facadepaneler, kan absorberes ved en limtykkelse på ca. 3 mm (brug afstandsstykker eller tape). Monter materialerne med en glidende bevægelse og tryk eller bank godt sammen. Justering er stadig mulig.
4. Luk patronen ordentligt straks efter brug.

Pletter/rester: Fjern limrester straks med mineralsk terpentin. Tørre limrester kan kun fjernes mekanisk.

NB: Følgende tørretider er baseret på montering af mindst ét porøst materiale, og et limlag på ca. 1 mm. Hvis to ikke-porøse materialer samles og/eller limlaget er tykkere, kan tørretiderne være væsentligt længere.

EGENSKABER

- Hurtig opnåelse af funktionel styrke
- Meget hurtig styrkeopbygning
- Permanent elastisk
- Fremragende udfyldningsevne
- Høj styrke
- Kryppefri, 100% klæbemiddel
- Opløsningsmiddelfri
- Ingen tilsmudsning af samlingskanter
- Vejrbestandig
- Temperaturrestant mellem -40 °C og +100 °C
- Overmalbar
- Hærdning ca. 1,6 mm/24 timer

Rækkeevne: En patron giver ca. 7-9 meter lim.

FORBEREDELSE

Anvendelsestemperatur: -10 °C til +40 °C.

Den optimale forarbejdningstemperatur for patron og overflade er mellem 5 °C og 25 °C.

Overfladekrav: Overflader skal være rene, støv- og fedtfri. Overfladen skal være solid.

Overfladen kan være let fugtig. Anvendelse af primer er ikke nødvendig.

Værktøj: Fugepistol og gummihammer.

CERTIFIKATER OG STANDARDER



TUV SUD: Approval mark for screwless mounting of metal stud interior walls, certificate nr. 20 01 90 317 001 based on work instruction nr. MUC-KSP-A 1044



TUV: Approved and certified by TÜV Rheinland on shear strength, tensile strength, elasticity and adhesion to different materials. Certificate TÜV 43168.



EMICODE: Classification system (GEV) of emission properties for construction products in indoor areas. EC-1 Plus (Very low emission Plus)



Opfylder de juridiske, nationale og europæiske krav samt de deklarerede anvendelsesevner. Bekræftet af Byggeteknisk Institut i Warszawa.



Emballage	Karton	Vare-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Patron 435 g	12	7006956	8710439313580	271562040	4095015	1429440	3265057

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.unipak.dk.

Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel. Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.

Unipak[®] POLY MAX[®] High tack express

- Original

TEKNISKE SPECIFIKATIONER+C17:C20

E-modul, 100%:	2,2 MPa
Limeteknik:	1-sidet påføring
Kemisk base:	SMP-polymer
Kemikalieresistens:	God
Hærdningshastighed:	1,6 mm/24 timer
Densitet ca.:	1,52 g/cm ³
Elasticitet:	God
Brudforlængelse:	100 %
Udfyldningsevne:	Meget god
Endelig styrke:	400 N/cm ²
Endelig styrke efter:	4 timer. Kan variere afhængigt af forhold som materialer, temperatur og luftfugtighed.
Hårdhed (Shore A):	73
Funktionel styrke efter:	30 minutter. Kan variere afhængigt af forhold som materialer, temperatur og luftfugtighed.
Funktionel styrke:	100 N/cm ²
Min. temperaturbestandighed:	-40 °C
Maks. temperaturbestandighed:	100 °C
Mugbestandighed:	God
Fugtbestandighed:	Meget god
Overmalbarhed:	God
Forskydningsstyrke:	400 N/cm ²
Skindannelsestid:	10-15 minutter
Fast stof ca.:	100 %
Opløsningsmiddelfri:	Ja
Trækstyrke (N/cm ²) ca.:	280 N/cm ²
UV-resistens:	God
Viskositet:	Pastøs
Vandbestandighed:	God

OPBEVARING

Holdbarhed: Mindst 18 måneder efter produktion.

Opbevares tørt i tætsluttet emballage mellem +5 °C og +25 °C.

Begrænset holdbarhed efter åbning.