

Unipak® POLY MAX® High Tack Express

- Original

Unipak® POLY MAX® High Tack Express

Hurtigtørkende monteringslim uten løsemidler, med rask oppnåelse av funksjonell styrke og rask styrkeoppbygging basert på SMP-polymer. Utmerket for tunge materialer, og til liming og festing av mange byggematerialer på praktisk talt alle overflater. som tre, gips, naturstein, luftbetong, metall, hardt skum og diverse plasttyper.

Gipsvegger: Liming/festing av UW-profiler i gulv-, tak- og vegg-områder. Egnert for innendørs og utendørs bruk, som paneler, takelementer, gipsplater, kledning og isolasjonsmaterialer, speil, treverk, lister og lister.

For alle profesjonelle bruksområder, inkludert vegg- og innvendige konstruksjoner, hus, næringsbygg og karosseri. Ikke egnert for PE, PP, PTFE, kalkede vegger og bitumen. Ved liming av plastmaterialer bør det alltid utføres en heftingstest først. Heftingen til plast kan variere avhengig av typen syntetisk materiale og plastkvaliteten.

BRUKSANVISNING:

1. Før bruk åpnes patronen øverst ved å klippe av plasttuten over gjengene med en skarp kniv.
2. Deretter monteres dysen. Bruk kun med den medfølgende spesialdysen.
3. Avhengig av materialets vekt påføres limet jevnt i vertikale striper eller prikker med mellomrom på 10–40 cm.
Påfør alltid limet i hjørner og langs kanter. Felles bevegelse av materialer (f.eks. fasadeplater) kan tillates gjennom en limtykkelse på ca. 3 mm (bruk avstandsstykker eller tape).
Monter materialene med en glidende bevegelse og press eller bank de godt sammen. Justering er fortsatt mulig.
4. Lukk patronen god med en gang etter bruk.

Sprut/rester: Fjern limrester med en gang ved hjelp av et løsemiddel med whitespirit. Limrester som har tørket kan kun fjernes mekanisk.

NB! Følgende tørketider er basert på liming av minst ett porøst materiale med et lag lim med en tykkelse på ca. 1 mm. Hvis to ikke-porøse materialer limes sammen og/eller limlaget er tykkere, kan tørketidene være betydelig lengre.

EGENSKAPER

- Rask oppnåelse av funksjonell styrke
- Svært rask styrkeøkning
- Permanent elastisk
- Utmerket fyllingsevne
- Fritt for løsemidler
- Ingen tilsmussing av fugekantene
- Værbestandig
- Tåler temperaturer mellom -40 °C og +100 °C
- Kan overmales
- Herding ca. 1,6 mm/24 timer

FORBEREDELSE

Påføringstemperatur: -10 °C til +40 °C. Den optimale bearbeidingstemperaturen for patron og overflate er mellom 5 °C og 25 °C.

Krav til overflaten: Overflatene må være rene, tørre og fettfrie. Overflaten må være solid. Overflaten kan være lett fuktig.

Bruk av primer er ikke nødvendig. Verktøy: Fugepistol og gummihammer.

PÅFØRING

Dekning: Én patron gir ca. 7–9 meter lim.

SERTIFIKATER OG STANDARDER



TUV SUD: Godkjenningssmerke for skrudefri montering av innvendige vegger i metall, sertifikat nr. 20 01 90 317 001 basert på arbeidsinstruksjon nr. MUC-KSP-A 1044



TUV: Godkjent og sertifisert av TÜV Rheinland på skjærstyrke, strekkstyrke, elastisitet og heft til forskjellige materialer. TÜV 43168-sertifikat.



EMICODE: Klassifiseringssystem (GEV) relatert til utslippsegenskaper for byggeprodukter for innendørs bruk. EC-1 Plus (svært lavt utslipp, pluss)



ITB Polen



Emballasje	Kartong	Vare-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Patron, 435 g	12	7006956	8710439313580	271562040	4095015	1429440	3265057

Mer produktinformasjon, sikkerhetsdatablader, demonstrasjonsvideoer, brukerveiledninger m.m. finnes på: www.unipak.dk. Vi utvikler kontinuerlig produktene våre, og forbeholder oss derfor retten til å utføre endringer uten forutgående varsel. Informasjonen ovenfor er gitt på basis av tester og erfaringer. Siden bruken av produktet er utenfor vår kontroll, anbefales det å gjøre en prøveinstallasjon for å sikre at produktet er egnet for den ønskede installasjon.

Unipak[®] POLY MAX[®] High tack express

- Original

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

100% modulkraft:	2,2 MPa
Limeteknikk:	Énsidig påføring
Kjemisk base:	SMP-polymer
Kjemisk motstand:	God
Herdetid:	1,6 mm/24 timer
Tetthet ca.:	1,52 g/cm ³
Elastisk:	Ja
Rivestyrke:	100 %
Fyllingsevne:	Svært god
Endelig bindingsstyrke:	400 N/cm ²
Bindingsstyrke etter:	4 timer (kan variere, og avhenger bl.a. av forhold som materialer, temperaturog luftfuktighet)
Hardhet (Shore A):	73
Første binding etter:	30 minutter (kan variere)
Første bindingsevne:	100 N/cm ²
Minimum temperaturbestandighet:	-40 °C
Maksimal temperaturbestandighet:	100 °C
Motstandsdyktighet mot mugg:	God
Fuktbestandighet:	Svært god
Overmalbarhet:	God
Skjærestyrke:	400 N/cm ²
Overgangstid:	10-15 minutter
Fast stoff ca.:	100 %
Fritt for løsemidler:	Ja
Strekkfasthet (N/cm ²) ca.:	280 N/cm ²
UV-motstand:	God
Viskositet:	Pastøs
Vannmotstandighet:	God

OPPBEVARING

Holdbarhet: Minst 18 måneder etter produksjon. Oppbevares tørt i forseglet beholder mellom +5 °C og +25 °C. Begrenset holdbarhet etter åpning.