


Materiale datablad

Varenummer
308-11803

HIS-A-18/6



Produktgruppe	Krympeflex 3:1 i boks
Produktserie	HIS-A med lim
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Transparent (CL)
Antal pr.	boks
Diameter efter krymp (D)	6,0 mm
Diameter før krymp (D)	19,0 mm
Dielektrisk styrke [Testmetode ved dielektrisk styrke]	24 kV/mm [IEC 60243]
Driftstemperatur	-55 °C til +125 °C
Forlængelse ved brud (min.) [Testmetode]	600 % [ASTM D2671]
Forlængelse ved varmeældning	200 %
Isoleringsklasse	A (VDE 0530)
Krympeforhold	3:1
Lim	Varmesmeltende lim
Længdeændring efter krymp	-10 % maks.
Min. krympetemperatur	+100 °C
Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur]	Ikke revnende [UL 224]
Pakkeindhold	4 m
Reaktion ved varmechok	Ikke revnende, Ikke flydende, Ikke dryppende
Specifikation	CSA, CSA -C22.2 No.198.1
Trækstyrke MPa [Testmetode]	14 MPa [ASTM D2671]
Trækstyrke ved varmeældning	12 MPa
Varmechok test	4h/250°C
Varmeældnings test [Testmetode]	168h/158°C [UL 224]
Vægtykkelse (WT)	2,1 mm



