Datablad for Danmat ISOTOP PVC Folie og Bøjninger

Typ IF 78 - B2

Materialegenskaber		Normal antændelig iht. tyske DIN 4102 / afs.1 Norm B2, krumningseffekt, slagfest			
Overflade		glossy glossy mat mat mat mat mat glossy silkemat glossy silkemat mat mat mat			
Tykkelse i mm				0,200-0,500	
Prægninge		mat / mat			
Farver		grå - hvid - sort			
Fysiologiske Egenskaber		Teknisk Folie			
Særlige Versioner		På forspørgsel			
Egenskaber		**Test**	**Værdi**		**Enhed**
Tolerancer	< 0,200 mm	DIN 53370	+ 4 ; - 8		%
for	0,200 - 0,400 mm		+ 3 ; - 6		
tykkelsen	> 0,400 mm				
Vægtfylde		DIN 53479	1,37 ± 0,01		g/cm³
Slag- trækmodstandstal (Slag- rivestyrke)		DIN EN ISO 8256	≥ 600		kJ/m²
Trækstyrke (Rivestyrke)		DIN 57455	40 - 50		N/mm²
vicat blødnings-temperaturpunkt		DIN ISO 306 / VST B 50 i luften			°C
Slagfasthed ved kulde		Gölzau Test (-10 °C)	min. 2		J
Tolerancer	< 0,200 mm	DIN 53377			%
udvidelse	0,200 - 0,400 mm	140 °C / 10 min	-6		
(varme)	> 0,400 mm		-5		
tykkelse					
Påtryk med skrift eller logo		Ved forspørgsel			
Svejsning		Varme / Højfrekvenz / Ultralyd			
Stansning		God			
Limning		PVC Lim			
Leveringsenheder		Ruller			
Tykkelser i mm		Maksimale bedder			
0,100 - 1.000 mm		700; 1.000; (1.400)			
Tolerancer ved udskæring		± 0,5 mm			

Vi tager forbehold for fejl og ændringer. Oplysninger er til råd og vejledning