

Filo per molle trafilato crudo


I nostri gradi e gli standard equivalenti più prossimi

Nome Bekaert	Standard EN +codice	Standard JIS	Standard ASTM
Applicazioni statiche			
DS-01-50	EN 10270-1 SL	JIS G3521 SWA	ASTM A227 Classe I
DS-01-50	EN 10270-1 SM	JIS G3521 SWB	ASTM A227 Classe II
DS-01-50	EN 10270-1 SH	JIS G3521 SWA	ASTM A227 Classe II
Applicazioni dinamiche			
DS-01-50	EN 10270-1 DM	JIS G3522 SWP A	ASTM A228
DS-01-50	EN 10270-1 DH	JIS G3522 SWP B	ASTM A228

Diametri per rivestimento superficiale

- Finiture superficiali di base

Fosfatato



buona avvolgibilità



SL	SM	SH	DM	DH
Fosfatato				
0,55-13,00 mm	0,20-12,00 mm	0,20-11,00 mm	0,20-12,00 mm	0,20-11,00 mm
0,021-0,512 in	0,008-0,472 in	0,008-0,433 in	0,008-0,475 in	0,008-0,433 in

- Finiture superficiali metalliche

Zinco	Bezinal®	Bezinal® XP	Bezinal® XC
Buona resistenza alla corrosione	Alta resistenza alla corrosione	Superiore resistenza alla corrosione	avvolgibilità eccellente
Ore di nebbia salina prima che compaia sul 5% ruggine scura			
min. 72 ore	min. 120 ore per < 1,25 mm min. 120 ore per < 0,049 in min. 240 ore per ≥ 1,25 mm min. 240 ore per ≥ 0,049 in	min. 720 ore per < 1,50 mm min. 720 ore per < 0,059 in min. 1000 ore per ≥ 1,50 mm min. 1000 ore per > 0,059 in	min. 240 ore per < 1,50 mm min. 240 ore per < 0,059 in min. 360 ore per ≥ 1,50 mm min. 360 ore per > 0,059 in

SL	SM	SH	DM	DH
Zincatura galvanizzata				
0,95-11,00 mm 0,037-0,433 in	0,20-11,00 mm 0,008-0,433 in	0,28-11,00 mm 0,01-0,433 in	0,20-11,00 mm 0,008-0,433 in	0,28-11,00 mm 0,011-0,433 in
Elettro galvanizzata				
0,25-0,71 mm 0,010-0,028 in	0,25-0,71 mm 0,010-0,028 in	0,25-0,71 mm 0,01-0,028 in	0,25-0,56 mm 0,010-0,022 in	0,25-0,56 mm 0,010-0,022 in
Bezinal® (zinco-alluminio)				
0,55-4,00 mm 0,021-0,157 in	0,40-4,50 mm 0,016-0,177 in	0,40-4,50 mm 0,016-0,177 in	0,40-4,50 mm 0,016-0,177 in	0,40-4,50 mm 0,016-0,177 in
Bezinal® XP				
1,20-4,00 mm 0,047-0,157 in	0,60-4,50 mm 0,024-0,177 in	0,60-4,50 mm 0,024-0,177 in	0,60-4,50 mm 0,024-0,177 in	0,60-4,50 mm 0,024-0,177 in
Bezinal® XC				
1,20-4,00 mm 0,047-0,157 in	0,50-4,50 mm 0,020-0,177 in	0,50-4,50 mm 0,020-0,177 in	0,50-4,50 mm 0,020-0,177 in	0,50-4,50 mm 0,020-0,177 in

- Finiture superficiali combinate con un'ulteriore finitura passiva

Bezinal® Color	Bezoplast®
	
codifica per colore	Superiore resistenza alla corrosione + codifica per colore

SL	SM	SH	DM	DH
Bezinal® Color / Bezinal® Pro (zinco-alluminio passivato)				
-	0,60-3,20 mm 0,024-0,126 in	0,60-3,20 mm 0,024-0,126 in	-	-
Bezoplast® (zinco-alluminio estruso con PET)				
-	0,70-3,00 mm 0,027-0,118 in	0,70-3,00 mm 0,027-0,118 in	-	-

Imballaggio

- Bobina in plastica D300 / DIN355E
- Interno privo di bobina
- Matasse di fabbricazione
- Bobine grandi in metallo

Ci riserviamo il diritto di modificare le informazioni fornite. Tutti i dettagli descrivono i nostri prodotti solo in forma generica. Per effettuare ordini e a scopo di progettazione, utilizzare esclusivamente le specifiche tecniche e i documenti ufficiali. Se non diversamente indicato, tutti i marchi commerciali menzionati nel presente opuscolo sono marchi commerciali registrati di NV Bekaert SA o sue affiliate.

© 2016 Bekaert

Contatti disponibili su www.bekaert.com