

## 铠装电缆用镀锌低碳钢丝

### Galvanized low carbon steel wire for armouring cables

公称直径及 dia. 允许偏差 mm	抗拉强度 tensile strength Mpa	伸长率 elongation		扭转试验 torsion		锌层重量 zinc. coating weight g/m <sup>2</sup>
		%	标距 mm	次数	标距 mm	
$\phi 1.6 \pm 0.05$	340-490	$\geq 10$	160	$\geq 37$	150	$\geq 150$
$\phi 2.0 \pm 0.08$	340-490	$\geq 10$	200	$\geq 30$	150	$\geq 190$
$\phi 2.5 \pm 0.08$	340-490	$\geq 10$	250	$\geq 24$	150	$\geq 210$
$\phi 3.15 \pm 0.10$	340-490	$\geq 10$	250	$\geq 19$	150	$\geq 240$
$\phi 4.0 \pm 0.10$	340-490	$\geq 10$	250	$\geq 15$	150	$\geq 270$
$\phi 5.0 \pm 0.13$	340-490	$\geq 10$	250	$\geq 12$	150	$\geq 270$

说明: 1、以上数据为 GB3082-84 中的相关参数。

2、可以按照 ASTM A411-1986 标准或其它标准以及用户提供的技术要求供货。

### 包装图片

