

8 字型缆用镀锌钢绞线 Zinc-Coated Steel Strand for messenger Support of Figure 8 Cable

通信用自承式光缆用的 1×7 型镀锌钢绞线。

采用美国标准 ASTMA475-1995、ASTMA640-1997。

钢丝公称直径 wire dia. mm	钢丝直径公差 tolerance mm	钢丝最小 锌层重量 zinc coating g/m ²	钢绞线公称 直径 strand dia mm	钢绞线最小破断拉力 nim. Breaking force kN					钢绞线最小伸长率 Nim. Elongation %(L=610mm)
				强度级别 tensile strength MPa					
				1370	1470	1570	1670	1770	
0.73	±0.02	80	2.20	3.72	3.99	4.26	4.53	4.80	1.5
0.90	±0.02	90	2.70	5.65	6.06	6.47	6.89	7.30	1.5
1.00	±0.02	90	3.00	6.97	7.48	7.99	8.50	9.01	1.5
1.20	±0.02	100	3.60	10.04	10.78	11.51	12.24	12.97	1.5
1.20	±0.03	122	3.60	10.04	10.78	11.51	12.24	12.97	4.0
1.32	±0.04	122	3.96	12.15	13.04	13.93	14.81	15.70	4.0
1.57	±0.04	153	4.76	17.19	18.45	19.70	20.95	22.21	4.0
1.60	±0.04	183	4.80	17.85	19.16	20.46	21.76	23.07	4.0
2.00	±0.04	198	6.00	27.90	29.93	31.97	34.00	36.04	4.0

标准长度及长度偏差：通常为 2100m 的倍数，特殊按订货要求。长度偏差为 0—4%。

包装：用木制夹板工字轮或铁轮（中心孔为 80mm，轮径为 600—900mm）

