



6×7 类钢丝绳 Wire Rope

此类钢丝绳中的钢丝较粗，挠性较差，耐磨损性较好。不宜用于弯曲剧烈的场合。推荐用于钻井钢绳、滑雪场拖拉绳、索道绳、张拉用钢丝绳，也可用于无极绳缆车、钢丝绳皮带运输机、斜井卷扬机等。

当用于拖拉绳（牵引）时，常用同向捻。此种绳较少用钢芯，只在张拉等少数场合下用钢芯。



6×7+FC



6×7+IWS

钢丝绳公称直径 Nominal dia.		钢丝绳近似重量 Appro. weight		钢丝绳公称抗拉强度 nominal tensile strength, MPa					
				1570		1770		1870	
				钢丝绳最小破断拉力 nim. Breaking force					
d	允许偏差 tolerance	天然纤维 芯 natural core	钢芯 Steel core	纤维芯 Fiber core	钢芯 Steel core	纤维芯 Fiber core	钢芯 Steel core	纤维芯 Fiber core	钢芯 Steel core
mm	%	kg/100m		kN					
3	+8 0	3.16	3.48	4.69	5.07	5.28	5.71	5.58	6.04
4	+7 0	5.62	6.19	8.33	9.01	9.40	10.10	9.93	10.70
5		8.77	9.68	13.00	14.00	14.60	15.80	15.50	16.70
6	+6 0	12.60	13.90	18.70	20.20	21.10	22.80	22.30	24.10
7		17.20	19.00	25.50	27.60	28.70	31.10	30.40	32.80
8		22.50	24.80	33.30	36.00	37.60	40.60	39.70	42.90
9		28.40	31.30	42.20	45.60	47.50	51.40	50.20	54.30
10		35.10	38.70	52.10	56.30	58.70	63.50	62.00	67.10
11		42.50	46.80	63.00	68.10	68.10	76.80	75.10	81.20
12		50.50	55.70	75.00	81.10	84.60	91.50	89.40	96.60
13		59.30	65.40	88.00	95.20	99.30	107.00	104.00	113.00
14		68.80	75.90	102.00	110.00	115.00	124.00	121.00	131.00
16		89.90	99.10	133.00	144.00	150.00	162.00	158.00	171.00
18		114.00	125.00	168.00	182.00	190.00	205.00	201.00	217.00
20		140.00	155.00	208.00	225.00	235.00	254.00	248.00	268.00
22		170.00	187.00	252.00	272.00	284.00	307.00	300.00	324.00
24		202.00	223.00	300.00	324.00	338.00	366.00	357.00	386.00
26		237.00	262.00	352.00	381.00	397.00	429.00	419.00	453.00
28		275.00	303.00	408.00	441.00	460.00	498.00	486.00	526.00
30	316.00	348.00	469.00	507.00	528.00	571.00	558.00	604.00	
32	359.00	396.00	533.00	577.00	601.00	650.00	635.00	687.00	