

Dalmaçyalı Aktif Silikonlu Isı Yalıtım Sistem Boyası



Yeni "Aktif silikon" teknolojisi sayesinde maksimum suya dayanım ve maksimum nefes alma performanslarıyla Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemleri ile tam uyum sağlayan, mat, son kat dış cephe boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler:

Siva, serpmeye, tarak-silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, MDF, OSB ve mineral yüzeylerde, Dalmaçyalı Mineral Kaplamalar üzerine ve yenileme amacıyla rengini kaybetmiş, kendini taşıyabilen silikat veya akrilik esaslı boyaların üzerine sürülebilir.

Özellikler:

- Maksimum su iticilik ile ıslanmaya karşı daha fazla direnç
- Maksimum nefes alma kabiliyeti ile kuru cepheler
- Uzun ömürlülük
- Yüksek aderans
- Solmayan renkler
- Boyacı dostu; kolay ve homojen uygulama

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BEYAN	STANDART
Su Aktarım Hızı	W3 ($\leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$)	TS EN 1062-3
Su Buharı Aktarım Hızı	V2	TS EN 1062-1

Yüzey Hazırlama:

Yüzey sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzey düzeltme ve tamiratları gerekli olduğu durumlarda Stako Kalın/ İnce Tamir Harcı ve Dış Cephe Macunu kullanılmalıdır. Gaz beton gibi çok emici yüzeylere direkt uygulama yapılacaksa yüzey (kış ayları hariç) bolca nemlendirilmeli veya şeffaf karakterli astarlar (Filli Boya Konsantre Astar) ile astarlanmalıdır. Daha sonra Dalmaçyalı Silikonlu Dış Cephe Astarı uygulanmalıdır.

Uygulama:

Astar kuruduktan sonra Dalmaçyalı Aktif Silikonlu Isı Yalıtım Sistem Boyası iki kat olarak fırça, rulo veya tek kat püskürtme ile cepheye uygulanır. Kireç ve gevşek tabakalar üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının $+5^{\circ}\text{C}$ ile $+30^{\circ}\text{C}$ arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir.

Dikkat:

Tuz kusması olan veya tuz kusması riskinin bulunduğu yüzeylerde sorunun çözülmesi için boya astarı öncesinde 1 ölçek Filox 451 + 1 ölçek su karışımının fırça ile yüzeye uygulanması tavsiye edilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİK	BEYAN
Yapısal Bileşen	Akrilik
Renk	Beyaz ve kartela renkleri
Su Karışım Oranı*	En çok %10-15 su ile inceltilir.
Tane Büyüklüğü	S1
Sarfiyat**	100-160 ml/m ² (Tek katta)
Tam Kuruma Süresi***	24 saat
Raf Ömrü	2 yıl (Serin yerde dondan koruyarak)
Ambalaj	15 L PE kova

* En çok %10, Dalmaçyalı Mineral Kaplama üzerine yapılacak uygulamalarda ise %15 su ile inceltilir.

** Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

*** Düşük sıcaklık ve yüksek nispi nem oranı kuruma süresini uzatır. (Dokunma kuruması 20°C ve %65 nispi nemde 1-2 saattir.)

Uyarı Kelimesi:
DİKKAT



GHS07

Zararlılık İfadesi:

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyi ni solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven kullanın.

P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Rayiç No:

10.300.1052

Poz No:

15.540.1324

Parlaklık : Sınıf G3

Kuru Film Kalınlığı : Sınıf E2

Tane Büyüklüğü : Sınıf S1

Su Buharı Aktarım Hızı : Sınıf V2

Su Aktarım Hızı : Sınıf W3

Çatlak Örtme Özelliği : Sınıf A0

Karbondiyoksit Geçirgenliği : Sınıf C0

TS 7847 ürün standardına uygundur.

G tebliğine uygundur.



Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

* Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek müdürlüğümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.