

Dalmaçyalı Kaplama Astarı

Dalmaçyalı Kaplama Astarı, yüksek aderans gücüne sahip, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz renkte özel bir astardır.

Uygulanacak Yüzeyler:

Isı yalıtım sistemleri üzerine ve daha önce boyanmış veya boyanmamış ham dış ve iç cephe yüzeyler üzerine kaplama uygulamalarından önce kullanılır.



Özellikler:

- Yüksek aderans gücü vardır.
- Kaplama uygulamasında desen vermeyi kolaylaştırır.
- Eski yüzeydeki kir ve lekelerin kaplama üzerine çıkmasını engeller.
- Yüksek kapatma gücüne sahiptir.
- Uygulama yüzeyini sertleştirir.
- Yüzeyin su emiciliğini azaltır. Yüzeyi kaplama için homojen hale getirir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİK	BEYAN
Yapısal Bileşen	Akrilik
Renk	Mat beyaz
Su Karışım Oranı	Kullanıma hazırdır. (Gerektiğinde ağırlıkça en çok %5 inceltilir.)
Sarfiyat*	0,25-0,45 kg/m ² (Tek katta)
Tam Kuruma Süresi**	24 saat
Raf Ömrü	2 yıl (Serin yerde, direkt güneş ışığı ve dondan koruyarak)
Ambalaj	25 kg PE kova

* Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

** Düşük sıcaklıklar ve yüksek nispi nem oranı kuruma süresini uzatır. (Yüzey kuruması 20°C ve %65 nispi nemde 1 saattir.)

Uygulama:

Dalmaçyalı Kaplama Astarı uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve kuru olmalıdır. İç veya dış cephe daha önceden solvent esaslı bir boya ile kaplanmış ise mutlaka zımpara yapılarak yüzeydeki oksit tabakası alınmalı ve kaplama astarı öncesi geçiş astarı ile astarlanmalıdır. Emülsiyon esaslı boyalı veya ilk defa uygulama yapılacak iç veya dış cephe yüzeyler üzerine Dalmaçyalı Kaplama Astarı doğrudan fırça, rulo veya püskürtme uygulamalarından biriyle uygulanır. Uygulamadan önce karıştırılmalıdır. Uygulamada yüzey ve hava sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Bol esintili veya doğrudan güneş gören çok sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Dalmaçyalı Mineral Kaplama uygulamasından 1 gün önce ve tek kat olarak uygulanması önerilir. Renk tonu açısından üzerine uygulama yapılacak Dalmaçyalı Kaplama rengine uygun olmasını sağlamak için Dalmaçyalı Kaplama Astarı'na en çok %5 Memento Renklendirme Sistemi renklendirici ilave edilebilir.

Rayiç No:
10.300.1186

Poz No:
15.540.1421, 15.540.1422, 15.540.1423,
15.540.1424, 15.540.1425, 15.540.1426,
15.540.1427, 15.540.1428, 15.540.1429



Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

* Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek müdürlüğümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemeyiz. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.