

Dalmaçyalı Organic Isı Yalıtım Sistem Sıvası

Dalmaçyalı Organic Isı Yalıtım Sistem Sıvası, iç ve dış mekânlarda polistiren esaslı ve taşıyıcı levhalar gibi ısı ve ses yalıtım malzemelerinin üzerine perdah sıvası yapılmasında ve kendini taşıyabilecek durumdaki boya ve sıvaların yüzey düzeltilmesinde kullanılabilen, akrilik esaslı, yüksek darbe dayanımı ve su geçirimsiz özelliklere sahip, kullanıma hazır ısı yalıtım sıvasıdır.



Özellikler:

- Yüksek darbe dayanımı
- Yüksek gerilme dayanımı ve kopma uzaması
- Kullanıma hazır
- Artan malzemenin tekrar kullanılması sayesinde düşük zayıt miktarı
- Su geçirimsizlik
- Esneklik
- Yüksek çalışabilirlik ve uygulama

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BEYAN	STANDART
EPS Levhaya Yapışma	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ ($>100 \text{ kPa}$)	TS EN 13494
Su Emme	$\leq 0,02 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$	TS EN 1062-3
Su Buharı Geçirimi (Sd)	$< 0,8 \text{ m}$	TS EN ISO 7783
Darbe Mukavemeti*	$\geq 10 \text{ joule}$	TS EN 13497

* 10 joule darbe dayanımı; **3 mm Dalmaçyalı Organic Isı Yalıtım Sistem Sıvası + Dalmaçyalı Organic Silikonlu Kaplama** uygulanmış yüzey üzerine yapılan testin sonucudur.

Yüzey Hazırlama:

Polistiren esaslı ve taşıyıcı levha yüzeyinde herhangi bir çıkıntı bölge olmamalı, varsa bu kısımlar hafif zımparalanmalı ve oluşan toz yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİK	BEYAN
Yapısal Bileşen	Akrilik
Renk	Beyaz
Su Karışım Oranı	Kullanıma hazırdır. İnceltilemez.
Sarfiyat** - EPS	3,5-4,0 kg/m^2
- Taşıyıcı	4,5-5,5 kg/m^2
Uygulama Kalınlığı	2,5-3,0 mm
Tam Kuruma Süresi***	≈ 3 gün
Raf Ömrü	12 ay (Açılmamış ambalajda dondan koruyarak)
Ambalaj	25 kg PE kova

** Belirtilen sarfiyat miktarları yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

*** Düşük sıcaklık ve yüksek nispi nem oranında kuruma süresi uzar. (Yüzey kuruması 20°C ve %65 nispi nemde 24 saattir.)

Uygulama:

Yapıştırma işlemi bitmiş polistiren esaslı ve taşıyünü levhalar gibi ısı ve ses yalıtım malzemeleri en az 24 saat sonra dübelleri ile sabitlenir. Önce profiller, başta yapı köşeleri ve pencere, kapı gibi boşlukların köşeleri ile fugalar olmak üzere, uygun yerlere monte edilir. Dalmaçyalı Organic Isı Yalıtım Sistem Sıvası, 8x8 mm taraklı çelik mala ile 2,5 - 3,0 mm kalınlığında, ısı yalıtım levhalarının üzerine uygulanır. Yüksek alkali dayanımlı Dalmaçyalı Organic Donatı Filesi ek yerlerinden 10 cm üst üste bindirilerek sıva kurumadan dış cepheye yakın olacak şekilde mala ile 1 mm kadar bastırılır ve sıva yüzeyi düzeltilir. Pencere, kapı köşeleri çapraz donatı filesi ile takviye edilir.

Uygulama veya kuruma esnasında çevre sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Direkt güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgârda uygulama yapılmamalıdır. Ürün prizini alana kadar dondan korunmalıdır. Yapılan uygulama tam kuruma süresi tamamlanıncaya kadar yağmur veya çeşitli sebeplere bağlı ıslanmaya karşı korunmalıdır. Kullanılan aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenir.

Uyarı Kelimesi: DİKKAT



GHS07

Zararlılık İfadesi:

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyi ni solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven kullanın.

P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Rayiç No:

10.330.2506



Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

* Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek müdürlüğümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.