

Dalmaçyalı Silikonlu Dış Cephe Boya Astarı



Silikon emülsiyon esaslı, su bazlı dış cephe boya astarıdır.

Uygulanacak Yüzeyler:

Sıva, serpm, tarak-silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, MDF, OSB, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

Özellikler:

- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar.
- Boya sarfiyatını azaltır.
- Su geçirimini büyük ölçüde önler.
- Taze beton yüzeylerinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını engeller.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİK	BEYAN
Su Karışım Oran	Kullanıma hazırdır. (Gerektiğinde ağırlıkça en çok %10 inceltir.)
Sarfiyat*	90-140 ml/m ² (Tek katta)
Tam Kuruma Süresi**	6 saat (Son kat boya uygulaması için)
Raf Ömrü	2 yıl (Serin yerde, direkt güneş ışığı ve dondan koruyarak)
Ambalaj	15 L PE kova

* 1 litre astar ile 7 - 11 m² alan astarlanabilir. Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

** Düşük sıcaklıklar ve yüksek nispi nem oranı kuruma süresini uzatır. (Yüzey kuruması 20°C ve %65 nispi nemde 1 saattir.)

Uygulama:

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz, gevşek tabakalardan temizlendikten sonra astarlama işlemi yapılır. Yüzey bozuklukları Stako Tamir Harcı veya Dış Cephe Macunu ile ürün etiket bilgilerine uygun olarak düzeltilmelidir. Özellikle iskele sökümlemlerindeki tamiratlarda çimento esaslı sıva ve tamirat malzemelerinin kullanılması priz sürelerine uyulmalıdır. Bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sırasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. Uygulamalar fırça, rulo veya airless (püskürtme) ile tek kat yapılmalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. Çimento esaslı yüzeyler kendini taşıyabiliyorsa düzeltme harcı yüzey nemlendirilerek kullanılmalıdır. Akrilik esaslı macun uygulamalarından önce(macun içine çimento ilave edilmeyecekse) son kat boyaya uygun astar yapılması unutulmamalıdır.



Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

* Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek müdürlüğümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Zararlılık İfadesi:

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi:

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyi ni solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven kullanın.

P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Rayiç No:

10.300.1172

Poz No:

15.540.1324, 15.540.1325, 15.540.1328, 15.540.1329, 15.540.1337, 15.540.1338, 15.540.1339

TS 7847 ürün standardına uygundur.

G tebliğine uygundur.

Uyarı Kelimesi:

DİKKAT



GHS07



Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

* Bu teknik fôy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek müdürlüğümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekliğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.