



DEKORATİF SU BAZLI DIŞ CEPHE ÜRÜN GRUBU

Tempo Akrylic Dış Cephe Boyası

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat görünümlü, UV ışınlarına dayanıklı, dekoratif, son kat dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek aderans gücü sayesinde yüzeylere maksimum tutunma sağlar. UV direnci ve iklim koşullarına dayanım sağlar. Nefes alma kabiliyeti sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı atılmasını sağlar. Kolay sürülme özelliğine sahiptir. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Sıva, beton, serpm siva, brüt beton, betopan, OSB, MDF ve mineral yüzeylerde, ayrıca yenileme için rengini kaybetmiş, kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı boya üzerine uygulanabilir. Nefes alma kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle, ısı yalıtım sistemlerinin üzerine özellikle önerilir.

UYGULAMA

Yüzey sağlam, temiz, kuru, tozsuz, varsa kalıp yağından arındırılmış ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), Gerekli zemin hazırlığından sonra yüzey Tempo Silikonlu Dış Cephe Astarı ile astarlanmalıdır. Astar kurduktan sonra fırça, rulo, veya püskürtme ile cepheye uygulanır. Katlar arası havanın sıcaklığına ve nemine bağlı olarak en az 6-8 saat beklenmelidir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no'lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesi 'ne uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç	:140 bar
Meme Açısı	: 50 °
Meme Ölçüsü (inch)	: 0.019"-0.021"
İnceltme	: %5

İNCELTME ORANI

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



Fırça ve rulo uygulamalarında en çok % 15 oranında temiz su ile inceltilecek en az iki kat halinde uygulanmalıdır. Püskürtme ile yapılacak uygulamalarda en fazla % 5 oranında temiz su ile inceltilmelidir. Yapılacak yüksek metrajlı uygulamalarda, ambalajlar arasında ton farkını minimize etmek için ürünlerin aynı oranda inceltilmesi çok önemlidir.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına, düzgünlüğüne ve inceltme oranına bağlı olarak 1 kg ile tek katta 6,5 m² 'ye kadar alan boyanabilir. 1 litre ile tek katta 6-10 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ(20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması	: 1-2 saat
Katlar arası kuruma	: 6-8 saat
Son kuruma	: 24 saat

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.

AMBALAJ

20 KG

UYARI KELİMESİ

DİKKAT

ZARARLILIK İFADESİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

ÖNLEM İFADESİ

P101:Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261:Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280:Koruyucu eldiven kullanın.

P362+P364:Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P321:Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P333+P313:Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501:İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



TS 7847 / 2012'ye uygundur.



G tebliğine uygundur.

TSE

Kuru Film Kalınlığı	: Sınıf E3
Tane Büyüklüğü	: Sınıf S1
Su Buharı Aktarım Hızı	: Sınıf V1
Su Aktarım Hızı	: Sınıf W2
Çatlak Örtme Özelliği	: Sınıf A0
Karbondioksit Geçirgenliği	: Sınıf C0

Poz No:

15.540.1321

Rayiç No:

15.540.1601

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

Rev. Haziran 2025

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr