



## DEKORATİF SU BAZLI DIŞ CEPHE ÜRÜN GRUBU

# Tempo Silikonlu Dış Cephe Astarı

### ÜRÜN TANIMI

Silikon ve akrilik emülsiyon esaslı, pigmentli, aderans gücü yüksek, yapı son kat dış cephe astarıdır.

### ÖZELLİKLERİ

Aderans gücü yüksektir, boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Boya sarfiyatını azaltır. Nefes alma kabiliyeti sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı atılmasını sağlar. Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı emilmesini sağlayarak olası uygulama hatalarını engeller.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

Düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde, brüt beton üzerine, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı eski boyalı yüzeylerde astar olarak kullanılır.

### UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru, gevşek tabakalardan ve kir/yağdan arındırılmış, kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmelidir (28 gün). Tempo Silikonlu Dış Cephe Astarı fırça, rulo veya püskürtme ile tek kat olarak uygulanır. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5 C ile +30 C arasında olmalıdır. Bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Astar uygulamasından 6-8 saat sonra boya uygulaması yapılabilir. Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no'lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesi 'ne uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

### Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç	:140 bar
Meme Açısı	: 50 °
Meme Ölçüsü (inch)	: 0.013"
İnceltme	: %5

### İNCELTME ORANI

Fırça ve rulo uygulamalarında en fazla % 10 oranında temiz su ile inceltilir. Püskürtme ile yapılacak uygulamalarda ise en fazla %5 oranında temiz su ile inceltilmelidir.

### KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Astar kuruması : 6-8 saat

#### BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



## SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve inceltme oranına bağlı olarak 1 kg ile tek katta 7,5 m<sup>2</sup> 'ye kadar alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

## DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.

## AMBALAJ

20 KG

## UYARI KELİMESİ

Dikkat

## ZARARLILIK İFADESİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

## ÖNLEM İFADESİ

P101:Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261:Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

## Poz No:

15.540.1605, 15.540.1606,15.540.1607, 15.540.1608,15.540.1609, 15.540.1617,15.540.1618, 15.540.1619, 15.540.1620, 15.540.1621,15.540.1622

## Rayiç No:

10.300.1172

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir. Rev1 Şubat 2021**

## BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr