



# Tavan Extra

## ÜRÜN TANIMI

Akrilik esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç yüzey beyaz tavan boyasıdır.

## ÖZELLİKLERİ

- ✓ Su bazlı
- ✓ Mat görünümlü
- ✓ Extra beyaz
- ✓ Extra örtücü
- ✓ Kolay uygulanabilen
- ✓ Nefes alabilen

Fawori Tavan Extra, yüzeylere mükemmel yapışır. Kabarma ve dökülme yapmaz.

## UYGULANACAK YÜZEYLER

Fawori Tavan Extra için, saten alçılı, macunlu, alçıpan yüzeyler ve tozuma karakterli olmayan eski boyalı veya sıvalı iç cephe tavan yüzeyler üzerine kullanılması tercih edilir.

## UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

## Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç	: 140 bar
Meme Açısı	: 50°
Meme Ölçüsü (inch)	: 0.019"
İnceltme (Su)	: %10-15(Hacimce)

## İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %20-25 inceltilecek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. Havasız (airless) püskürtmede, temiz su ile %10-15 inceltilecek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir.

## KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 1 saat Katlar

arası bekleme süresi: 6 saat

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

## SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 9,6-16,6 m<sup>2</sup> alan boyanabilir. 1 Kilogram ile tek katta 5,5-9,5 m<sup>2</sup> alan boyanabilir. Tam örtücülük sağlamak için en az iki kat yapılması önerilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

## DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

## AMBALAJ

17,5 Kg, 10 Kg, 3,5 Kg



## UYARI KELİMESİ

Dikkat

## ZARARLILIK İFADESİ

H317:Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

## ÖNLEM İFADESİ

P101:Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261:Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313:Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501:İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



**TS 5808/2012'ye uygundur.**



**G tebliğine uygundur.**

TSE

Yaş Ovma Direnci: Sınıf 5

Örtme Gücü: Sınıf 2 (7m<sup>2</sup>/L)

Tane Büyüklüğü: İnce

Parlaklık: Mat

### Poz No:

15.540.1547, 15.540.1548, 15.540.1549

### Rayiç No:

10.250.1050

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklenmez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

**Rev Mart 2025**