



## HEMPEL'S WATER GLIDE 74500

### Beskrivelse:

HEMPEL'S WATER GLIDE 74500 er et hurtigtørrende, tynnfilms bunnstoff med et høyt innhold av kobber og TecCel som gir en meget glatt overflate, hvorved motstanden i vann reduseres. Det er et ideelt produkt for regatta seilbåter.

Det er mulig å sjøsette kort tid etter påføring..

### Anbefalt bruk:

Som bunnstoff på racer-båter og regattaseilbåter av glassfiber, tre og stål.

Må aldri komme i direkte kontakt med aluminium og andre lettmetaller pga. risiko for korrosjon.

Egnet for tempererte og kalde farvann. Ikke egnet for bruk i Middelhavet o.l. områder

### Tilgjengelighet :

Inngår i det Europeiske Yacht sortiment. Lokal tilgjengelighet må bekreftes.

### PRODUKTDATA:

Fargenumre/Colours:

51560\*/ Kobber

Finish/Glans:

Matt

Volum tørrstoff, %:

10 ± 1

Teoretisk spreddeevne:

10 m<sup>2</sup>/l [401 sq.ft./US gallon] til 10 micron/0.4 mils

Flammepunkt:

25 °C [77 °F]

Spesifikkvekt:

1.2 kg/liter [10.1 pund / US gallon]

Berøringsstørr:

20 minutt(er) (ca.) ved 20°C

40 minutt(er) (ca.) ved 10°C/50°F

VOC-innhold:

764 g/l [6.3 pund / US gallon]

*\*andre farger ifølge sortimentslisten.*

*De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..*

### PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode:

Konvensjonell sprøyte Pensel/Rulle

Tynner (maks.vol.):

08081 (20%) 08081 (10%)

Dysetørrelse:

0.047 til 0.063 "

Dysetrykk:

4.5 bar [65.2 psi]

Rengjøring av verktøy:

HEMPEL'S THINNER 08081

Tørrfilmtykkelse:

10 mikron [0.4 mils] se ANMERKNINGER neste side

Våtfilmtykkelse:

90 mikron [3.6 mils]

Overmalingsintervall, min.:

Ifølge spesifikasjon

Overmalingsintervall, maks.:

Ifølge spesifikasjon

### Sikkerhet:

Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje, konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser.



## HEMPEL'S WATER GLIDE 74500

### FORBEHANDLING:

Eksisterende tynnfilm AF/ bunnstoff: Vask omhyggelig med ferskvann (lett våtsliping hvis nødvendig). La overflaten tørke. Påfør 3 strøk av produktet.  
Eksisterende gammel AF/bunnstoff: Wet grinding the surface to remove loose material. Was thoroughly with fresh water. La overflaten tørke. Påfør 3 strøk av produktet.  
Gammelt selvpolerende bunnstoff og Glide Speed: Fjern gammelt bunnstoff med HEMPEL'S PAINT STRIPPER 99540/ våtsliping etterfulgt av (høytrykks) spyling med ferskvann.

### PÅFØRINGSBETINGELSER:

La overflaten tørke før maling. Påfør 1-2 strøk HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 avhengig av tilstanden til den eksisterende primer. Påfør 3 strøk av produktet.  
Ikke behandlede overflater: Fjern olje og fett med et egnet rengjøringsmiddel. Vask omhyggelig med ferskvann. La overflaten tørke. Påfør: HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551. Ifølge separat PÅFØRINGSINSTRUKS. Påfør 3 strøk av produktet.

### FOREGÅENDE STRØK:

Overflatene som skal behandles, må være rene og tørre og frie for fett og olje. Må bare påføres på en tørr og ren overflate med en temperatur over duggpunktet for å unngå kondens. Må ikke påføres i direkte sollys.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i små og trange rom under påføring og tørking.

### Anmerkninger:

Ifølge spesifikasjon Anbefalte systemer er: HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551  
Dette produktet inneholder tunge partikler. Rør godt før bruk.

### Filmtykkelse/tykning Utdokking:

Tynn minst mulig for å sikre at riktig filmtykkelse oppnås.  
Kan sjøsettes etter minimum to timers tørketid ved 23 °C.  
Etter maling kan produktet være ute av vannet i opptil: 6 måneder. Misfarging kan forekomme.  
Anbefalt antall strøk: 3 strøk (cirka 30 mikron tørrfilmtykkelse)  
Sørg for at påføringen av materialet skjer på en slik måte at den spesifiserte tørrfilmtykkelsen overholdes.

### Overmalings merknader:

### Regning:

**HEMPEL'S WATER GLIDE 74500**  
**Informasjonen i produktdatabladet er beregnet på kommersiell bruk.**  
HEMPEL A/S

### UTGITT AV:

7450051560

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.

For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produktdatabladene" som er tilgjengelig på [www.hempel.com](http://www.hempel.com). Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte og vel definerte forhold. Deres nøyaktighet, fullstendighet og egnethet under de aktuelle bruksforhold av produktet er utelukkende kjøper eller bruker ansvarlig for.

Produktene leveres og all teknisk assistanse skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, med mindre annen skriftlig avtale foreligger. Produsent og selger påtar seg ikke andre forpliktelser eller ansvar enn det som er angitt her, både med hensyn til oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte. Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato