



HEMPEL'S HARD RACING 76484

Beskrivelse:

HEMPEL'S HARD RACING 76484 er et hardt akrylbasert bunnstoff (uløselig matrise), med et høyt innhold av kobberoksyd og organisk bioaktivt materiale. Fargen endres til sin endelige kulør etter ca. 1 ukes eksponering i vann.

Anbefalt bruk:

Som bunnstoff for båter av glassfiber, tre, stål og ferro-cement. Må ikke brukes i direkte kontakt med aluminium eller andre lett-metaller pga. risiko for korrosjon.
For kalde, tempererte og varme farvann.

Tilgjengelighet :

Inngår i det Europeiske Yacht sortiment. Lokal tilgjengelighet må bekreftes.

PRODUKTDATA:

Fargenumre/Colours:	19990*/ Svart.
Finish/Glans:	Matt
Volum tørrstoff, %:	50 ± 1
Teoretisk spredeevne:	12.5 m ² /l [501.2 sq.ft./US gallon] til 40 micron/1.6 mils
Flammepunkt:	36 °C [96.8 °F]
Spesifikkvekt:	1.7 kg/liter [13.9 pund / US gallon]
Berøringsstørr:	4 ca. time(r) 20°C (ISO 1517) 8 (ca.) t ved 10 °C
VOC-innhold:	428 g/l [3.6 pund / US gallon]

**andre farger ifølge sortimentslisten.*

De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..

PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode:	Høytrykkssprøyte / Luftsprøyte / Pensel / Rulle / Malepute
Tynner (maks.vol.):	08081 (5%) / 08081 (5%) / 08081 (5%)
Dysetørrelse:	0.018 til 0.023 "
Dysetrykk:	150 bar [2175 psi] (Data for høytrykkssprøyte er veiledende og kan justeres)
Rengjøring av verktøy:	HEMPEL'S THINNER 08081
Tørrfilmtykkelse:	40 mikron [1.6 mils]
Våtfilmtykkelse:	75 mikron [3 mils]
Overmalingsintervall, min.:	Ifølge spesifikasjon
Overmalingsintervall, maks.:	Ifølge spesifikasjon

Sikkerhet:

Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje, konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser.



HEMPEL'S HARD RACING 76484

FORBEHANDLING:	Eksisterende gammelt, selvpolerende eller ablativt antifouling: Fjern mulig olje og fett o.l. med et egnet vaskemiddel (HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602), og høytrykksspyl med ferskvann for å fjerne svake lag med utvasket antifouling. La overflaten tørke før maling. Sealer: Hvorvidt det skal brukes et sealerstrøk/heftstrøk, er avhengig av typen og tilstanden til den eksisterende antifoulingen.
PÅFØRINGSBETINGELSER:	Overflaten skal være helt ren og tørr ved påføring, og temperaturen skal være over duggpunktet for å unngå kondens. Temperaturen på selve malingen bør være over: 15°C. Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i små og trange rom under påføring og tørking.
FOREGÅENDE STRØK:	Ifølge spesifikasjon Anbefalte systemer er:HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030,HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551, HEMPEL'S PROBOND 45184,HEMPEL'S ProPrimer LT 45554.
ETTERFØLGENDE STRØK:	Ingen.
Anmerkninger:	Dette produktet inneholder tunge partikler. Rør godt før bruk.
Filmtykkelse/tynning	Tynn minst mulig for å sikre at riktig filmtykkelse oppnås.
Overmalings merknader:	Anbefalt antall strøk: Høytrykkssprøyte: 2-3 strøk, minimum 120 micron total tørrfilmtykkelse.. Luftsprøyte, Pensel, Rulle, Malepute: 3-5 strøk. Sjøsetting ikke før 24 timer etter påføring av siste strøk. Etter maling kan produktet være ute av vannet i opptil: 3 måneder Intet maksimum overmalingsintervall, men etter langvarig eksponering i forurenset atmosfære må akkumulerte urenheter fjernes ved (høytrykk) spyling med ferskvann og flaten må deretter få tørke før påføring av neste strøk Bare Hard Racing-produkter med det samme produktnummeret skal blandes.
Regning:	HEMPEL'S HARD RACING 76484 Informasjonen i produktdatabladet er beregnet på kommersiell bruk.
UTGITT AV:	HEMPEL A/S

7648419990

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.

For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produktdatabladene" som er tilgjengelig på www.hempel.com. Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte og vel definerte forhold. Deres nøyaktighet, fullstendighet og egnethet under de aktuelle bruksforhold av produktet er utelukkende kjøper eller bruker ansvarlig for.

Produktene leveres og all teknisk assistanse skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, med mindre annen skriftlig avtale foreligger. Produsent og selger påtar seg ikke andre forpliktelser eller ansvar enn det som er angitt her, både med hensyn til oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte. Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato