



# TEXTROL®

## PENETRERENDE TREOLJE/TERRASSEOLJE

### Produktbeskrivelse

TEXTROL® er en penetrerende treolje/terrasseolje som er beregnet på å gjenopprette værslitt og tørt treverk utendørs. TEXTROL® gjenoppretter treets naturlige farge og skjønnhet. Spesielt utviklet for å trenge dypt inn i treverket og beskytte mot fuktskader og uv-stråler samt gi en muggresistent silkemattfinish som ikke vil sprekke opp eller flakke av. Når TEXTROL® påføres første gang, vil treet mørkne til en fyldig naturlig farge og deretter lysne gradvis, avhengig av graden på soleksponering.

### Egenskaper

- Beskytter og forsterker skjønnheten til utendørs treverk.
- Langvarig naturlig utseende.
- Fabelaktig penetrering.
- Danner ikke film. Ingen flassing. Ingen avflaking.
- Muggresistent finish.
- Enkel påføring.
- Enkel å vedlikeholde. Ingen fjerning. Ingen sliping.

### Bruksområder

- Kun for utendørs bruk.
- Værslitt treverk, inkludert sibirsk lerk, rød cedar, hardwood, eik, sedertre, redwood og trykkimpregnert treverk.
- Vannrette og loddrette overflater, slik som tregulv, spontak, gjerder og tremøbler utendørs.
- Må ikke brukes på finer, inkludert T1-11 eller over tidligere beiset, lakkert eller malt treverk.
- Må ikke brukes på nytt treverk, f.eks. sibirsk lerk, rød cedar og trykkimpregnert treverk.

### Tekniske data

**Finish:** matt.

**Bindemiddel:** alkydharpiks.

**Løsningsmiddel:** løsningsmiddel.

**Egenvekt:** 0,875 kg/L  $\pm$  0,05 @ 18°C.

**Viskositet:** N/A.

**Fast innhold:** 31%  $\pm$  2% etter volum.

**Flammepunkt:** > 64°C.

**Holdbarhet:** 5 år, uåpnet.

**Beholderstørrelse:** 1 liter, 2,5 liter, 5 liter, 20 liter.

**Farge:**



FARGELØS



GYLDEN EIK



RUSTIK EIK



VALNØTT



NATURGRÅ

Kan blandes med universale farger (maks. 30 mL/L).

**Tørketid:** 24 timer, avhengig av temperatur og fuktighet.

**VOC:** EU grenseverdi for dette produktet (kat. a/f) 700 g/L (2010). Dette produktet inneholder maks. 550 g/L.

### Preparering av overflaten

#### Nye treoverflater:

- Nye treoverflater har en hard blank høvlet overflate som hindrer maksimal gjennomtrenging av overflatebehandlinger. For nytt treverk anbefales påføring av SEASONITE®\* det første året, da denne binder seg til de øverste lagene i fibrene og lar porene i treverket åpne seg naturlig. Dette vil igjen gi en kontrollert opptørking og redusere faren for oppsprekking og vridning av treverket (SEASONITE®\* må ikke anvendes på Eik).
- Eller la treverket eksponeres for vær og vind i minst 6-12 måneder før TEXTROL® påføres.
- Eik slipes lett over med sandpapir nr. 80 og tørkes godt over med rødsprit før påføring av TEXTROL® (anbefales bruk av DEKS OLJE® D.1\* første året før videre vedlikehold med TEXTROL®).

### Værslitte treoverflater

- Overflaten må være ren, tørr og uten smuss, fett, skitt, jordslag (mugg) og tidligere belegg.
- Behandle jordslag med en løsning av 1 del klor til 3 deler vann. Skrubbe løsningen på overflaten og la virke i 10-15 minutter; skyll grundig.
- Rengjør værslitt treverk med NET-TROL® etter veiledningen på emballasje, for å fjerne skittent/grånet treverk og annen overflateforurensning.
- Puss om nødvendig overflaten etter rengjøring (sandpapir nr. 80).
- Etter rengjøring skal treverket tørke i 2-3 dager, eller til det har fått et fuktighetsinnhold på max. 18% eller mindre før ny behandling.

### Tidligere oljede overflater

- TEXTROL® kan kun brukes på ubehandlet/værslitt treverk eller treverk som tidligere er behandlet med TEXTROL®. Andre typer olje eller kvistlakk må fjernes helt med TREPREP og NET-TROL® etter veiledningen på emballasje, før påføring av TEXTROL®.
- Puss om nødvendig overflaten etter rengjøring (sandpapir nr. 80).
- Etter rengjøring og grundig skylling, skal treverket tørke i 2-3 dager eller til det har fått et fuktighetsinnhold på maks. 18% eller mindre før ny behandling.

## Påføringsverktøy

- Pensel: beisekost med naturlig eller syntetisk bust av god kvalitet.
- Rulle: medium luv.
- Sprøyte: trykksprøyte 0,011-0,015 væskedyse/700-800 psi eller mindre.
- Hagesprøyte.

## God påføringspraksis

- Test først fargevalg på et mindre område. La tørke for å se endelig farge.
- Tildekk alt du ikke ønsker å overflatebehandle, inkludert planter og buskas.
- Påføres mellom 5 og 35°C. Må ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflater.
- Må ikke påføres hvis det ventes kaldt/vått vær de neste 24-48 timene.
- Blandes grundig før og under påføring. Må ikke fortynnes.
- Fullfør alltid hele bordlengder på gulv eller vannrett bordkledning til et logisk stopp, for eksempel et vindu eller en dørkarm. Avslutt aldri påføringen midt på gulvbord/vegg.
- På loddrett bordkledning skal det arbeides nedenfra og opp.
- Må ikke tørke mellom strøkene - TEXTROL® påføres vått-i-vått.
- Etter sprøytepåføring må du alltid sprøyte fram og tilbake for bedre inntrenging og et jevnt resultat.

## Påføring

- Preparer overflaten som under "Preparering av overflaten".
  - Rist eller rør godt om i boksen før bruk.
  - Påfør ett strøk TEXTROL® og la det trenge inn i treverket (15-30 minutter).
  - Påfør det andre strøket og la det trenge inn i 15-30 minutter.
  - Gjenta om nødvendig denne prosedyren til treverket er mettet, dvs. at det ikke trekker inn mer olje.
  - TEXTROL® skal ikke bli berøringstørr eller tørke mellom strøkene.
  - Når treverket er mettet skal en tørke vekk overflødig olje for å unngå blanke felter.
- MERK: TEXTROL® er ikke en overflatebehandling, men skal trekke inn i treverket. TEXTROL® beskytter ved å penetrere treverket og gi en fyldig silkematt finish.**

## Dekkevne

- Første strøk: 5 m<sup>2</sup> per liter per 2 strøk.
- Vedlikehold: 10-12 m<sup>2</sup> per liter.
- Dekkevnen varierer avhengig av type, alder og tekstur på treverket.
- Ved vedlikeholdstrøk trenger du ca. halvparten av mengden du brukte første gang.

## Vedlikehold

### Gulv og andre vannrette overflater:

- De fleste gulv og vannrette overflater vil kun trenge et vedlikeholdsstrøk med TEXTROL® annethvert år.
- En enkelt påføring av TEXTROL® annethvert år vil være tilstrekkelig for å gjenoppfriske den naturlige skjønnheten til treverket og gi videre beskyttelse.
- En regelmessig rengjøring hvert år med NET-TROL®\* for å fjerne skitt/forurensing vil friske opp utseendet til treverket.

### Kledning og andre loddrette overflater:

- De fleste kledninger og loddrette overflater vil bare kreve et oppfriskende strøk TEXTROL®.
- Etter en tid vil treverket gråne, rengjør da med NET-TROL®\* og påfør et enkelt strøk av TEXTROL® for å fornye værslitte områder.
- Områder som har bevart fin farge, trenger ikke vedlikehold.
- Svært værslitte områder kan trenge to strøk av TEXTROL® (påfør det andre strøket så snart det første strøket har trengt inn i treverket).
- Overflater som er sterkt utsatt for sol/vær og tråkk, vil slites raskere enn andre områder. Hvis dette skjer, rengjøres berørte områder med NET-TROL®\* og TEXTROL® påføres etter behov ved å lage en gradvis overgang til områder med god farge. Områder som har bevart fin farge, trenger ikke vedlikehold.

## Rengjøring

- Rengjør alle redskaper og utstyr med white spirit mens de fremdeles er våte. Hvis det tørker, fjernes det med malingsfjerner.

**MERK: kluter, stålull etc. dyppet i TEXTROL® kan selvantennes hvis det ikke kasseres forskriftsmessig. Kluter, stålull etc. må dyppes i vann etter bruk eller plasseres i en forseglet vannfylt metallbeholder, før de kastes med husholdningsavfallet.**

## Oppbevaring

- TEXTROL®-rester overføres til en liten, lufttett, lukket metall- eller glassbeholder.
- Må ikke utsettes for frost eller høy temperatur.

## Sikkerhet

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå å puste inn damp. Unngå kontakt med huden. Ved svelging må ikke brenkninger fremkalles: søk lege umiddelbart og vis frem beholderen eller etiketten.  
**HMS-datablad tilgjengelig på [www.owatrol.com/no](http://www.owatrol.com/no).**

\*Samme produsent.



**OWATROL INTERNATIONAL SLU**

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13

TEXTROL® er et varemerke fra



Finn alle våre løsninger:

**[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)**