



ANTGRA

Bruksområde:

Hindrer gråing og bleking av teak og annen type treverk. Gir vesentlig lenger holdbarhet enn olje og vil ikke flasse av. Gir lang vedlikeholdsintervall.

Egenskaper:

Antgra er en vann-olje blanding med en svært absorberende UV-blokker. Påføres som første behandling av ubehandlede eller nye tresorter, eller som oppfriskning av lypåvirket treverk, samt for flater som har blitt rensset med for eksempel Teakrens 7xM. Trestrukturen intensiveres og fuktigheten i treet blir regulert.

- NanoProtect Antgra er vannbasert og uten biocide tilsetningsstoffer.
- Kan brukes inne og ute henhold til DIN EN 71-3 (sikkerhet for leketøy).
- Ikke klassifisert som merkepliktig.

Behandling:

- Brukes ufortynnet. Rist flasken meget godt før bruk siden produktet er 2-komponent i flasken.
- Må ikke brukes under temperatur på 5° C eller påføres i direkte sollys. Hvis produktet tørker for fort, kan ikke Antgra trenge skikkelig inn i treoverflaten.
- Overflaten må være absorberende, tørr, ren og fri for fett.
- Det må ikke være rester av andre rengjøringsmidler på overflaten. Overflater som tidligere er behandlet med Teakbeskyttelse AB, vil bare kunne påføres Antgra når den avvisende effekten på overflaten har blitt kraftig redusert. Treverkets fuktighet bør ikke overstige 18%. Vi anbefaler under 10%.

Antgra finnes i **Gylden** og **Natur**

Brukerveiledning:

- Påføres med pensel eller rulle i 2 arbeidstrinn.
- Trinn 1: Påføres til treet er fullstendig mettet.
- Trinn 2: Påføres etter minst 6 timers tørketid (el. lengre), avhengig av absorpsjonsevnen i treverket, fuktighet og temperatur. Lang tørketid mellom påføringene gir mer effektiv beskyttelse. For trinn 2 brukes det betydelig mindre mengde.
- Om fettinnholdet i nytt treverk er for høyt, eller at det er rester av gammel olje, vil det resultere i fuktforstyrrelser. Etter noen uker vil det vises flekker. Denne effekten kan også oppstå når eldre tre har vært slipt slik at overflaten har blitt fet igjen. Alternativt kan treverket avfettes ved bruk av egnet middel.
- Det bør påses at treverket er i stand til å absorbere materialet slik at en størst mulig mengde kan trenge inn. Mengde påført produkt bestemmer holdbarheten på behandlingen.
- Før evt. videre behandling med f.eks. Teakbeskyttelse AB, må overflaten være helt tørr og ikke føles fet. Den bør værpåvirkes en forholdsvis lang periode (3 - 4 mnd). Antgra Gylden trenger noe lengre tid.
- Redskaper kan rengjøres med vann og såpe.

NB! Påføring av lakk/olje på Antgra anbefales ikke. Ekstra olje vil forstyrre beskyttelsessystemet i Antgra. Antgra gir en litt fet overflate og en topcoat vil ikke binde seg til denne. Antgra inneholder forøvrig oljekomponenter som er svært nyttig for vedlikeholdet av treverk.

Forbruk: 6 - 10 m²/litr. ved første påføring (2 strøk). Som vedlikeholdspåføring (hvert annet år) brukes det betydelig mindre produkt.