

Produktbeskrivelser

For nærmere beskrivelse og mer informasjon om produktene, les brukerveiledningen på den enkelte boks, se egen trykksak om det aktuelle produktet eller kontakt West System Norge AS



Epifanes Blank Klarlakk med ekstra UV-filter (en-komponent)

Epifanes Blank Klarlakk er en tradisjonell høyglans lakk som er basert på en blanding av modifisert linolje, kinesisk treolje og fenol resiner. Epifanes Blank Klarlakk trenger dypt ned i treverket og har et ekstra effektivt U.V. filter. Denne lakken er elastisk, og gir meget god beskyttelse mot vanninntrengning. Epifanes Blank Klarlakk er svært godt egnet på alle trekonstruksjoner i heltre eller finer over vannlinje. Kan legges på flater som allerede er behandlet med en- eller to-komponent lakk). Epifanes Blank Klarlakk «bygger» mye for hvert strøk, og har en enestående langvarig glans. Lakken er svært slitesterk, og har god motstandsdyktighet mot alle klimatiske forhold.

Anbefalt bruksområde: Alt treverk over vannlinjen - interiør og eksteriør, eks. båtskrog, båtdekk, overbygg, båtinteriør, kjøkkeninnredning, skrivepult, skaper, dører, spisebord, terskler, dørker, badeplattformer, rekkestøtter, hagemøbler, garasjeporter etc. Tørketid ved 20°C. og 65% relativ luftfuktighet: Støvtørr etter 3 timer, kan pusses og overlakkes etter 24 timer. Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes disse tidene.

Anbefalt tynner: Tynner for pensel/rullepåføring: Epifanes Tynner for en-komponent lakk og maling. Tynner for sprøytetynner for en-komponent lakk og maling

Dekkevne: ca. 14 m² per liter

Forpakning: 250 ml. - 1/2 liter - 1 liter - 5 liter



Epifanes Silkematt Interiørlakk (en-komponent)

Epifanes Silkematt Interiørlakk er en hard en-komponent hurtigtørkende interiørlakk som gir en vakker silkematt glans. Lakkflaten blir robust og slitesterk, og tåler godt vanlige husholdningskemikalier. Denne lakken er beregnet til interiørbruk, og som toppstrøk over 3-4 strøk med Epifanes Blank Klarlakk.

Anbefalt bruksområde: Til alt interiør, eks. båtinteriør, kjøkkeninnredning, skrivepult, skaper, dører, spisebord, stoler, terskler etc. samt til eksteriør som et forskjønnende toppstrøk på en flate som er fult behandlet med

flere strøk med Epifanes Blank Klarlakk. Tørketid ved 20°C. og 65 % relativ luftfuktighet: Støvtørr etter 1 time, kan pusses etter 12 timer, nytt strøk etter 12 timer. Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes disse tidene.

Anbefalt tynner: Tynner for pensel/rullepåføring: Epifanes Tynner for en-komponent lakk og maling. Tynner for sprøytepåføring: Epifanes Sprøytetynner for en-komponent lakk og maling

Dekkevne: ca. 13 m² per liter

Forpakning: 1/2 liter - 1 liter



Epifanes Blank Teaklakk med ekstra UV-filter (en-komponent)

Epifanes Blank Teaklakk er en klassisk oljebasert lakktype med mikroskopiske porer som egner seg til alle typer trevirke. Spesielt anbefalt til oljeholdige treslag som teak, iroco, amerikansk furu o.l. Epifanes Blank Teaklakk er et godt alternativ til vanlig impregnering og vedlikehold med treoljer. Lakken har utmerket festeevne til teak og andre olje- og harpiksholdige treslag som først er rengjort og pusset. Trekker seg langt inn i treverket samtidig som den gir god lagoppbygging. Epifanes Blank Teaklakk inneholder et svært godt U.V.-filter som beskytter treverket effektivt mot sollys under alle klimatiske forhold. Lakken gir en varm og dyp glans. Epifanes teaklakk fåes også i matt.

Anbefalt bruksområde: Alt treverk over vannlinjen - interiør og eksteriør, eks. båtinteriør, kjøkkeninnredning, skrivepult, skaper, dører, spisebord, terskler, båtdekk, dørker, badeplattformer, rekkestøtter, hagemøbler, garasjeporter etc. Tørketid ved 20°C. og 65% relativ luftfuktighet: Støvtørr etter 3 timer, kan pusses og overlakkes etter 24 timer. Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes disse tidene. Hvis påfølgende strøk legges innen 72 timer, er det ikke påkrevet å pusse mellom strøkene.

Anbefalt tynner: Tynner for pensel/rullepåføring: Epifanes Tynner for en-komponent lakk og maling. Tynner for sprøytepåføring: Epifanes Sprøytetynner for en-komponent lakk og maling.

Dekkevne: ca. 12 m² per liter

Forpakning: 1/2 liter - 1 liter



Epifanes Matt Teaklakk (en-komponent)

Epifanes Matt Teaklakk er beregnet til tropiske treslag som teak, iroco ol. Lakken gir en vakker silkematt glans. Lakkflaten blir robust og slitesterk og har god motstandsdyktighet mot alle klimatiske forhold. Epifanes Matt Teaklakk er beregnet som toppstrøk over 3 strøk (interiør) eller 5 strøk (eksteriør) Epifanes Blank Teaklakk eller Epifanes Blank Polyuretane-lakk.

Anbefalt bruksområde: Til alt interiør i båt, kjøkkeninnredninger, skrivepult, skaper, dører, spisebord, stoler, terskler etc. Til eksteriør som et forskjønnende toppstrøk på en flate som er behandlet med flere strøk med Epifanes Blank Teaklakk eller Epifanes Klar Blank Polyuretanelakk, eks. badeplattformer, rekkestøtter, hagemøbler, garasjeporter etc. Tørketid ved 20°C. og 65 % relativ luftfuktighet: Støvtørr etter 1 time, kan pusses og overlakkes etter 12 timer. Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes disse tidene.

Anbefalt tynner: Tynner for pensel/rullepåføring: Epifanes Tynner for en-komponent lakk og maling. Tynner for sprøytepåføring: Epifanes Sprøytetynner for en-komponent lakk og maling.

Dekkevne: ca. 12 m² per liter

Forpakning: 1/2 liter - 1 liter



Epifanes Rapidclear (en-komponent)

Epifanes "Rapidclear" herder raskt og gir en hurtig og effektiv beskyttelse av treverk. Dette er derfor et praktisk alternativ til tradisjonelle lakkssystemer hvis man er avhengig av å legge flere strøk på kort tid. "Rapidclear" gir en førsteklasses halvblank overflate til langtidsbeskyttelse og forsterkning av treverk på båter og andre værutsatte områder. "Rapidclear" er basert på modifisert alkyd harpiks og inneholder et effektivt UV-filer. "Rapidclear" har svært god vedheft til teak og andre oljeholdige treslag, forebygger misfarging og fremhever det naturlige mønsteret i treet. *De viktigste fordelene med Epifanes Rapidclear er:* • Enkel påføring med pensel, rulle eller spray • Hurtigtørkende • God bindeevne til oljeholdige treslag som teak etc. • Ikke nødvendig å pusse mellom hvert strøk • Vannavstøtende • God fleksibilitet • Gir maksimal beskyttelse mot UV-stråler • Slitesterk • Utmerket for både interiør og eksteriør • Bevarer treets naturlige farve og mønster.

Anbefalt bruksområde: "Rapidclear" passer utmerket til f.eks. å friske opp værslitt treverk, som helt eller delvis underlag for et annet lakkssystem, eller som et fullt og selvstendig lakklag for den som velger en halvblank overflate med maksimal holdbarhet, UV-filer og lang levetid. Tørketid ved 20°C. og 65 % relativ luftfuktighet: Kan overlakkes etter 5-6 timer. Pussing mellom strøkene er ikke påkrevet, men hvis man ønsker å legge på et toppstrøk med annen lakktype, bør det siste strøket pusses med papir nr 220. Alle strøkene bør påføres innen 2 uker. Kan påføres med pensel, rulle eller sprøytes, 3-4 strøk. Skal ikke tynnes.

Dekkevne: ca. 10-16 m² per 750 ml., avhengig av underlaget

Forpakning: 750 ml.



Epifanes polyuretane lakk-Blank/Klar med ekstra UV-filter (to-komponent)

Epifanes to-komponent polyuretane lakk er en høyglans-lakk tilsatt polyester og polyuretane-forbindelser som gjør den svært slitesterk og egnet til både innendørs og utendørs bruk. Lakken inneholder et svært godt U.V.-filter som beskytter underlaget effektivt mot sollys under alle klimatiske forhold.

Anvendelsesområder: • Som beskyttelse og toppstrøk på epoksy • Som foreløpig dekklag på epoksy når det skal avsluttes med en-komponent lakk. • Som avsluttende lakksystem på ferdigproduserte trematerialer som f.eks. kryssfiner o.a. • Som oppbyggingslag før påføring av en-komponent lakk • Til generelt bruk på interiør og eksteriør, over vannlinje • Til bruk sammen med eksisterende uretane lakksystemer.

Blanding av komponent A og B: Blandingsforhold etter vekt: Bland 1 del av komponent B (herder) oppi 2 deler av komponent A (base), og rør dem godt sammen. Bruk blandebelegger hvis små mengder ønskes. La blandingen stå i 20-30 minutter før bruk. Bruktid: Blanding er brukbar etter 4-6 timer ved 10°C., 3-4 timer ved 20°C. og 2-3 timer ved 30°C.

Temperatur ved påføring: Lufttemperaturen bør være mellom 15°C. og 27°C. ved påføringen av lakken. Tørketid ved 20°C og 65% relativ luftfuktighet: Støvtørr etter 2 timer, nytt strøk kan påføres etter 24 timer. Pussing mellom strøkene er ikke påkrevet hvis neste strøk legges innen 48 timer etter det foregående. Lakken er fullherdet etter 7 dager. Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes de overstående tider.

Anbefalt tynner: Ved påføring med pensel/rulle: Epifanes penseltynner for polyuretane lakk. Ved sprøyting: Epifanes Sprøytetynner for polyuretane lakk

Dekkevne: Ca. 9 m² per 750 gr. Ca. 36 m² per 3 kg.

Forpakning: 750 gr. (Base: 500 gr., Herder: 250 gr.) 3 kg (Base: 2 kg., Herder: 1 kg.)



Epifanes polyuretane lakk- Silkematt (to-komponent)

Dette er en to-komponent hard lakk som tåler mye før det oppstår skrapemerker. Tilsatt polyester og polyuretane-forbindelser.

Anvendelsesområde: • Til bruk som et silkematt toppstrøk sammen med eksisterende to-komponente lakksystemer. • Som avsluttende lakksystem på ferdigproduserte trematerialer som f.eks. kryssfiner o.a. • Til alt interiør i båt, kjøkkeninnredninger, salongbord, skrivepult, skaper, dører, spisebord, stoler, terskler etc.

Blanding av komponent A og B: Blandingsforhold etter vekt: Bland 1 del av komponent B (herder) oppi 2 deler av komponent A (base), og rør dem godt sammen. Bruk blandebeuger hvis små mengder ønskes. La blandingen stå i 20-30 minutter før bruk. Bruktid: Blanding er brukbar etter 4-6 timer ved 10°C., 3-4 timer ved 20°C. og 2-3 timer ved 30°C. Temperatur ved påføring: Lufttemperaturen bør være mellom 15°C. og 27°C. ved påføringen av lakken. Tørketid ved 20°C og 65 % relativ luftfuktighet: Støvtørr etter 2 timer, nytt strøk kan påføres etter 24 timer. Pussing mellom strøkene er ikke påkrevet hvis neste strøk legges innen 48 timer etter det foregående. Lakken er fullherdet etter 7 dager. Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes de overstående tider.

Anbefalt tynner: Ved påføring med pensel/rulle: Epifanes penseltynner for polyuretane lakk. Ved sprøyting: Epifanes Sprøytetynner for polyuretane lakk

Dekkevne: Ca. 9 m² per 750 gr.

Forpakning: 750 gr. (Base: 500 gr., Herder: 250 gr.)



Epifanes Polyuretane med farge (to-komponent)

Dette er en høyglans-lakk tilsatt polyester og polyuretane-forbindelser som gjør den svært slitesterk og meget værbestandig og holdbar til utendørs bruk. Konsistensen gjør at den er lett å påføre underlaget med både pensel, rulle eller sprøyte. Lakken kan med fordel brukes på tre, stål, glassfiber og aluminium som på forhånd er påført korrekt grunnsstrøk - eller brukes som vedlikeholdsstrøk på tidligere malte flater, eller direkte på glassfiber. I så fall må flatene først avfettes og pusses grundig. Epifanes Polyuretane lakk benytte både til interiør og eksteriør.

Blanding av komponent A og B: Blandingsforhold etter vekt: Bland 1 del av komponent B (herder) oppi 2 deler av komponent A (base), og rør dem godt sammen. Bruk blandebeuger hvis små mengder ønskes. La blandingen stå i 20-30 minutter før bruk. Bruktid: Blanding er brukbar etter 4-6 timer ved 10°C., 3-4 timer ved 20°C. og 2-3 timer ved 30°C. Temperatur ved påføring: Lufttemperaturen bør være mellom 15°C. og 27°C. ved påføringen av lakken. Tørketid ved 20°C. og 65 % relativ luftfuktighet: Støvtørr etter 2 timer, nytt strøk kan påføres etter 24 timer. Pussing mellom strøkene er ikke påkrevet hvis neste strøk legges innen 48 timer etter det foregående. Lakken er fullherdet etter 7 dager. Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes de overstående tider.

Anbefalt tynner: Ved påføring med pensel/rulle: Epifanes penseltynner for polyuretane lakk. Ved sprøyting: Epifanes Sprøytetynner for polyuretane lakk

Dekkevne: Ca. 9 m² per 750 gr.

Forpakning: 750 gr. (Base: 500 gr., Herder: 250 gr.)

Farger: se Epifanes fargekart



Epifanes PP Varnish Extra (to-komponent)

Dette er en hurtigtørkende, hard og slitesterk lakk som benyttes til forsegling og oppbyggingslag på mange ulike treslag. PP Varnish Extra har spesielt gode fyllegenskaper og bygger mye for hvert strøk.

Lakken tørker relativt fort, og egner seg derfor svært godt til raske oppbyggingslag både til interiør- og eksteriørflater. Denne lakken tåler mye mekanisk slitasje, og er meget motstandsdyktig mot vannsøl og kjemikalier. Har god bindeevne på fete treslag, og egner seg utmerket som forseglingsstrøk på treslag som teak o.l.

Kan brukes som vedlikeholdsstrøk på eksisterende to-komponent lakk-system på treinteriør, eks. interiør i båt, kjøkkeninnredninger, salongbord, skrivepult, skaper, dører, spisebord, stoler, terskler etc. Ved utvendig bruk, bør denne lakken påføres minimum tre strøk med Epifanes klarlakk (en-komponent) eller tre strøk med Epifanes Blank polyuretanelakk (to-komponent) for å beskytte underlaget mot UV-stråler.

Blanding av komponent A og B: Blandingsforholdet er 1:1 etter volum. Brukstil: Holdbarheten etter blanding er ca. 8 timer ved 20°C. Temperatur ved påføring: Lufttemperaturen bør være mellom 15 og 27° C ved påføringen av lakken.

Tørketid ved 20° C2 og 65 % relativ luftfuktighet: • Støvtørr etter 1 time. Klebefri etter 4 timer. Pussing etter 20 timer og nytt strøk etter 20 timer.

• Epifanes PP Varnish Extra kan også legges «vått i vått» med pensel eller sprøyte, med en times mellomrom. • Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes de overstående tider.

Anbefalt tynner: Ved påføring med pensel, rulle eller sprøyting: Epifanes tynner for PP Varnish Extra. Tilsett alltid tynner etter at lakk-komponentene er blandet sammen.

Dekkevne: 2 liter dekker ca. 28 m²

Forpakning: 2 liter (Base: 1 l., Herder: 1 l.)



Epifanes Emaljelakk (en-komponent)

En tradisjonell høyglans maritim emaljelakk til inn- og utvendig bruk, over vannlinjen. Lakken er lettflytende, har god dekkevne, bevarer glansen og er meget sterk og værbestandig.

Anbefalt bruksområde: På treverk, glassfiber, stål og aluminium over vannlinjen som på forhånd er påført korrekt grunningsstrøk, eller som et vedlikeholdsstøk på tidligere malte (en-komponente) flater. Til interiør og eksteriør, eks. båtinteriør, kjøkkeninnredning, benkeplater, skaper, dører, båtskrog, hyttetak, tofter, rekkestøtter, hagemøbler, blomstepotter, listverk og karmen til vinduer, flaggstenger, garasjeporter, lekestativ, gjerder etc. Tørketid ved 20°C. og 65 % relativ luftfuktighet: Støvtørr etter 3 timer, kan pusses og overlakkes etter 24 timer. Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes disse tidene.

Anbefalt grunning: For treverk - Epifanes (Werdol) grunning for tre. For glassfiber - Epifanes grunning for glassfiber. For stål - Epifanes (Werdol) grunning for metall. For aluminium - Epifanes Washprimer AQ» + Epigron Prelacquer

Anbefalt tynner: Ved påføring med pensel/rulle - Epifanes Tynner for enkomponent lakk og maling. Ved sprøyting - Epifanes Sprøytetynner for enkomponent lakk og maling

Dekkevne: ca. 14 m² per liter

Forpakning: 750 ml. - 2 liter - 4 liter

Farger: se Epifanes fargekart



Epifanes «Antiskli» dekksmaling (en-komponent)

Epifanes «Antiskli» dekksmaling er en sklisikker en-komponent halvblank urethane/alkyd maling. Etter at de nødvendige grunningstrøkene er påført, kan denne malingen benyttes på treverk, glassfiber, stål og aluminiumsflater. Rør malingen omhyggelig før og under bruk. Bruk rulle, denne gir et jevnere lag enn om du benytter pensel. La malingen tørke/herde i minst 72 timer. Epifanes «anti-skli» perler kan kjøpes separat i 20-grams pakninger, til bruk i Epifanes Mono-urethane eller i Epifanes Polyuretane lakk. Tørketid ved 20°C. og 65% relativ luftfuktighet: Nytt strøk kan påføres etter 24 timer, men malingen trenger ca. 72 timer for å gjennomherde. Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes disse tidene.

Anbefalt tynner: Ved påføring med pensel/rulle: Epifanes penseltynner for polyuretane lakk.

Dekkevne: 750 ml. Dekker 4-8 m², avhengig av overflaten.

Forpakning: 750 ml.

Farger: Kremhvit og grå



Epifanes Bilgemaling. (en-komponent)

Dette er en sterk en-komponent maling som er beregnet for å gi ekstra beskyttelse på utsatte områder, maskinrom, kjettingkasser, dørker etc. Malingen kan påføres treverk, stål, glassfiber og aluminium der overflaten først er påført riktig type grunning. Tørketid ved 20°C. og 65 % relativ luftfuktighet: Støvtørr etter 3 timer. Kan pusses og overlakkes etter 24 timer. Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes disse tidene.

Anbefalt grunning: For treverk - Epifanes (Werdol) grunning for tre. For glassfiber - Epifanes grunning for glassfiber. For stål - Epifanes (Werdol) grunning for metall. For aluminium - Epifanes Washprimer AQ + Epigrond Prelacquer

Anbefalt tynner: Ved påføring med pensel/rulle: Epifanes Tynner for enkomponent lakk og maling

Ved sprøyting: Epifanes Sprøytetynner for enkomponent lakk og maling

Dekkevne: ca. 10 m² per liter

Forpakning: 750 ml. - 2 liter

Farger: hvit og grå



Epifanes epoksy Primer (to-komponent grunning)

En antirust grunning basert på epoksy resin og sinkfosfat. Malingen bygger og fyller godt og er lett å pusse. Benyttes som grunning i et to-komponent polyuretane malingsystem på kryssfiner og glassfiber, og som antirust-grunning i et to-komponent polyuretane malingsystem på stål og aluminium. Kan brukes på både eksteriør og interiør over eller under vannlinjen. Kan overmales med samtlige Epifanes to-komponent produkter. Blanding av komponent A og B: Blandingsforhold etter vekt: 100 deler komponent A til 14 deler komponent B

Blandingsforhold etter volum: 100 deler komponent A til 25 deler komponent B. Korrekt blandingsforhold er avmerket på boksene. La blandingen stå i 20 minutter før bruk. Holdbarhet etter blanding: Maksimalt 8 timer. Tørketid ved 20°C. og 65 % relativ luftfuktighet: Nytt strøk kan påføres etter 12 timer. Pussing mellom strøkene er ikke påkrevet hvis neste strøk legges innen 5 døgn etter det foregående.

Anbefalt tynner: til alle typer påføring Epifanes tynner D-601

Dekkevne: 1 liter dekker ca. 12 m²

Forpakning: 750 ml - 2 liter - 4 liter

Farge: Hvit



Epifanes Anti-Plastpest To-komponent epoksymaling som også kan benyttes som en anti-rustmaling på metaller.

Epifanes Anti-Plastpest er en sterk og vanntett to-komponent epoksymaling som benyttes for å gi plastbåter en beskyttelse mot vanninntrengning under vannlinjen, og som reduserer faren for «plastpest» (osmose). Epifanes Anti-Plastpest benyttes derfor som forebyggende system mot «plastpest». Epifanes Anti-Plastpest legges på eksisterende gelcoat. På nye båter skal skroget ha herdet i minst 4 uker. Før påføring skal skroget avfettes og mattslipes med sandpapir nr. 180. På eldre skrog skal overflaten vaskes med ferskvann. Fjern alt bunnstoff og gammel primer. Avfett skroget og mattslip med sandpapir nr. 180 før du påfører Epifanes Anti-Plastpest. For mer informasjon om forebygging og reparasjon av «plastpest», kontakt West System Norge AS.

Epifanes Anti-Plastpest er basert på epoksy-resin og sinkfosfat og egner seg også svært godt til vedlikehold og anti-rustbehandling på metallflater. Hvis hvert påfølgende strøk males på innen 48 timer, er det ikke nødvendig med pussing mellom hvert strøk. Epifanes Anti-Plastpest beskytter og bevarer marine kryssfiner, sandblåst og rustfritt stål, aluminium og glassfiber. Benyttes inne og ute, over og under vannlinjen. Kan overmales med alle Epifanes to-komponent malinger.

Blanding av komponent A og B: Blandingsforhold etter vekt/volum: 100 deler komponent A (base) til 100 deler komponent B (herder).

Holdbarhet etter blanding: Maksimalt 2 timer ved 20°C.

Tørketid ved 20°C og 65% relativ luftfuktighet: Støvtørr etter 1 time. Klebefri etter 2 timer. Nytt strøk kan påføres etter 16 timer. Gjennomherdet etter 7 dager. Pussing mellom strøkene er ikke påkrevet hvis neste strøk legges innen 72 timer etter det foregående. Temperatur ved påføring: minimum 10°C

Anbefalt tynner: til alle typer påføring Epifanes tynner, D-100 (fordamper langsomt) Epifanes tynner, D-601 (fordamper hurtig)

Dekkevne: 1 liter dekker ca. 13 m²

Forpakning: 750 ml - 4 liter

Farge: Lys grå og sort



Epifanes Interimcoat (2 komponent grunning)

Denne benyttes som grunning og/eller mellomstrøk, og er basert på en epoksy- og vinyl resin med førsteklasse bindeevne og holdbarhet. Kan overmales med de fleste en- eller to-komponente malinger. Kan benyttes både over- og under vannlinjen, på epoksy eller direkte på bar

glasfiber. Det er ikke nødvendig å pusse denne grunningen før man påfører neste strøk. Blandingsforhold etter vekt: 90 deler komp. A (base) til 10 deler komp. B (herder). Blandingsforhold etter volum: 86 deler komp. A (base) til 14 deler komp. B (herder).

Holdbarhet etter blanding: Maksimalt 8 timer ved 20°C. Tørketid ved 20°C og 65% relativ luftfuktighet: Støvtørr etter 30 minutter. Nytt strøk kan påføres etter 12 timer. Gjennomherdet etter 7 dager. Temperatur ved påføring: minimum: 12°C. Anbefalt tynner til alle typer påføring: Epifanes tynner, D-601 (fordamper hurtig)

Dekkeve: 750 gr. dekker ca. 8 m²

Forpakning: 750 gr.

Farge: Hvit



Epifanes (Werdol) grunning for treverk (en-komponent)

En tradisjonell en-komponent grunning til bruk på bart treverk over vannlinjen, både til interiør og eksteriør. Denne grunningen er beregnet for en-komponente malingsystemer. Epifanes grunning for treverk fyller godt, har god dekkeve og er lett å pusse. Kan overmales med alle Epifanes en-komponente malinger. Tørketid ved 20°C. og 65 % relativ luftfuktighet: Støvtørr etter 2 timer, kan pusses og legges nytt strøk etter 24 timer. Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes disse tidene.

Anbefalt tynner: Ved påføring med pensel/rulle: Epifanes Tynner for enkomponent lakk og maling. Ved konvensjonell sprøyting: Epifanes Sprøytetynner for enkomponent lakk og maling

Dekkeve: ca. 10-14 m² per liter

Forpakning: 750 ml - 2 liter - 4 liter

Farge: Hvit, grå, sort og brun



Epifanes Epigron grunning (en-komponent)

Grunning basert på uretane/alkyd resin. Epifanes Epigron grunning er beregnet på en-komponente malingsystemer over vannlinjen. Den fyller godt og gir maksimal bindeevne på tidligere malte, avfettete og pussete flater. Kan brukes til både interiør og eksteriør, og kan overmales med alle Epifanes en-komponente produkter. Tørketid ved 20°C. og 65% relativ luftfuktighet: Støvtørr etter 1 time, kan pusses og legges nytt strøk etter 24 timer. Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes disse tidene.

Anbefalt tynner: Ved påføring med pensel/rulle: Epifanes Tynner for

enkomponent lakk og maling. Ved konvensjonell sprøyting: Epifanes Sprøytetynner for enkomponent lakk og maling

Dekkevne: ca. 12 m² per liter

Forpakning: 375 ml - 750 ml - 2 liter - 4 liter

Farge: Hvit



Epifanes Glassfiberprimer (en-komponent grunning til glassfiber)

Hvit primer (grunning) basert på uretane/alkyd resin med førsteklasses fyll- og dekkevne. For bruk på bar glassfiberoverflate og til et en-komponent malingsystem over vannlinjen. Beregnet til både interiør og eksteriør. Kan overmales med samtlige Epifanes en-komponent produkter. Tørketid ved 20°C. og 65% relativ luftfuktighet: Støvtørr etter 1 time, kan pusses og legges nytt strøk etter 24 timer. Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes disse tidene.

Anbefalt tynner: Ved påføring med pensel/rulle: Epifanes Tynner for enkomponent lakk og maling. Ved konvensjonell sprøyting: Epifanes Sprøytetynner for enkomponent lakk og maling

Dekkevne: ca. 12 m² per liter

Forpakning: 375 ml - 750 ml - 2 liter - 4 liter

Farge: Hvit



Epifanes (Werdol) grunning for metall (en-komponent)

Dette er en antirust grunning basert på sinkfosfat og en uretane/alkyd resin. Perfekt til bruk på metall over vannlinjen. Skal brukes sammen med et en-komponent malingsystem. Kan påføres direkte på avfettet metallflate (eks. stål), eller som vedlikeholdsgrunning på eksisterende en-komponent grunnede flater. Beregnet til både interiør og eksteriør. Kan overmales med samtlige Epifanes en-komponent produkter. Tørketid ved 20°C. og 65% relativ luftfuktighet: Støvtørr etter 2 timer, kan pusses og legges nytt strøk etter 12 timer. Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes disse tidene.

Anbefalt tynner: Ved påføring med pensel/rulle: Epifanes Tynner for enkomponent lakk og maling. Ved konvensjonell sprøyting: Epifanes Sprøytetynner for enkomponent lakk og maling

Dekkevne: ca. 12 m² per liter

Forpakning: 375 ml - 750 ml - 2 liter - 4 liter

Farge: Hvit og grå



Epifanes Washprimer AQ (en-komponent vannbasert grunning)

Vannbasert grunning som gir godt feste på aluminium, sinkbelagt og galvanisert stål samt ikke-jernholdig metall, glass og keramikk. Brukes på interiør og eksteriør over og under vannlinjen. Kan overmales med alle Epifanes en- og to-komponente produkter.

Tørketid ved 20°C. og 65% relativ luftfuktighet: Overmalbar etter 2 timer (maksimalt 48 timer). Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes denne tiden.

Anbefalt tynner: Epifanes Washprimer AQ er klar til bruk, men verktøy og annet utstyr kan rengjøres med vann.

Dekkevne: ca. 16 m² per liter

Forpakning: 500 ml - 1 liter

Farge: Hvit (Offwhite) som gir en klar flate etter herding

Lagring: Oppbevares frostfritt, og ikke i direkte sollys.



Epifanes Epoksy sparkel 1300 (to-komponent)

En meget sterk og lett epoksy-sparkel. Resistent mot vann og kjemikalier. Til bruk sammen med andre to-komponente produkter. Sparkelen krymper ikke under herding, og er tilnærmet luftfri. Brukes på glassfiber, treverk, stål, aluminium og betong over og under vannlinjen. Blanding av komponent A og B: Blandingsforhold etter vekt: 80 deler komponent A (base) til 50 deler komponent B (herder). Blandingsforhold etter volum: 100 deler komp. A (base) til 100 deler komponent B (herder). Begge komponenter bør røres separat, og etterpå blandes godt sammen til blandingen fordeler seg og gir en jevn farve. Produktet skal ikke tynnes. Holdbarhet etter blanding: 30-60 minutter, avhengig av temperatur. Tørketid ved 20°C og 65% relativ luftfuktighet: Kan pusses etter 24 timer (Beste tidspunkt for sliping er mellom 24-48 timer etter påføring).

Gjennomherdet etter 7 dager. Temperatur ved påføring: Minimum: 12°C

Dekkevne: 1 liter/1 mm/m²

Forpakning: 750 ml - 2 liter

Tetthet etter blanding: 1,3



Epifanes Glassfiber sparkel (to-komponent)

Hurtigtørkende to-komponent sparkel beregnet til en- eller to-komponente malingsystemer over vannlinjen, til små reparasjoner på glassfiber, stål og aluminium. Denne sparkelen kan legges på i tykke lag.

Blanding av komponent A og B: Før bruk: Tilsett 2-4% reaktor fra tuben i basen. Bland godt sammen. Holdbarhet etter blanding: 5-10 minutter,

avhengig av temperatur. Tørketid ved 20° C2 og 65 % relativ luftfuktighet: Kan pusses etter 30-60 minutter. Temperatur ved påføring: Minimum: 10°C. Etter herding skal man straks legge på et lag med maling (fortynnet 15%) slik at sparkelen forsegles. Denne forseglingen fungerer som fuktsperre og beskytter dermed glassfiber-sparkelen.

Forpakning: 500 gr. – 1,5 kg. – 5 kg.

Farge: Hvit og grå

Lagring: Kjølig



Epifanes Mono-fill (en-komponent)

Lufttørkende maling(sparkel) som påføres med pensel på små eller runde overflater hvor det er vanskelig å benytte sparkelskje eller lign. Passer også til fylling av porer i tre, men skal ikke brukes som sparkel i store sprekker og hull. Benyttes til interiør og eksteriør over vannlinjen. Røres godt sammen før bruk. Tidligere malte flater må rengjøres, avfettes og pusses. Ubehandlete flater skal grunnes med egnet grunning. Epifanes Mono-fill kan overmales med Epifanes (Werdol) grunning for tre, Epifanes grunning for metall, Epifanes Epigrond (grunning) eller med en en-komponent maling som er fortynnet 10%. Tørketid ved 20°C. og 65% relativ luftfuktighet: Kan pusses og overmales etter 16 timer (maksimalt 48 timer). Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes denne tiden. Skal ikke brukes i lavere temperatur enn 10°C. Tynner, hvis nødvendig: Epifanes Tynner for en-komponent lakk og maling.

Dekkevne: ca. 6-7 m² per liter

Forpakning: 750 ml

Farge: Hvit



Epifanes Kombi Sparkel (en-komponent)

Dette er en tradisjonell alkydbasert sparkelmasse for tre- og metallflater over vannlinjen. Passer godt til utjevning av små uregelmessigheter. Legges på i tynne lag (maks. 1 mm). Benyttes før overmaling med en-komponente malingsystemer. Tørketid ved 20°C. og 65% relativ luftfuktighet: Kan pusses og overmales etter 24 timer. Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes denne tiden. Skal ikke brukes i lavere temperatur enn 10°C.

Forpakning: 300 gr. - 800 gr

Farge: Hvit



Epifanes Malingsfjerner (en-komponent)

Epifanes malingsfjerner er en tyktflytende malingsfjerner basert på metyletylen klorid og metyl alkohol. Inneholder ikke syrer eller etsende midler. Produktet er svært effektivt. Epifanes malingsfjerner brukes til å fjerne gammel maling, lakk og bunnstoff fra tre, jern eller stenoverflater. Skal ikke benyttes på polyester, glassfiber eller gelcoat. Kan vaskes av med vann. Ettersom produktet ikke inneholder syrer eller etsende midler, vil det ikke skade treverk, sten eller jern.

Anbefalt bruksområde: Passer til fjerning av: Olje og alkydbasert maling og lakk. Latexmaling og ornamentmaling (stucco). Emaljemalinger og to-komponente polyuretane malinger/lakker. Epoxy med mer.

På grunn av trykk i boksen, bør boksen punkteres før lokket tas av.

Forpakning: 750 ml og 3 liter



Epifanes Undervannsprimer (en-komponent grunning til bruk under vannlinjen)

En tjæreholdig grunning som er forsterket med aluminium. Dette gir en sterk, ugjennomtrengelig og vannavstøtende hinne. Spesielt egnet til beskyttelse av tre, stål og aluminium under vannlinjen. Benyttes ved reparasjoner og/eller som full grunnbehandling før påføring av bunnstoff. Kan overmales med de fleste typer bunnstoff. Vi anbefaler allikevel at man først gjør en prøve på et lite område for å få se hvordan bunnstoffet virker på undervannsprimeren. Husk å røre godt i boksen før bruk. Tørketid ved 20°C. og 65% relativ luftfuktighet: Støvtørr etter 2 timer. Kan overmales etter 24 timer. Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes disse tidene.

Anbefalt tynner: Tynner for pensel/rullepåføring: Epifanes Tynner for en-komponent lakk og maling. Tynner for sprøytepåføring: Epifanes Tynner D-100

Dekkevne: ca. 13 m² per liter

Forpakning: 750 ml. - 2 liter - 4 liter

Farger: Sølv og bronse



Epifanes Akselerator for lakk og maling (en-komponent)

Benyttes som tilsetning i tradisjonelle en-komponent halvsyntetisk maling og lakk. Stoffet gjør at herdeprosessen går vesentlig hurtigere. Benyttet på eksteriør vil ikke en tilsetningen på 5-7% innvirke på hverken glans eller holdbarhet. På interiør - dvs. stoler, bord o.l., kan du tilsette opptil 50% Epifanes Akselerator i Epifanes Klar Blank lakk (en-komponent).

Skal ikke tilsettes Mono-urethane eller Nautiforte.

Forpakning: 500 ml og 1 liter



Epifanes Teak Olje Sealer (en-komponent teakolje impregnering)

Til impregnering, vedlikehold og beskyttelse av teak, hardwood og andre olje- eller harpiksholdige materialer. Oljen vil fremheve og gjenbringe treverkets naturlige farve og mønster, samtidig som den beskytter mot hardt vær og forurensning. Epifanes Teak Olje Sealer egner seg svært godt til bruk på teakdekk. Underlaget må være tørt, rent og avfettet. Lett å påføre, enten du bruker bred pensel eller lofrie kluter. Påføres «vått i vått». Ikke la overskytende olje bli liggende på overflaten slik at det dannes et «filmlag». Fjern derfor all overskytende olje med en lofri klut.

Anbefalt bruksområde • Treverk over vannlinjen, eksteriør og interiør, eks. båtdekk, dører, i cockpit, badeplattformer, rekkestøtter, sittebenker, hagemøbler, båtinteriør, kjøkkeninnredning, skaper, dører, bord etc. • Ypperlig til all impregnering av alle typer hagemøbler i eksotisk trevirke som for eksempel teak, hardwood o.l. • Egner seg meget godt til flater av tre der man ønsker en sklisikker overflate, f.eks. dekk, landgang o.l. • Kan med fordel brukes på alt eksotisk treverk som man vil fremheve det naturlige utseende på.

Tørketid ved 20°C. og 65% relativ luftfuktighet: Vent ca. 24 timer med å ta overflaten i bruk slik at man sikrer at oljen har tørket tilfredsstillende. Ved høyere eller lavere temperaturer forlenges eller forkortes denne tiden. Tynner, hvis nødvendig: Epifanes Tynner for en-komponent lakk og maling.

Dekkevne: ca. 10 m² per liter

Forpakning: 1 liter



Epifanes Teak-O-Bello

Epifanes Teak-O-Bello er en vannbasert overflatebehandling for teak og andre tropiske tresorter (hardwood). Produktets unike og miljøvennelige sammensetning beskytter treverket mot aldring og misfarging, og er samtidig enkel og rask å påføre. Epifanes Teak-O-Bello beskytter treverket lengre og mer effektivt enn løsemiddelbaserte teakoljer. Teak-O-Bello forebygger og beskytter mot sopp (eks. sorte prikker) og mugg.

Dette produktet vil ikke påvirke eller skade natene i et teakdekk, inneholder ikke løsemidler (whitespirit etc.) og avgir ikke giftige gasser. For både interiør og eksteriør bruk.

Kan benyttes i tilknytning til både ferskvann og saltvann.

Viktig: Boksen må ristes 1 minutt før bruk

Oppbevaring: Må oppbevares frostfritt og ikke i direkte sollys

Anbefalt tynner: Skal ikke tynnes

Overmalbar: Etter 30 minutter

Dekkevne: ca. 6 - 8 m², avhengig av underlaget

Forpakning: 1 liter



Epifanes Teak-O-Clean & Bright

Epifanes Teak-O-Clean & Bright er en vannbasert teak-cleaner som fornyer, rengjør og får værslitt og gammel teak og andre tropiske tresorter tilbake til sin friske og opprinnelige farge.

Produktet er ideelt å benytte der du for eksempel vil ha et grått og misfarget teakdekk tilbake til sin opprinnelige farge og glød. Produktet er svært enkelt og rask å bruke, og vil ikke skade natene i et teakdekk. Kan benyttes i tilknytning til både ferskvann og saltvann.

For langvarig beskyttelse mot aldring og misfarging, la treverket tørke godt etter behandling med

Epifanes Teak-O-Clean & Bright, og sett deretter overflaten inn med Epifanes Teak-O-Bello.

Viktig: Boksen må ristes 1 minutt før bruk

Oppbevaring: Må oppbevares frostfritt og ikke i direkte sollys

Anbefalt tynner: Skal ikke tynnes

Overmalbar: Etter 30 minutter

Dekkevne: ca. 6 - 8 m², avhengig av underlaget

Forpakning: 1 liter



Epifanes Easy Flow- impregneringsolje (en-komponent)

Epifanes «Easy Flow» impregneringsolje er framstilt av en unik kombinasjon av naturlige oljer, og har et meget bredt bruksområde.

Anbefalt bruksområde: På treverk: Brukes som impregnering og beskyttelse av treverk for å forhindre råteangrep og avflassing. Oljen trenger dypt inn i treverket, metter treporene, driver ut luft og fuktighet og binder trefibrene sammen. Kan brukes på alt treverk, utvendig og innvendig, under og over vannlinjen. Det anbefales å legge 1-3 strøk.

Tilsetning til lakk og maling: Epifanes «Easy Flow» impregneringsolje kan tilsettes alle tradisjonelle en-komponente malinger, lakker og grunninger hvor malerverktøyet kan rengjøres med white spirit. Impregneringsoljen skaper en tettere og mer elastisk malingsfilm og forhindrer avflassing. Epifanes impregneringsolje forbedrer flytegenskapene, og gjør lakk- og

maling lettstrøken når forholdene krever dette. Tilsetning av Epifanes impregneringsolje forhindrer merker etter pensel og rulle, og gir en jevn og pen overflate. *Som rustbeskyttelse:* Epifanes «Easy Flow» impregneringsolje brukes som en effektiv rustbeskyttelse på alle materialer som rustet. Epifanes «Easy Flow» stopper rust, trenger dypt ned i den angrepne overflaten og driver ut fuktighet og luft. Forhindrer videre rustdannelse.

Dekkevne: avhengig av underlagets beskaffenhet

Forpakning: 1 liter og 5 liter



Epifanes Glassfiberavfetter (en-komponent)

Et spesialrensemiddel for optimal avfetting av glassfiberoverflater. Fjerner alle voks- og oljerester.

Forpakning: 0,5 liter og 1 liter



Tynnere

Det skal benyttes ulike typer tynner til ulike malinger og lakker. I dette heftet er det for hvert enkelt produkt spesifisert hvilke tynner som skal benyttes til den enkelte lakk og maling. Det er viktig at disse retningslinjene følges.

Epifanes pensler

For å få et perfekt resultat ved påføring av lakk og maling er penselen ditt viktigste verktøy. Epifanes kvalitetspensler framstilles av den beste naturbust som kan skaffes. Enden på busten er splittet, og penslene gir optimal «flyt» og god finish.

Penslene kan skaffes i runde, ovale og flate fasonger. Dette er kvalitetsprodukter for den som ønsker de aller beste påføringsredskapene.

