

Beskrivelse:	HEMPEL'S PROOF 10 er en bitumen-basert tetningsmasse. Den forblir fleksibel.
Anbefalt bruk:	Til tetting av trebåter og fylling av sprekker under vannlinjen.
Tilgjengelighet :	Inngår i det Europeiske Yacht sortiment. Lokal tilgjengelighet må bekreftes.
PRODUKTDATA:	
Fargenumre/Colours:	19990/ Svart.
Finish/Glans:	Halvmatt
Volum tørrstoff, %:	74 ± 1
Teoretisk spredeevne:	Ikke relevant
Flammepunkt:	Ingen.
Spesifikkvekt:	1.1 kg/liter [9.2 pund / US gallon]
Berøringstørr:	3 time(er) 20°C 6 time(er) 10°C/50°F
VOC-innhold:	223 g/l [1.9 pund / US gallon]
Lagerstabilitet:	5 år 25°C/77°F
	<i>De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..</i>
PÅFØRINGSDATA:	
Påføringsmetode:	Patron- eller sparkelkniv.
Tynner (maks.vol.):	Må ikke tynnes
Rengjøring av verktøy:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Overmalingsintervall, min.:	24 time(er) 20°C 48 time(er) 10°C/50°F
Overmalingsintervall, maks.:	Ingen.
Sikkerhet:	Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje, konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser.

FORBEHANDLING:	Stoffblanding: Sørg for at alle overflater er rene og tørre og fri for olje. Rengjør overflaten og fjern eventuell olje eller fett med et egnet rengjøringsmiddel, og slip med tørt sandpapir. Prime/Grunn med spesifisert HEMPEL'S PRIMER.
PÅFØRING AV PRODUKTET:	Metode: Fyll store sprekker med produktet ved hjelp av patronen eller sparkelkniven. La tørke. Mal over med HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030.
PÅFØRINGSBETINGELSER :	Overflaten skal være helt ren og tørr ved påføring, og temperaturen skal være over duggpunktet for å unngå kondens. Fuktighetsinnholdet i trevirket skal ikke overstige: 16%. Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i små og trange rom under påføring og tørking.
FOREGÅENDE STRØK::	HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030.
ETTERFØLGENDE STRØK:	HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030.
Anmerkninger:	Produktet kan forårsake misfarging av lysfargede bunnstoffer. Produktet er ikke motstandsdyktig mot oljer og kjemikalier, men er uoppløselig i vann.
Lagringsbetingelser:	Unngå eksponering for luft og temperatursvingninger. Unngå direkte sollys. Emballasjen skal holdes tett lukket. Lagringstemperaturer: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Overmaling:	Dersom maksimum overmalingsintervall overskrides, skyll med ferskvann og la overflaten tørke. Slip lett og fjern alt støvet før det males på nytt. Hvis overflaten inneholder urenheter som olje eller forurensende stoffer, må du fjerne disse med et egnet rengjøringsmiddel, skyll med ferskvann og la overflaten tørke. Slip lett og fjern alt støvet før det males på nytt.
Overmalings merknader:	Det finnes ikke noe maksimum overmalingsintervall, men hvis overflaten inneholder urenheter som olje eller forurensende stoffer, må disse fjernes med et egnet rengjøringsmiddel, skyll med ferskvann og la overflaten tørke. Slip lett og fjern alt støvet før du maler på nytt.
Merk:	HEMPEL'S PROOF 10 67853
UTGITT AV:	HEMPEL A/S

6785319990

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.
For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produktdatabladene" som er tilgjengelig på www.hempel.com. Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte og vel definerte forhold. Deres nøyaktighet, fullstendighet og egnethet under de aktuelle bruksforhold av produktet er utelukkende kjøper eller bruker ansvarlig for.
Produktene leveres og all teknisk assistance skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, med mindre annen skriftlig avtale foreligger. Produsent og selger påtar seg ikke andre forpliktelser eller ansvar enn det som er angitt her, både med hensyn til oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato