

Perfection

Lakkmalinger

Blank Polyuretanlakkmalning av Høy Kvalitet



PRODUKT BESKRIVELSE

Perfection polyuretanlakk er den ultimate høyblanke lakkmalingen. Den gir en høyblank overflate med lang holdbarhet for glans og farge og tåler kjemikalier meget godt. Spesielt formulert slik at "erfarne" amatører lett skal kunne få et profesjonelt resultat. Kjemisk herding kombinert med UV-filter gir lengst mulig levetid.

* Den slitesterke overflaten gjør den ideell for områder med stor slitasje som f.eks. dekk (gjerne tilsatt slisikringspulver).

* Resistent mot diesel, olje, bensin samt mildere syrer og alkalier.

PRODUKTINFORMASJON

Farge	YHA183-Platinum, YHA184-Med. White, YHA192-Off White, YHA194-Oyster White, YHA198-Mat'horn White, YHA216-Royal Blue, YHB000-Snow White, YHB663-Jade Mist Green, YHE294-Chilli Red, YHF991-Mauritius Blue, YHK990-Flag Blue, YHS056-Fight. Lady Yellow, YHS070-Cream, YHS187-Polar White, YHS248-Arctic White, YHS253-Pearl White, YHS299-Rochelle Red, YHS936-Lauderdale Blue, YHY999-Jet Black
Finish	Høyblank
Densitet	1.17
Tørrestoffinnhold	49%
Blandingsforhold	2:1 (volum) som levert
Herder	YGB001
Normal lagringstid	2 år
VOC	486 g/lit
Embalasje størrelse	750 ml, 2.5 lt

OBS: Ikke alle pakningsstørrelser er tilgjengelige i alle land. Rådfør deg med den lokale International representanten for mer informasjon.

TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørketider							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Støvtørr	11 timer		7 timer		4 timer		3 timer	
Brukstid	5 timer		3 timer		2 timer		1 timer	
	Overmaling							
	Underlagets temperatur							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Overmalt med								
Perfection	28 timer	4 dager	14 timer	3 dager	6 timer	2 dager	4 timer	1 dager

BRUKSANVISNING

Forbehandling	TIDLIGERE MALTE FLATER I God Stand Vask med Super Cleaner, skyll med ferskvann og la tørke. Slip med papir 280-320. I Dårlig Stand Fjern all tidligere maling og prime flaten. PRIMING Se primer-datablader. BART TRE/STÅL/ALUMINIUM Prime med Interprotect/Gelshield 200. GELCOAT Vask med Super Cleaner, skyll med ferskvann og la tørke. Sweep blås eller slipe med papir 180-220. Priming trengs ikke. ELDET/SLITT GELCOAT På grunn av økt porøsitet er det større risiko for innkapsling av løsemidler/fuktighet, noe som fører til potensiell blemmedannelse. For å redusere risikoen anbefales tre strøk med Interprotect for å tette gelcoaten. Interprotect må overmales med Perfection Undercoat-grunning før toppstrøket påføres. ALLE MATERIALER Bruk Perfection Grunning.
Metode	Slip grunningen jevn med papir 320-400, vått eller tørt. Fjern støv med en fille. Påfør 2-3 strøk.
Tips	Blande Rør om hver del individuelt. Tilsatt herderen til basen, rør godt om og la stå i 20 minutter slik at luftboblene forsvinner. Tynner: Thinner No 9 Tynne: Kan tynnes mellom 5-10% for å lette påføring. Rengjøringsmiddel: Thinner No 9. Ventilasjon og fuktighetskontroll: Skal påføres i tørre og godt ventilerte omgivelser. Unngå høy luftfuktighet, over 80% relativ luftfuktighet.

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2018.

Perfection

Lakkmalinger

Blank Polyuretanlakkmalings av Høy Kvalitet



Viktig informasjon

Annet: Beste påføringstemperatur er 15°C. For lyse farger blandes første strøk lakk 50:50 med grunningen for å få bedre dekk og bedre dybde i fargen. Begge produktene skal blandes med sine respektive herdere først. Ved påføring med rull, etterstryk med en pensel for å få best resultat. Ved bruk som dekksmaling skal sklisikringspulver blandes i. Full hardhet herding oppnås etter 7–10 dager ved 15 °C / 59 °F. Ved behov kan Perfection Matting Additive (YZM914) tilsettes Perfection. Bruksanvisning finnes på databladet for Perfection Matting Additive.

Kompabilitet/Underlag

Skal ikke brukes før base og herder er grundig blandet etter spesifiserte blandingsforhold. Unngå å male i direkte sollys. Unngå å lakke sent på ettermiddagen. Kondens og dugg kan gjøre overflaten matt innen den har herdet. La tørke i godt ventilerte omgivelser. Produktets temperatur bør være minst 10°C og maks 35°C. Omgivelsens temperatur bør være minst 10°C og maks 40°C. Overflatens temperatur bør være minst 10°C og maks 40°C.

Antall strøk

2-3 med pensel/rulle

Spre-evne

(Teoretisk) - 13.24 m²/l
(Praktisk) - 11.9 m²/l

Anbefalt tørrfilmtykkelse pr. strøk

37 micron tørr

Anbefalt våtfilmtykkelse pr. strøk

76 micron våt

Påføringsmetoder

Pensel, Rulle

SKAL IKKE SPRØYTES. Proffesjonelle malere som ønsker informasjon om sprøytedata, vennligst referer til teknisk datablad for Perfection (Professional)

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring

GENERELL INFORMASJON

Unngå kontakt med luft og ekstremt høye temperaturer. For at lagringstiden skal holdes bør produktet oppbevares i forseglet emballasje ved temperaturer på 5-35°C. Unngå direkte sollys.

TRANSPORTINFORMASJON

Perfection bør transporteres og lagres under sikre og lukkede forhold.

Sikkerhet

GENERELT

Inneholder icosyanater som kan være skadelig for luftveiene. Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.

DEPONERING

Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av Perfection kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.

VIKTIG INFORMASJON

Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2018.