

PRODUKTBESKRIVELSE

Interdeck gir en meget god sklisikker finish. Produktet inneholder sklisikringsmiddel og hefter til de fleste materialer.

*Lav glans hinder reflekser fra dekket.

* Lett å påføre

* Finnes i flere ulike farger

En sterk polyuretan som beskytter dekket mot vær og slitasje.

PRODUKTINFORMASJON

Farge	YJB000-Hvit, YJB923-Squall Blue, YJC089-Cream, YJF684-Grå, YJG009-Beige Ikke alle pakningsstørrelser er tilgjengelige i alle land.
Finish	Halvblank
Densitet	1.4
Tørrstoffinnhold	56%
Normal lagringstid	2 år
VOC	357 g/lt
Embalasje størrelse	750 ml

TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørketider							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Støvtørr	5 timer		4 timer		3 timer		2 timer	
Gjennomherdet	4 dager		3 dager		2 dager		1 dager	
	Overmaling							
	Underlagets temperatur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Overmalt med	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Interdeck	24 timer	4 dager	20 timer	3 dager	16 timer	2 dager	12 timer	1 dager

BRUKSANVISNING

Forbehandling

TIDLIGERE MALTE FLATER

I God Stand Vask med Super Cleaner, skyll med ferskvann og la tørke. Slip med papir 280-320.

I Dårlig Stand Fjern all tidligere maling og prime flaten.

PRIMING Forbehandling av underlaget beskrives i databladet for primeren.

BART TRE Slip med papir 80-180 fulgt av papir 280. Fjern slipestøv med en kost, eller støvduk. Hvis man velger og fjerne støv med klut fuktet med tynner, se til at tynneren er fordampet før påføring med anbefalt produkt direkte på bart tre (se spesifikke malingsystem).

STÅL Avfett med med løsningsmiddel eller egnet vaskemiddel. Sandblås til Sa 2,5 eller hvitt metall (Sa 3). Hvis sandblåsing ikke er mulig, bruk en vinkelsliper og slip med papir 24-36 til jevnt lyst metall med en heftprofil på 50-75µm.

Bruke en vinkelsliper på mindre flater. Rengjør og la tørke. Bruk en International primer som spesifisert i malingsystemet.
ALUMINIUM Avfett med med løsningsmiddel eller egnet vaskemiddel. Slip godt med 24-120 papir som er kompatibelt med aluminium. Jo grovere korn, jo bedre heft. Rengjør og la tørke. Bruk en International primer og påfør denne så snart som mulig (innen 8 timer) som beskrevet for malingsystemet.

GELCOAT Avfett med med løsningsmiddel eller egnet vaskemiddel. Slip med papir 60-120. Rengjør og la tørke. Bruk en International primer som spesifisert i malingsystemet.

ELDET/SLITT GELCOAT Eldet og slitt gelcoat blir gjerne porøs slik at risikoen for innestenging av løsningsmidler/fuktighet er mye høyere enn for ny gelcoat. Et resultat av en slik innestenging kan være blærer i malingsfilmen. For å redusere risikoen for blærer i malingsfilmen anbefaler vi påføring av 3 strøk med Gelshield 200 som en sealer for gelcoaten. Gelshield 200 må overmales med Perfection Grunning før toppstrøket påføres.

ALLE MATERIALER Hvis man trenger å sparkle, bruk et passende produkt fra International sortimentet.

Metode

Slip primeren med papir 180-220. Fjern alt støv med en fille. Påfør 1-2 strøk.

Tips

Blande Rør godt om før bruk.

Tynner YTA800 Tynner Nr. 1

Rengjøringsmiddel Tynner Nr. 1

Ventilasjon og fuktighetskontroll Skal påføres i tørre og godt ventilerte omgivelser.

Interdeck

Lakkmalinger

Dekksmaling med Sklisikring



Viktig informasjon	Annet For best resultat, bruk en pensel og stipleteknikk eller en mohair rull. For utendørs bruk. Produktets temperatur bør være minst 10°C og maks 30°C. Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C. Underlagets temperatur bør være minst 5°C og maks 35°C.
Kompatibilitet/Underlag	Kan brukes på alle materialer. Ikke egnet for bruk på flater under vann. Bør ikke vaskes/rengjøres med sterke vaskemidler.
Antall strøk	1-2 strøk
Spre-evne	(Teoretisk) - 11.2 m²/lt (Praktisk) - 10.08 m²/lt
Anbefalt tørrfilmtykkelse pr. strøk	50 micron tørr
Anbefalt våtfilmtykkelse pr. strøk	93 micron våt
Påføringsmetoder	Pensel, Rulle. Skal ikke sprøytes.

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring	GENERELL INFORMASJON Kontakt med luft og ekstremt høye luft-temperaturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Interdeck må lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 5-35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys. TRANSPORTINFORMASJON Interdeck bør transporteres og lagres under sikre og lukkede forhold.
Sikkerhet	GENERELT Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd. DEPONERING Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av Interdeck kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.
VIKTIG INFORMASJON	<i>Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.</i>

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2018.