

# Trilux 200

## Bunnstoff

Hård Antifouling, Passende til Aluminium



### PRODUKT BESKRIVELSE

Trilux 200 er et bunnstoff som er effektivt mot begroing av organismene; slim, vannlevende planter og dyr. Et hardt bunnstoff til profesjonell og privat bruk, egnet for båter som brukes i fersk- og saltvann. Dette harde bunnstoff kan skrubbes og våtslipt til en glatt overflate med god beskyttelse mot begroing. Gir beskyttelse i opptil ett år. Ideell for hurtige motorbåter, propeller, drev og vannlinje. I en rekke lyse farger som passer for alle underlag, inkludert aluminium.

### PRODUKTINFORMASJON

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Farge                   | YBP210-Hvit, YBP211-Rød, YBP212-Blå, YBP213-Navy, YBP214-Svart                      |
| Finish                  | Matt                                                                                |
| Densitet                | 1.4 gjennomsnitt                                                                    |
| Tørrestoffinnhold       | 51% gjennomsnitt                                                                    |
| Normal lagringstid      | 2 år                                                                                |
| VOC                     | 424 g/L gjennomsnitt                                                                |
| VOC (EU Løsningsmiddel) | 298 g/kg gjennomsnitt EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC) |
| Embalasje størrelse     | 750mL, 2.5L, 5L, 20L<br>Ikke alle emballasjestørrelser er tilgjengelige i alle land |

### TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

|                                              |  | Tørketider             |        |             |        |             |        |             |        |
|----------------------------------------------|--|------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|                                              |  | 5°C (41°F)             |        | 15°C (59°F) |        | 23°C (73°F) |        | 35°C (95°F) |        |
|                                              |  |                        |        |             |        |             |        |             |        |
| Sjøsetting                                   |  | 24 timer               |        | 12 timer    |        | 8 timer     |        | 6 timer     |        |
| Støvtørr                                     |  | 1 timer                |        | 45 min.     |        | 30 min.     |        | 20 min.     |        |
| OBS: Maks tid før sjøsetting er: 5-35°C - 6m |  |                        |        |             |        |             |        |             |        |
|                                              |  | Overmaling             |        |             |        |             |        |             |        |
|                                              |  | Underlagets temperatur |        |             |        |             |        |             |        |
|                                              |  | 5°C (41°F)             |        | 15°C (59°F) |        | 23°C (73°F) |        | 35°C (95°F) |        |
|                                              |  | Min                    | Maks   | Min         | Maks   | Min         | Maks   | Min         | Maks   |
|                                              |  |                        |        |             |        |             |        |             |        |
| Overmalt med                                 |  |                        |        |             |        |             |        |             |        |
|                                              |  |                        |        |             |        |             |        |             |        |
| Trilux 200                                   |  | 16 timer               | ubegr. | 10 timer    | ubegr. | 6 timer     | ubegr. | 4 timer     | ubegr. |

### BRUKSANVISNING

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forbehandling         | <b>TIDLIGERE BUNNSTOFF</b><br><b>I God Stand:</b> All begroing og forurensing, samt overflatens ytterskikt (lekkasjelag) må fjernes. Bruk høytrykkvask med ferskvann (3000 psi / 207 bar) og/eller skraping og våtsliping med vanlig 80-120 papir. Skal ikke tørrslipes. Hvis gammelt bunnstoff ikke er kompatibelt eller ukjent, forsegl overflaten med 1 strøk av en Internationals barriere/sealer primer.<br><b>I Dårlig Stand:</b> Bruk Interstrip for å fjerne alle rester av gammelt bunnstoff.<br><b>PRIMING:</b> Forbehandling av underlaget beskrives i databladet for primeren.<br><b>BAR GELCOAT:</b> Grunning med Gelshield 200 for osmosebeskyttelse, eller Primocon..<br><b>STÅL/JERN/BLY/TRE/ALUMINIUM:</b> Forbehandle med Gelshield 200 eller Primocon. |
| Tips                  | <b>Blande</b> Rør godt om til en jevn og god konsistens før påføring.<br><b>Tynne</b> Skal ikke tynnes. Bunnstoffets yteevne kan bli redusert hvis det ikke påføres korrekt tørrfilmtykkelse.<br><b>Rengjøringsmiddel</b> YTA085 International Tynner No. 3.<br><b>Høytrykksprøyte</b> Trykk::176-220 bar/2500-3200 psi. Munnstykke: 517-521.<br><b>Ventilasjon og fuktighetskontroll</b> Vær nøye med ventilasjonen under arbeidet.<br><b>Annet</b> Bunnstoff skal kun våtslipas. Bunnstoff skal ikke brennes, eller tørrslipes. Fargen kommer etter en tid i sjøen.                                                                                                                                                                                                     |
| Viktig informasjon    | Det er viktig å påføre rett mengde maling slik at ikke produktets livslengde forkortes. Kontroller produktets spre-evne. Produktets temperatur bør være minimum 5°C og maximum 35°C. Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C. Underlaget bør ligge 3°C over duggpunkt og maks på 35°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kompabilitet/Underlag | For alle materialer, selv korrekt forbehandlet aluminium og forzinkete metaller. Kan påføres direkte over bunnstoff i god stand, med unntak av VC17m/PTFE-produkter. Ta kontakt med din lokale International Paint-representant for spesifikke overmalingsråd hvis du er usikker på kompatibiliteten til Trilux 200 til det eksisterende malingssystemet ditt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antall strøk          | <b>Med pensel/rulle</b><br>Påfør 2 strøk med 50 micron tørr for 12 måneder (total tørrfilmtykkelse på 100 micron)<br><br><b>Med spray (Kun profesjonell)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2018.

# Trilux 200

## Bunnstoff

Hård Antifouling, Passende til Aluminium



Påfør 1 strøk med 100 micron tørr for en sesong (total tørrfilmtykkelse på 100 micron)

|                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spre-evne                           | <b>For samtlige systemer, påfør et ekstra strøk på utsatte steder som, ror, hekkutstyr og utstikkende kanter.</b> |
|                                     | <b>Med pensel/rulle</b><br>(Teoretisk) - 10 m <sup>2</sup> /lt<br>(Praktisk) - 9 m <sup>2</sup> /lt               |
|                                     | <b>Med spray (Kun profesjonell)</b><br>(Teoretisk) - 5 m <sup>2</sup> /lt<br>(Praktisk) - 3 m <sup>2</sup> /lt    |
| Anbefalt tørrfilmtykkelse pr. strøk | 50 micron tørr med pensel/rulle.<br>100 micron tørr med sprøyte                                                   |
| Anbefalt våtfilmtykkelse pr. strøk  | 98 micron våt med pensel/rulle<br>196 micron våt med sprøyte                                                      |
| Påføringsmetoder                    | Høytrykksprøyte (Kun profesjonell), Pensel, Rulle                                                                 |

### TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

**Lagring** **GENERELL INFORMASJON**  
Unngå kontakt med luft og ekstremt høye temperaturer. For at lagringstiden skal holdes bør produktet oppbevares i forseglet emballasje ved temperaturer på 5-35°C. Unngå direkte sollys.

**Sikkerhet** **TRANSPORTINFORMASJON**  
Dette produktet skal transporteres og lagres i beholder som er forsvarlig lukket.

**GENERELT**  
Inneholder biocider.  
Bunnstoff skal kun våtslipes. Bunnstoff skal ikke brennes, eller tørreslipes.  
Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.

**VIKTIG INFORMASJON** **DEPONERING**  
Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av dette produktet kan ikke destrueres/sendes med vanlig avfall eller dumpes uten tilatelse. Destruering av rester må skje i forståelse med de lokale myndigheter.

*Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.*

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2018.