

# Gelshield 200

## Plastpest/Osmose

Epoxiprimer til forebygging av plastpest



### PRODUKT BESKRIVELSE

Hurtigtørkende, lettarbeidet epoxiprimer som beskytter mot plastpest.

\* 5 strøk (250µm) gir beskyttelse mot plastpest.

\* Kan brukes i temperaturer ned til 5°C.

\* Tørker hurtig, flere strøk kan påføres samme dag.

### PRODUKTINFORMASJON

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Farge               | YPA212-Grønn, YPA213-Grå |
| Finish              | Matt                     |
| Densitet            | 1.4                      |
| Tørrestoffinnhold   | 45%                      |
| Blandingsforhold    | 3:1 (volum) som levert   |
| Herder              | YPA214                   |
| Normal lagringstid  | 2 år                     |
| VOC                 | 464 g/lit                |
| Embalasje størrelse | 750 ml, 2.5 lt           |

### TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

|            | Tørketider |             |             |             |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 5°C (41°F) | 15°C (59°F) | 23°C (73°F) | 35°C (95°F) |
| Støvtørr   | 4 timer    | 2 timer     | 1 timer     | 30 min.     |
| Sjøsetting | 24 timer   | 18 timer    | 12 timer    | 8 timer     |
| Brukstid   | 10 timer   | 5 timer     | 3 timer     | 2 timer     |

|               | Overmaling<br>Underlagets temperatur |          |             |         |             |         |             |         |
|---------------|--------------------------------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|               | 5°C (41°F)                           |          | 15°C (59°F) |         | 23°C (73°F) |         | 35°C (95°F) |         |
| Overmalt med  | Min                                  | Maks     | Min         | Maks    | Min         | Maks    | Min         | Maks    |
| Gelshield 200 | 10 timer                             | 6 mnd.   | 5 timer     | 6 mnd.  | 3 timer     | 6 mnd.  | 2 timer     | 6 mnd.  |
| Micron 350    | 10 timer                             | 24 timer | 5 timer     | 9 timer | 3 timer     | 7 timer | 1 timer     | 5 timer |
| Micron WA     | 10 timer                             | 1 mnd.   | 5 timer     | 1 mnd.  | 3 timer     | 1 mnd.  | 1 timer     | 1 mnd.  |

**OBS:** For alle andre Internationals bunnstoffer som Cruiser Uno EU, Boatguard EU, Ultra EU, Cruiser Polishing Antifouling, Cruiser Premium Plus, Interspeed Extra, Micron Superior, Micron Extra EU, Micron LZ, Micron 77, Navigator, Ultra 300, Boatguard 100, Cruiser 200/250, Trilux 200, Trilux Hard Antifouling, Uni-Pro 250 bruk Micron 350 overmalingstider. Overskrides maks overmalingstid, slip med papir 180-220.

### BRUKSANVISNING

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forbehandling         | <b>BAR GELCOAT</b> Vask med Super Cleaner, skyll med ferskvann og la tørke. Slip med papir 180.<br><b>TIDLIGERE BUNNSTOFF</b> Fjernes med hjelp av Interstrip. Vask med Super Cleaner, skyll med ferskvann og la tørke. Slip med papir 180.<br><b>FRILAGT LAMINAT</b> Flikk med Gelshield Plus.                            |
| Metode                | Fjern alt støv fra overflaten. Påfør antall strøk og farge som spesifisert i databladet (minst 250µm) tørrfilm. For å lette arbeide og sikre full dekk kan man skifte mellom grå og grønn farge. Avslutt med grå. KJØLSVIN: Påfør 2 strøk hvis det finnes gelcoat på innsiden av skroget. Hvis ikke, bruk Gelshield Plus.  |
| Tips                  | <b>Blande</b> Rør godt om, eller rist begge komponentene grundig. Tilsett herden i basen, rør godt om og la blandingen stå i 10 minutter slik at luftboblene forsvinner.<br><b>Tynner</b> YTA061 Tynner Nr. 7.<br><b>Annet</b> Kan brukes i temperaturer ned til 5°C, men best resultat oppåes ved temperaturer over 10°C. |
| Viktig informasjon    | Nye skrog må etterherde i minst 4 måneder før behandling med Gelshield 200. Må ikke påføres bart laminat. Må ikke brukes under 5°C. Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C. Produktets temperatur bør være minst 10°C og maks 35°C. Underlagets temperatur bør være minst 5°C og maks 35°C.                       |
| Kompabilitet/Underlag | Gelcoat og herdet laminat . Ikke egnet på 1-komponente produkter                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Antall strøk          | Minst 5 med pensel (minimum 250µm tørrfilm)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spre-evne             | (Teoretisk) - 9.1 m²/lit med pensel                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2018.

# Gelshield 200

## Plastpest/Osmose

Epoxiprimer til forebygging av plastpest



|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                     | (Praktisk) - 8.1 m <sup>2</sup> /lt med pensel |
| Anbefalt tørrfilmtykkelse pr. strøk | 50 micron tørr med pensel                      |
| Anbefalt våtfilmtykkelse pr. strøk  | 111 micron våt med pensel                      |
| Påføringsmetoder                    | Pensel, Rulle                                  |

### TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagring            | <b>GENERELL INFORMASJON</b><br>Kontakt med luft og ekstremt høye luft-temperaturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Gelshield 200 må lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 5-35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys.<br><b>TRANSPORTINFORMASJON</b><br>Gelshield 200 bør transporteres og lagres under sikre og lukkede forhold.                                                                                                                            |
| Sikkerhet          | <b>GENERELT</b><br>Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.<br><b>DEPONERING</b><br>Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av Gelshield 200 kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.                     |
| VIKTIG INFORMASJON | <i>Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.</i> |

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2018.