

- Productomschrijving** : Een impregnerende transparante houtbescherming voor naald- en loofhoutsoorten.
- Toepassing** : Op nieuw en reeds behandeld houtwerk buiten.
- Voorname kenmerken** :
- Sterke indringing in het hout.
  - Geringe filmvorming.
  - Ademend

## Eigenschappen

- Basis** : gemodificeerde alkydhars
- Kleur** : Blank en een selectie houtkleuren
- Dichtheid 20°C** : 0,85 kg/dm<sup>3</sup>
- Laagdikte** : 15 µm droog  
60 µm nat
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%  
Kleefvrij na ca. 5 uur
- Overschilderbaar** : na ca. 24 uur
- Glans** : halfmat
- Vastestofgehalte** : ca. 25 vol%
- Theor. rendement** : 16m<sup>2</sup> per liter bij 15 µm droog
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

## Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5 °C en boven een RV van 80%.
- Reinigingsverd.** : (aromaatvrije) Terpentine
- Verwerkingsomstandigheden** : Bij applicatie altijd goed ventileren. Tijdens het verwerken wordt de producteigen geur meer benadrukt

## Verwerkingsmethoden

- Kwast / roller**
- Verdunning** : Niet verdunnen
- Ondergrond en laagdikte beïnvloeden in grote mate de kleur.*

## Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming** : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming** : draag indien nodig een bril

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

- Hout Nieuw werk** : Alg, schimmel, mos en verweerd/ vergrijsd hout grondig verwijderen. De ondergrond dient schoon, droog (max. 18%), vetvrij, draagkrachtig en vrij van (blauw)schimmelvorming te zijn. Indien nodig voorbehandelen met een schimmeldodend preparaat of Koopmans Houtcleaner of ontweringswater volgens voorschrift fabrikant.

### Verduurzaamd hout (nieuw):

Tenminste 3x behandelen met Decoltran Houtveredeling.

### Niet verduurzaamd hout (nieuw):

Tenminste 3x behandelen met Decoltran Houtveredeling.

*NB. Voor onbehandelde minder duurzame houtsoorten wordt 1 of 2 extra lagen geadviseerd.*

- Bestaand werk** : Alg, schimmel, mos en verweerd/ vergrijsd hout grondig verwijderen. Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

### Behandelde ondergrond:

Reeds met Decoltran Houtveredeling behandelde en in goede staat verkerende ondergronden zijn na (hogedruk) reiniging opnieuw met 1 of 2 lagen in een optimale staat te brengen.

### Vergrijsd hout:

Licht schuren of hogedruk reinigen. .

Afwerken met tenminste 3 lagen Decoltran Houtveredeling.

### Primer:

1 laag Decoltran Houtveredeling rondom op het hout aanbrengen als primer/grondlaag voor een verdere afwerking met een dekkende of transparante eindlaag. Kopse- en zaagkanten goed verzadigen.

### Opmerking:

*Decoltran Houtveredeling is een onderhoudsmiddel en dient afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen en de specifieke situering elke 2 of 3 jaar te worden behandeld.*

## Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.drenthverf.nl](http://www.drenthverf.nl). De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.