

DRENTH

PASTOLEX RENOVATIEMUURVERF

| | |
|------------------------------|--|
| Productomschrijving | : Waterverdunbare isolerende spanningsarme muurverf voor binnen |
| Toepassing | : Als isolerende renovatieverf voor diverse probleemondergronden waar doorslaan van verontreiniging verwacht kan worden, zoals nicotineaanslag, licht tot sterk verontreinigde ondergronden (wateroplosbaar) Voor een optimaal resultaat bij wateroplosbare zware isolatieproblemen minimaal 2x behandelen. |
| Voornaamste kenmerken | : <ul style="list-style-type: none"> • Spanningsvrij – licht elastisch • Isolerende werking • Zeer goede hechting op verschillende ondergronden • Goede verwerking |

Eigenschappen

| | |
|-------------------------|--|
| Basis | : Kationische acrylaatoplossing |
| Kleur | : wit, en kleuren uit wit |
| Dichtheid 20°C | : 1,56 kg/dm ³ voor wit |
| Laagdikte | : ca. 40 µm droog ca. 100 µm nat |
| Droogtijd | : bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 30 minuten |
| Overschilderbaar | : na ca. 4 - 6 uur. Voor een optimaal isolerende werking 24 uur wachten alvorens over te schilderen |
| Vastestofgehalte | : 39 vol% |
| Theor.rendement | : ca. 8 - 9 m ² per liter bij 40 µm. droog Conform DIN EN 13 300 |
| Glans | : Kalkmat < 10 GU |
| Natte slijtage | : Klasse 1 |
| Dekking | : Klasse 2, bij een verbruik van 8 m ² /liter |
| Houdbaarheid | : In gesloten originele verpakking en bij vorst-vrije opslag tenminste 12 maanden |

Voorzorgsmaatregelen

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Huidbescherming | : draag geschikte handschoenen |
| Gelaatsbescherming | : draag indien nodig een bril |

Verwerking

| | |
|----------------------------------|--|
| Verwerkingstemp. | : Niet verwerken beneden 10 °C. en boven een RV van 85%. Indien binnen gebruikt: ventileren, en dit bevordert tevens het drogingsproces. |
| Reinigingsverd. | : Direct na gebruik met (warm) water. |
| Verwerkingsomstandigheden | : Bij spuitapplicatie altijd goed ventileren. Tijdens het spuiten wordt de producteigen geur meer benadrukt |

Verwerkingsmethoden

| | |
|----------------------|---|
| Kwast/roller | |
| Verdunning | : Niet verdunnen ! |
| Gereedschap | : Blokwitter of mixkwast Muurverfroller met een hoge pool <i>Note: De muurverf vol opzetten en altijd "nat in nat" in één richting werken in zo min mogelijk arbeidsgangen.</i> |
| Airless spray | |
| Verdunning | : Niet verdunnen ! |
| spuitdruk | : 120 - 180 bar |
| spuitopening | : 0,018 - 0.021 inch |
| | : Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse zullen de spuitinstellingen moeten worden bepaald door de applicateur. <i>NB: Om aanzetten op grote vlakken en bij "strijklicht" te voorkomen, de ondergrond in afgebakende delen afwerken en daarbij altijd nat-in-nat aansluitend werken over de volle hoogte of breedte van het oppervlak</i> |

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
- Normaal zuigende ondergronden kunnen zonder voorbehandeling worden afgewerkt. Sterk zuigende ondergronden vooraf primeren met Pastolex Fixeergrond. Voor het primeren van gipskarton platen e.d. kan gekozen worden voor Pastolex Fixeergrond Thix welke wit gepigmenteerd is waardoor sterke kleurverschillen in de ondergrond genivelleerd kunnen worden.
- Ondergronden met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren, vooraf isoleren met Pastolex Renovatiemuurverf. Bij beton de eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
- Glanzende ondergronden en oude laklagen eerst opruwen en intensief reinigen. Niet goed hechtende lagen lak-, dispersieverf- of kunsthars-sierpleisterlagen geheel verwijderen.
- Ondergronden met schimmel vooraf goed reinigen met een schimmeldodend preparaat.
- Overgangen tussen bestaande verflagen en de kale delen zo goed mogelijk wegschuren.

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.drenthverf.nl. De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.