

DRENTH

PASTOLEX KWARTSMUURVERF

Productomschrijving	: Waterverdunbare oplosmiddelvrije matte muurverf gevuld met kwarts .
Toepassing	: Voor binnen en buiten als structuur-egaliserende tussenlaag in muurverfsystemen op alle steenachtige muren zoals baksteen, beton, pleisterwerk, vezel/cementplaten etc.
Voornaamste kenmerken	: <ul style="list-style-type: none"> • Omgevings- en gebruikersvriendelijk (oplosmiddelvrij/waterverduikbaar) • Onverzeepbaar, kan daardoor toegepast worden op alkalische ondergronden • Goede dekkracht en gemakkelijk egaal te verwerken • Door kwartstoevoeging hoge mechanische weerstand • Barsten, haarscheurtjes en kleine gaten worden gemakkelijk gedicht door het hoog vullend vermogen van de kwartskorrels

Eigenschappen

Basis	: Vinylcopolymeër dispersie
Kleur	: wit en kleuren uit wit
Dichtheid 20°C	: 1,70 kg/dm ³ voor wit
Droogtijd	: bij 20 °C en een RV van 65% stofdroog na ca. 30 minuten
Laagdikte	: ca. 150 µm droog ca. 270 µm nat
Overschilderbaar	: na ca. 3-4 uur.
Glans	: mat
Vastestofgehalte	: 54 vol%
Theor.rendement	: ca. 3-5 m ² per liter bij 150 µm droog <i>Sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid van de ondergrond.</i>
Houdbaarheid	: In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril

Verwerking

Verwerkingstemp.	: Niet verwerken beneden 10 °C. en boven een RV van 85%. Indien binnen gebruikt: ventileren, en dit bevordert tevens het drogingsproces.
Reinigingsverd.	: Direct na gebruik met (warm) water.
Verwerkingsomstandigheden	: Bij applicatie altijd goed ventileren. Tijdens het verwerken wordt de producteigen geur meer benadrukt

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller	
Verdunning	: Indien nodig 0-5 % water
Gereedschap	: Blokwitter of mixkwast Muurverfroller met een hoge pool <i>Note: De muurverf vol opzetten en altijd "nat in nat" in één richting werken in zo min mogelijk arbeidsgangen.</i>
Airless spray	: Niet van toepassing

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
- Normaal zuigende ondergronden kunnen zonder voorbereiding worden afgewerkt. Sterk zuigende ondergronden vooraf primeren met Pasto-lex Fixeergrond. Voor het primeren van gipskarton platen e.d. kan gekozen worden voor Pasto-lex Fixeergrond Thix welke wit gepigmenteerd is waardoor sterke kleurverschillen in de ondergrond genivelleerd kunnen worden.
- Ondergronden met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren, vooraf isoleren met Pasto-lex Renovatiemuurverf. Bij beton de eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
- Glanzende ondergronden en oude laklagen eerst opruwen en intensief reinigen. Niet goed hechtende lagen lak-, dispersieverf- of kunsthars-sierpleisterlagen geheel verwijderen.
- Ondergronden met schimmel vooraf goed reinigen met een schimmeldodend preparaat.
- Overgangen tussen bestaande verflagen en de kale delen zo goed mogelijk wegschuren.

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.drenthverf.nl. De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.