



TM-nummer: 999

Revisiedatum: 26-01-2015

Versie: 01

Nelfamur Classic

Steenachtige
ondergronden

- Productomschrijving** : Oplosmiddelhoudende matte licht isolerende spanningsarme muurverf voor binnen en buiten
- Toepassing** : Snel en eenvoudig afwerken van muren en plafonds. Kan zonder speciale primer op droge ondergronden aangebracht worden zoals o.a. gips, mortel, kalk of poederende ondergronden. Ook ondergronden met nicotine, roet of gedroogde waterkringen zijn door de isolerende werking in 1 of 2 behandelingen af te werken.
- Voornaamste kenmerken** :
- Absoluut matte afwerking zonder aanzetten
 - Te verwaarlozen vergeling
 - Gebruiksvriendelijk en tijdbesparend
 - Spanningsvrij
 - Zeer hoge waterdampdoorlaatbaarheid

Eigenschappen

Basis	: Alkydhars en isoparaffine
Kleur	: Wit.
Dichtheid 20°C	: 1,56 kg/dm ³ voor wit
Laagdikte	: ca. 50 mu droog
Droogtijd	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 2 uur.
Overschilderbaar	: Voor een optimaal isolerende werking 24 uur wachten alvorens over te schilderen.
Vastestofgehalte	: 50 vol%
Theor.rendement	: ca. 9 - 10 m ² per liter bij 50 mu. droog. afhankelijk van de structuur en aard van de ondergrond
Conform DIN EN 13 300	
Glans	: Mat < 2 G.U. (60°)
Natte slijtage	: Klasse 2
Houdbaarheid	: In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Vuil en stof, niet hechtende delen zoals algen, schimmels en mos verwijderen

Reeds behandelde ondergronden.

De conditie van de bestaande ondergrond testen op hechting. Zuigende ondergronden voorbereiden met Nelfamur Classic

Algemene Informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Lakfabrieken BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS Ferwert, Tel: +31(0)518-418000

Verwerkingsmethoden

Kwast / roller

verduunning : Niet verdunnen

Airless spray

verduunning : 0 - 5 % Nelfasol Verdunner 3210, indie nodig

sputdruk : 180 - 200 bar

Spuishopening : 0,015 - 0,017 inch

Verwerkingstemp. : niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.

Reiniging gereedschap-
pen : Nelfasol Verdunner 3210

Opmerkingen

Werkwijze:
1 à 2 lagen afhankelijk van de staat van de ondergrond.
Bij voorkeur 2 lagen aanbrengen voor een optimale afwerking

Op zuigende oppervlakken:
Een laag gevolgd door een tweede binnen 2 uur na het mat worden van de eerste laag of de tweede laag de volgende dag.

Op niet-zuigende oppervlakken:
Eerste laag royaal aanbrengen (niet meer dan 8m² / l of 7m² / kg), de rol uitspoelen en onmiddellijk daarna kruislings uitrollen.

OPLOSMIDDELRUIK

**VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO**