



TM-nummer: 585

Revisiedatum: 18-05-17

Versie: 03

Nelfalin XT Impregneer

Hout
Beitsen

- Productomschrijving** : Een impregnerende transparante houtbescherming voor naald- en loofhoutsoorten.
- Toepassing** : Op nieuw en reeds behandeld houtwerk buiten.
- Voornaamste kenmerken** : Sterke indringing in het hout.
Geringe filmvorming.
Ademend

Eigenschappen

- Basis** : gemodificeerde alkydhars
- Kleuren** : leverbaar volgens transparante waaier Nelf.
- Dichtheid 20°C** : 0,85 kg/dm³
- Laagdikte** : 15 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20 °C en een RV van 65%
Kleefvrij na ca. 5 uur
- Overschilderbaar** : na ca. 24 uur
- Glans** : halfmat
- Vastestofgehalte** : ca. 25 vol%
- Theor.rendement** : 16 m² per liter bij 15 mu. droog
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking
en bij vorstvrije opslag tenminste
12 maanden

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : niet verwerken beneden 5°C en
boven een RV van 85%
- Reinigingsverd.** : Nelfasol erdunner 3210

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NELF LAKFABRIEKEN BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

- Kwast/Roller**
- Verdunning : Niet verdunnen.

Ondergrondvoorbehandeling

Alg, schimmel, mos en verweerd/ vergrijsd hout grondig verwijderen. De ondergrond dient schoon, droog (max. 18%), vetvrij, draagkrachtig en vrij van (blauw)schimmelvorming te zijn. Indien nodig voorbehandelen met een schimmeldodend preparaat of ontweringswater volgens voorschrift fabrikant.

Verduurzaamd hout (nieuw):
Tenminste 3x behandelen met Nelfalin XT Impregneer.

Niet verduurzaamd hout (nieuw):
Tenminste 3x behandelen met Nelfalin XT Impregneer.
NB. Voor onbehandelde minder duurzame houtsoorten wordt 1 of 2 extra lagen geadviseerd.

Behandelde ondergrond:
Reeds met Nelfalin XT Impregneer behandelde en in goede staat verkerende ondergronden zijn na (hogedruk)reiniging opnieuw met 1 of 2 lagen in een optimale staat te brengen.

Vergrijsd hout:
Licht schuren of hogedruk reinigen. .
Afwerken met tenminste 3 lagen Nelfalin XT Impregneer.

Primer:
1 laag rondom op het hout aanbrengen als primer/grondlaag voor een verdere afwerking met een dekkende of transparante eindlaag. Kopse- en zaagkanten goed verzadigen.

Opmerking: Nelfalin XT Impregneer is een onderhoudsmiddel en dient afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen en de specifieke situering elke 2 of 3 jaar te worden behandeld.

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

OPLOSMIDDELIJK

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO