

## NELFAPOX

## STL PREMIUM COAT (LT)

- Productomschrijving** : High solid corrosiebestendige tweecomponenten epoxycoating.
- Toepassing** : Als primer/coating op staalconstructies, in de scheepvaart en offshore.
- Voornaamste kenmerken** : High build  
Oplosmiddelarm  
Corrosiewerend  
Bestand tegen (hydraulische) oliën  
Surface-tolerant  
Voor lage temperaturen is een sneller drogende verharder LT beschikbaar.

## EIGENSCHAPPEN

- Basis** : epoxyhars en gemodificeerde kunst-harsen.
- Kleur** : **Halfglanzend:**  
Gebroken Wit, Grijs, Roodbruin, Donkerbruin en Aluminium  
**Mat:**  
Mat zwart
- Dichtheid 20 °C.** : 1,49 kg/dm<sup>3</sup>
- Laagdikte** : 160 µm. droog  
220 µm. Nat  
*NB: bij verwerking met kwast of roller de geadviseerde laagdikte in 2-3 behandelingen aanbrengen.*
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca. 1 uur.  
Kleefvrij na ca. 5 uur.
- Overschilderbaar** : na minimaal 12 uur en binnen 3 weken. (bij 20°C zie tabel)
- Glans** : kleuren halfglanzend + mat zwart
- Vastestofgehalte** : ca. 74 vol%.
- Theor. rendement** : 4,6 m<sup>2</sup> per liter bij 160 µ. droog
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

## VERWERKINGSMETHODEN

## Kwast / roller

- verduunning : 0 – 5 % Verdunner 3226 of  
0 – 5 % Verdunner EP

## Airless spray

- verduunning : 0 – 5 % Verdunner 3226 of  
0 – 5 % Verdunner EP

- sputdruk : 250 – 300 bar

- sputopening : 0,018 – 0,021 inch

Genoemde spuitwaarden zijn een indicatie en sterk afhankelijk van het type spuitapparaat.

## VERWERKING

- Mengverhouding** : 75 vol. delen stam  
25 vol. delen verharder  
  
83 gew. delen stam  
17 gew. delen verharder

- Potlife bij 20°C** : ca. 1 uur

- Reinigingsverd.** : Verdunner EP

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken boven een RV van 85%

**Met standaardverharder:**  
niet verwerken beneden 15°C  
**Met verharder LT:**  
niet verwerken beneden -5°C of boven de 15°C

De temperatuur van de ondergrond moet ten minste 3°C boven het dauwpunt liggen.

**Er mogen geen ijskristallen op het te behandelen oppervlak aanwezig zijn.**

De genoemde waarden in onderstaande tabellen zijn een indicatie en kunnen door externe omstandigheden afwijken.

Met standaard verharder			Overschilderbaarheid interval	
Temperatuur	Kleefvrij	Doorgedroogd	minimum	maximum
-5 °C	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-
5 °C	-	-	-	-
15°C	12 uur	24 uur	24 uur	4 weken
20 °C	5 uur	12 uur	12 uur	3 weken
30 °C	4 uur	10 uur	10 uur	2 weken

Met LT verharder			Overschilderbaarheid interval	
Temperatuur	Kleefvrij	Doorgedroogd	minimum	maximum
-5 °C	18 uur	48 uur	48 uur	4 weken
0 °C	14 uur	36 uur	36 uur	4 weken
5 °C	9 uur	22 uur	22 uur	3 weken
10 °C	4 uur	12 uur	12 uur	2 weken
15°C	3 uur	10 uur	10 uur	1 week
-	-	-	-	-

## SYSTEMEN

### Nieuw, onbehandeld metaal/staal - STL Systeem

- (vlieg)roest grondig verwijderen (stralen SA 2)
- primeren NELFAPOX STL PREMIUMCOAT
- afwerken NELFAPOX STL PREMIUMCOAT

### Bestaand, behandeld metaal/staal - STL Systeem

- alle oude verflagen verwijderen (stralen SA 2,5)
- reinigen/ontvetten NELF SUPER CLEANER / P.K. CLEANER
- primeren NELFAPOX STL PREMIUMCOAT
- afwerken NELFAPOX STL PREMIUMCOAT

### Nieuw, onbehandeld metaal/staal - Antifouling Systeem

- (vlieg)roest grondig verwijderen (stralen SA 2)
- primeren NELFAPOX STL PREMIUMCOAT
- afwerken NELFAPOX STL PREMIUMCOAT
- hechtlaag NElfAMAR HB IJZERGLIMMER/ALUCOATING
- antifouling NElfAMAR CUPRUM 45

### Bestaand, behandeld metaal/staal - Antifouling Systeem

- alle oude verflagen verwijderen (stralen SA 2,5)
- reinigen/ontvetten NELF SUPER CLEANER / P.K. CLEANER
- primeren NELFAPOX STL PREMIUMCOAT
- afwerken NELFAPOX STL PREMIUMCOAT
- hechtlaag NElfAMAR HB IJZERGLIMMER/ALUCOATING
- antifouling NElfAMAR CUPRUM 45

## ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn

### Nieuw staal

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5). Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten dmv. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten met NELF SUPER CLEANER of P.K. CLEANER

### Onderhoud en reparatie

Verwijder olie, vet etc, met NELF SUPER CLEANER of P.K. CLEANER. Verwijder zout en andere verontreinigingen d.m.v. een hogedrukspuit.

Behandel beschadigde delen door handontroesten d.m.v. roteren de schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 2. of middels stralen tot min. SA 2 maar bij voorkeur SA 2½.

## AANVULLENDE INFORMATIE

### Opmerkingen:

Vermijdt plotselinge temperatuurschommelingen (ondergrond) tijdens het drogingsproces.

Wanneer de overschilderbaarheids termijn wordt overschreden, dient het oppervlak mechanisch te worden gereinigd en vervolgens te worden geschuurd om het oppervlak zodanig op te ruwen dat een goede hechting kan worden gerealiseerd.

- Verwerking / belasting** : De natuurlijke eigenschap van epoxycoatings om te verkrijten door invloed van weersomstandigheden en daarom gevoeliger wordt voor mechanische beschadigingen en mindere chemische resistentie heeft ook betrekking op dit product.
- Kleuren en kleurstabieleit** : Bepaalde kleuren kunnen verkleuren wanneer deze zijn blootgesteld aan de atmosfeer. Epoxyverven in wit- en lichte kleuren kunnen vergelen indien tijdens applicatie ongunstige weersomstandigheden ontstaan zoals plotselinge verlaging van temperatuur tijdens het drogen of onvoldoende ventilatie
- Laagdikte en verdunnen** : Kan, afhankelijk van doel en gebruiksomgeving in een andere laagdikte worden aangebracht. Hierdoor wordt het rendement anders en kunnen de droogtijd en de overschildertijd veranderen.  
**Laagdikten groter als 2x de advies laagdikte moet worden vermeden.**
- VOS** : Voor meer informatie over het VOS-gehalte raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van dit product.
- Producten voor afwerking** : -Nelfapox Lakverf  
-Nelfadur Lakverf 2DN  
-Nelfadur Topfinish ZG  
-Nelfadur Topfinish Semigloss  
  
-Nelfamar HB IJzerglimmer/Alu coating + Nelfamar Cuprum 45

## Algemene Informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.nelfmarine.nl](http://www.nelfmarine.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Marine Paints BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.