

## ZUSEX MUURVULLER LICHTGEWICHT

[www.zusex.nl](http://www.zusex.nl)

### Gebruiksklaar lichtgewicht vulmiddel voor naden en schroefgaten in wanden en plafonds binnen.

Voor het in één keer uitvlakken en vullen van schroefgaten en naden in gipskarton wanden en plafonds. Ook toepasbaar voor het in één keer uitvullen, egaliseren en repareren van gasbeton, baksteen, stucwerk, sierpleister en beton. Alleen voor binnen toepassingen in droge ruimten. Niet geschikt voor gebruik op metaal of kunststof ondergronden.

- Vult grote gaten in één keer
- Ook uitstekend te verwerken in verticaal en hangend werk.
- Krimp- en scheurvrij tot ca. 10 mm dikte
- Diepe gaten telkens na 30 minuten in meerdere lagen opvullen.
- Na doordroging schuurbaar
- Overschilderbaar met vrijwel alle muurverven.

#### BASIS

Acrylaat dispersie

#### KLEUR

Wit

#### DICHTHEID 20 °C

ca. 0,34 g/cm<sup>3</sup>

#### LAAGDIKTE

Reparaties van 0 tot 10 mm (1 cm) per laag

#### DROOGTIJD

Bij 20°C en een RV van 65%

Volgende laag : na ca. 30 min (nat in nat)

Doorgehard : na ca. 3-4 uur afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.  
(hogere luchtvochtigheid of lagere temperatuur kan aanleiding zijn tot een vertraagde doordroging)

#### OVERSCHILDERBAAR

Na ca. 1 uur bij een laagdikte tot 10 mm en na ca. 3-4 uur bij laagdikten van meer dan 10 mm schuurbaar en overschilderbaar.

*NB: afhankelijk van de condities van ondergrond, temperatuur en (lucht)vochtigheid van de omgeving.*

#### HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

#### VERPAKKINGEN

Emmers van 1 ltr en 2,5 ltr

Doos 6 x 1 ltr

Blister 2 x 2,5 ltr

#### VERWERKINGSTEMPERATUUR

Niet verwerken bij een (ondergrond)temperatuur beneden de 5 °C en/of boven de 35 °C en een relatieve luchtvochtigheid (RV) van meer dan 85%. De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3 °C boven het dauwpunt te liggen.

*NB: niet in de volle zon verwerken.*

#### VERWERKING

Plamuurmes : elk type RVS plamuurmes.

#### REINIGING GEREEDSCHAPPEN

Wanneer het materiaal nog niet doorgehard is, gereedschap reinigen met schoon water of Zusex Eco Clean Wipes

#### ONDERGRONDKWALITEIT

De ondergrond mag geen losse of zwakke delen bevatten. De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, roestvrij en spanningsvrij te zijn. Bij twijfel over de hechting dient dit te allen tijde voorafgaand proefondervindelijk te worden vastgesteld middels een proefvlak.

#### VOCHTGEHALTEN

Beton : max 4%

Steenachtige ondergrond : max 4%.

Pleisterlagen : max 0,5%

*NB: Hoge luchtvochtigheden en lage temperaturen verhogen de kans op een slechte doorharding van de reparatie.*

#### ONDERGROND VOORBEHANDELING

Alg- en mosaangroei dient te worden verwijderd met een daartoe geëigende reiniger. De af te werken ondergrond goed reinigen en stofvrij maken. Ernstige verontreiniging vooraf verwijderen met P.K. CLEANER en naspoelen met (hogedruk)water.

Sterk zuigende, poederende of poreuze ondergronden vooraf gronden met NLFAMUR FIXEER of PASTOLEX FIXEERGROND.

Gipskarton stofvrij en vrij van losse delen maken

## SYSTEMEN

### Gipskarton

Snijkkanten ontdoen van losse gips en karton delen en V-vormig uithalen.

Rondom schroef- en spijkergaatjes de opstaande karton delen zoveel mogelijk weg schuren.

De reparaties uitvullen met ZUSEX MUURVULLER LICHTGEWICHT en glad afmeten of na droging glad schuren.

Afwerken met NElfAMUR, PASTOLEX of KOOPMANS muurverf naar keuze.

### Pleisterlagen

Bestaande pleisterlagen altijd vooraf primeren/fixeren. Nieuwe pleisterlagen afdoende laten afbinden/drogen tot een maximaal vochtpercentage van 0,5%

Ondergrond primeren/fixeren met NElfAMUR FIXEER of PASTOLEX FIXEERGROND.

De reparaties uitvullen met ZUSEX MUURVULLER LICHTGEWICHT en glad afmeten of na droging glad schuren.

Afwerken met NElfAMUR, PASTOLEX of KOOPMANS muurverf naar keuze.

### Gasbeton

Ondergrond borstelen om losse delen en/of stof te verwijderen.

Ondergrond primeren/fixeren met NElfAMUR FIXEER of PASTOLEX FIXEERGROND.

De reparaties uitvullen met ZUSEX MUURVULLER LICHTGEWICHT en glad afmeten of na droging glad schuren.

Afwerken met NElfAMUR, PASTOLEX of KOOPMANS muurverf naar keuze.

### Beton/baksteen

Ondergrond borstelen om losse delen en/of stof te verwijderen.

Ondergrond voldoende laten drogen (winddroog) tot een maximaal vochtpercentage van 4%

Sterk zuigende ondergrond primeren/fixeren met NElfAMUR FIXEER of PASTOLEX FIXEERGROND.

De reparaties uitvullen met ZUSEX MUURVULLER LICHTGEWICHT en glad afmeten of na droging glad schuren.

Afwerken met NElfAMUR, PASTOLEX of KOOPMANS muurverf naar keuze.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie etiket en productveiligheidsblad.



## ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.zusex.nl](http://www.zusex.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Lakfabrieken BV behoudt zich het recht zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. De (buiten)duurzaamheid en kleurbehoud zijn afhankelijk van verschillende factoren waaronder ondergrond conditie, (klimatologische) omstandigheden tijdens applicatie, specifieke situering en de specifieke belasting die het systeem ondergaat. De (voor)behandeling en afwerking dienen volgens voorschrift te zijn uitgevoerd waarbij de draagkracht van de ondergrond, hechting en voorgeschreven laagdiktes dienen te zijn gewaarborgd. Buitenproportionele belasting en/of molest en schade door bouwkundige- en constructie gebreken (waaronder bijv. een onvoldoende draagkrachtige ondergrond, inwatering (door grondwater etc.), schade door overmatige dampdruk, osmose e.d.) zijn uitgesloten van iedere vorm van garantie. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit, duurzaamheid en esthetica nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade. Bij twijfel (m.b.t. verbruik, esthetica en hechting etc.) dienen er te allen tijde ter goedkeuring voorafgaand proeven te worden uitgevoerd.

Nelf Lakfabrieken BV, Nieuweweg 5, 9073 GN Marrum, Tel: +31(0)518-418000

Nelf Lakfabrieken B.V.

[www.zusex.nl](http://www.zusex.nl) | [info@zusex.nl](mailto:info@zusex.nl)